

HYDROIZOLACE

# **STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY**

Montážní návod

kolektiv pracovníků ATELIERU DEK  
**Leden 2025**



# OBSAH

1.	Úvod .....	5
2.	Přehled modifikovaných pásů stavebnin dek .....	6
3.	Přehled oxidovaných pásů stavebnin dek .....	8
4.	Použití asfaltových pásů na střeších .....	9
4.1.	Hydroizolace střech ze dvou asfaltových pásů – vrchní pásy (bez dalších ochranných vrstev) .....	9
4.2.	Hydroizolace střech ze dvou asfaltových pásů – spodní pásy (s ochrannou vrstvou možno použít i jako vrchní pás) .....	9
4.3.	Hydroizolace střech – prodloužení životnosti stávající hydroizolační vrstvy .....	9
4.4.	Pásy parotěsnicí, pojistné a dhv .....	10
5.	Použití asfaltových pásů ve spodní stavbě .....	10
6.	Požadované povětrnosti podmínky pro montáž hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů .....	10
7.	Sklony podkladu pod povlakové hydroizolace z asfaltových pásů .....	12
8.	Chemická odolnost asfaltových pásů .....	13
9.	Přejímka podkladu pro povlakové hydroizolace z asfaltových pásů .....	14
9.1.	Silikátový podklad .....	14
9.2.	Dřevěný podklad .....	14
9.3.	Plech .....	15
9.4.	Desky z expandovaného pěnového polystyrenu (eps) .....	15
9.5.	Desky z polyisokyanurátu (pir) .....	15
9.6.	Desky z minerálních vláken .....	16
10.	Pokládka povlakové hydroizolace z asfaltových pásů .....	17
10.1.	Klad pásů .....	17
10.1.1	Obecně v ploše .....	17
10.1.2	Střechy .....	17
10.1.3	Spodní stavba .....	18
10.2.	Celoplošné natavení .....	18
10.3.	Bodové natavení .....	19
10.4.	Pás pro prodloužení životnosti stávající hydroizolační vrstvy .....	19
10.5.	Samolepicí pásy .....	20
10.5.1	přilnavost samolepicích asfaltových pásů .....	20
10.6.	Kotvení .....	21
10.7.	Překrytí a spoje .....	23
11.	Zpracování asfaltových pásů v detailech střech .....	25
11.1.	Atika a přechod na svislou konstrukci (stěna) .....	25
11.1.1	uspořádání přířezů hydroizolace z asfaltových pásů .....	25
11.2.	Opracování vnitřního koutu (obrázek /3/ a obrázek /4/) .....	26
11.3.	Opracování vnějšího rohu (obrázek /5/ a obrázek /6/) .....	28
11.4.	Příklady řešení opracování vnějšího rohu a vnitřního koutu .....	31
11.5.	Střešní vtok .....	40
11.6.	Ukončení asfaltových pásů na oplechování okapu .....	41
11.7.	Prostupující konstrukce .....	41
12.	Zpracování asfaltových pásů v detailech spodní stavby .....	44
12.1.	Etapový spoj .....	44
12.2.	Izolační vana .....	45
12.3.	Prostup kanalizačního potrubí s integrovaným límcem .....	45
12.4.	Řešení prostupu asfaltovými pásy s použitím přírub .....	47
13.	Přejímka hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů .....	48
13.1.	Spojení a stabilita pásů .....	48
13.2.	Překrytí a spoje .....	48

13.3. Poškození pásů špatným natavováním .....	48
13.4. Kontrola těsnosti hydroizolace .....	49
13.4.1 Vizuelní kontrola .....	49
13.4.2 Kvalita spojů a detailů asfaltových pásů .....	49
13.4.3 Jiskrová zkouška .....	49
13.4.4 Zátopová zkouška .....	49
13.4.5 Solotest .....	51
14. Použitá literatura .....	52

# 1. Úvod

Tato publikace obsahuje konstrukční, materiálová a technologická řešení pro realizaci asfaltových pásů na střeších a ve spodní stavbě.

Publikace obsahuje také definice podkladů a navazujících konstrukcí pro potřeby přejímky staveniště realizačními izolačními firmami.

Publikace vychází z obecných principů konstrukční tvorby střeš a hydroizolací spodní stavby, které jsou v platných ČSN 73 1901-1 Navrhování střeš - Část 1: Základní ustanovení (2020), ČSN 73 1901-3 Navrhování střeš - Část 3: Střešy s povlakovými hydroizolacemi (2020), ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000) a ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Powlakové hydroizolace – Základní ustanovení (2000). ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Powlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů (2014).

Dále přímo navazuje a doplňuje projekční publikace:

KUTNAR – IZOLACE SPODNÍ STAVBY – Hydroizolační koncepce, hydroizolační konstrukce - návrh a posouzení (2020),

KUTNAR – Střešy s powlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily – konstrukční, technické a materiálové řešení (2019),

Do všech publikací jsou promítnuty zkušenosti Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc. a kolektivu pracovníků ATELIERU DEK nabytých při průzkumech, projektování a dozorování realizací střeš a spodních staveb.

Prezentovaná řešení odpovídají současnému stavu poznání autorů. Publikace bude doplňována o nové poznatky a rozšiřována o další varianty řešení. Autoři jsou osobně připraveni ke konzultacím všech prezentovaných řešení, kontakty, případně aktuální verzi této příručky naleznete na internetových stránkách [www.dek.cz](http://www.dek.cz) nebo [www.atelier-dek.cz](http://www.atelier-dek.cz).

Věříme, že Vám tato publikace bude k užitku. Přejeme hodně úspěchů při navrhování i provádění střeš a spodní stavby.

Kolektiv pracovníků  
ATELIERU DEK

## **2. Přehled modifikovaných pásů stavebnin DEK**

### **ELASTEK 45 KOMBI**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny. Na horním povrchu je opatřen ochranným břidličným posypem. Na spodním povrchu je spalitelná separační PE fólie. Pás má zvýšenou hodnotu odolnosti proti stékání při vyšších teplotách 120 °C.

### **ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny. Na horním povrchu je opatřen ochranným břidličným posypem. Na spodním povrchu je spalitelná separační PE fólie.

### **ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je spalitelná separační PE fólie.

### **ELASTEK 40 FIRESTOP**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužená skleněnými vlákny. Obsahuje retardéry hoření, které omezují šíření plamene po povrchu střešního pláště. Pás je součástí systémových skladeb s klasifikací B<sub>ROOF</sub>(t3) do požárně nebezpečných prostor. Na horním povrchu je opatřen ochranným břidličným posypem. Na spodním povrchu je spalitelná separační PE fólie.

### **ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Na horním povrchu je opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **ELASTEK 50 GARDEN DEKOR**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny. Aditiva zamezují prorůstání kořenů asfaltovým pásem. Na horním povrchu je opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **ELASTEK 50 GARDEN MINERAL**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny. Aditiva zamezují prorůstání kořenů asfaltovým pásem. Na horním povrchu může být pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **ELASTEK 52 REKO**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny. Na spodním povrchu pásu je spalitelná PE fólie, pod ní je mikroventilační povrch tvořený pruhy asfaltové hmoty a pruhy s jemnozrnným minerálním posypem. Speciální struktura pásu pod spalitelnou fólií umožňuje redistribuci případné vlhkosti v podkladu.

### **GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL**

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **GLASTEK AL 40 MINERAL**

Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie

### **GLASTEK 30 STICKER PLUS**

Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním povrchu je opatřen jemnozrnným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.

### **GLASTEK 40 STICKER PLUS**

Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním povrchu je opatřen jemnozrnným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Speciální úprava podélného spoje umožňuje po slepení i dodatečné dovaření plamenem.

### **GLASTEK 30 STICKER ULTRA**

Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním povrchu je opatřen PE fólií. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou silikonovou fólií.

## **TOPDEK COVER PRO**

Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Na horním povrchu je opatřen PE fólií. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou silikonovou fólií. Tento pás je určen do systému šikmých střech s tepelnou izolací nad krokviemi TOPDEK.

## **TOPDEK AL BARRIER**

Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží. Na horním povrchu je opatřen polypropylénovou stříží. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Tento pás je určen do systému šikmých střech s tepelnou izolací nad krokviemi TOPDEK.

Modifikované asfaltové pásy stavebnin DEK jsou certifikovány podle evropských harmonizovaných norem:

- ČSN EN 13707 (*Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky*),
- ČSN EN 13969 (*Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky*),
- ČSN EN 13970 (*Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky*).

Všechny výrobky jsou opatřeny označením shody CE.

## **3. Přehled oxidovaných pásů stavebnin DEK**

### **DEKGLASS G200 S40**

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **DEKBIT V60 S35**

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.

### **DEKBIT AL S40**

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.



Oxidované asfaltové pásy stavebnin DEK jsou certifikovány podle evropských harmonizovaných norem:

- ČSN EN 13707 (*Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky*),

- ČSN EN 13969 (*Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky*),

- ČSN EN 13970 (*Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky*).

Všechny výrobky jsou opatřeny označením shody CE.

## **4. Použití asfaltových pásů na střechách**

### **4.1. Hydroizolace střech ze dvou asfaltových pásů – vrchní pásy (bez dalších ochranných vrstev)**

ELASTEK 45 KOMBI – se zvýšenou odolností proti stékání při vyšších teplotách

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

ELASTEK 40 FIRESTOP - určený do požárně nebezpečného prostoru

ELASTEK 50 GARDEN DEKOR - určený do vegetačních střech a střešních zahrad

ELASTEK 50 GARDEN MINERAL- určený do vegetačních střech a střešních zahrad (umístění vždy pod ochranné vegetační souvrství)

### **4.2. Hydroizolace střech ze dvou asfaltových pásů – spodní pásy (s ochrannou vrstvou možno použít i jako vrchní pás)**

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 30 STICKER PLUS

GLASTEK 40 STICKER PLUS

GLASTEK 30 STICKER ULTRA

DEKGLASS G200 S40

DEKBIT V60 S35

### **4.3. Hydroizolace střech – prodloužení životnosti stávající hydroizolační vrstvy**

ELASTEK 52 REKO

#### 4.4. Pásky parotěsnic, pojistné a DHV

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL  
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
GLASTEK 30 STICKER PLUS  
GLASTEK 40 STICKER PLUS  
GLASTEK 30 STICKER ULTRA  
TOPDEK COVER PRO  
TOPDEK AL BARRIER  
GLASTEK AL 40 MINERAL  
DEKGLASS G200 S40  
DEKBIT V60 S35  
DEKBIT AL S40

Varianty, dimenze, příklady skladeb a komplexní řešení detailů z hlediska ostatních vrstev a pohledu stavební fyziky naleznete v publikaci **KUTNAR – Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou a v katalogu Skladby a systémy DEK.**

#### 5. Použití asfaltových pásů ve spodní stavbě

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL  
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
GLASTEK 30 STICKER PLUS  
GLASTEK 40 STICKER PLUS  
GLASTEK 30 STICKER ULTRA  
GLASTEK AL 40 MINERAL  
DEKGLASS G200 S40  
DEKBIT V60 S35  
DEKBIT AL S40

Varianty, dimenze, příklady skladeb a komplexní řešení detailů z hlediska ostatních vrstev a pohledu stavební fyziky naleznete v publikaci **KUTNAR – Izolace spodní stavby.**

#### 6. Požadované povětrnostní podmínky pro montáž hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů

Všechny údaje v této kapitole považujeme za „dobré rady“, nikoli za striktní příkazy. Realizační firma zodpovídá za kvalitu svého díla a nejlépe zná své schopnosti a možnosti. Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměly provádět při teplotách nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru. Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů

by neměla klesnout pod 5°C. V případě aplikace samolepicího pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu neměla klesnout pod 10°C. Při nižších teplotách je nutné vždy v jednom denním záběru provést celou hydroizolační vrstvu včetně navaření vrchního asfaltového pásu. Při rozpočtování hydroizolací realizovaných v chladném období je třeba počítat s vyšší spotřebou plynu do hořáků, zvýšením pracnosti a tedy zpomalením pokládky.

Doporučené minimální teploty vzduchu, pásu a podkladu při zpracování asfaltových pásů jsou:

- Modifikované natavované ... + 5°C. (Minimální teplota je stanovena s ohledem na mezní podmínky pro kvalitní práci izolátorů, pás je teoreticky zpracovatelný i za nižších teplot).
- Modifikované samolepicí ... + 10°C
- Oxidované... + 10°C (V případě nutnosti zpracovat oxidované pásy za teplot od + 5 do + 10°C doporučujeme role pásu skladovat ve vytápěné místnosti až do pokládky).

Často jsou požadavky na lhůty výstavby takové, že nelze dodržet předepsané minimální teploty či se vyhnout nepříznivým klimatickým podmínkám (vítr, sníh, déšť). Pak je nutné realizovat pomocná opatření v podobě vytápěných provizorních přístřešků, stanů apod.

Modifikované asfaltové pásy jsou ohebné i při teplotách kolem -25°C. Problémem zpracování je lidský faktor a teplota okolních konstrukcí. Při vhodném a promyšleném „ohřívání“ okolních konstrukcí a lidí lze s modifikovanými pásy pracovat i za teplot nižších než doporučených.

Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Při vysokých teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z důvodu jeho délkové teplotní roztažnosti. Proto doporučujeme pokládat pásy na střeších jen do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. při venkovní teplotě asi 25°C ve stínu). Samolepicí asfaltové pásy s horním povrchem bez minerálního posypu doporučujeme na svislých a strmých plochách během realizace v letním období chránit před přímým slunečním zářením. Obdobný přístup platí i v souvislosti se skladováním pásů na stavbách před samotnou realizací. Při nízkých teplotách doporučujeme skladovat v temperovaných prostorech, při vyšších teplotách skladovat mimo přímé sluneční záření.

## 7. Sklony podkladu pod povlakové hydroizolace z asfaltových pásů

Střecha s asfaltovou hydroizolací se navrhuje tak, aby na povrchu nevznikaly kaluže. To se zajistí dostatečným sklonem asfaltové hydroizolace. Riziko tvorby kaluží se musí zohlednit v návrhu. Voda, která se po deštích krátkodobě zadržuje za spoji hydroizolace, se nepovažuje za nežádoucí. Kaluže vody způsobené nevhodně vyrovnaným podkladem, nesprávným kladem prvků krytiny nebo nevhodným řešením odvodnění střechy apod. jsou nepřijatelné. Kaluže se obvykle tvoří při návrhovém sklonu povrchu střechy do 3 %. Tam, kde je potřeba vyloučit výskyt kaluží, se proto doporučuje navrhovat sklon povrchu střechy > 3%.

Tabulka 1.: Minimální sklony střešních rovin pro různá použití asfaltových pásů:

sklon	použití asfaltových pásů
$\geq 1^\circ$ (1,75 %)*	lze použít asfaltové pásy asfaltové pásy se kladou rovnoběžně s okapem
$\geq 3^\circ$ (5,24 %)	asfaltové pásy je možné klást rovnoběžně s okapem nebo kolmo k okapu (po spádu)
$\geq 5^\circ$ (8,75 %)	asfaltové pásy se doporučuje klást kolmo k okapu (po spádu) asfaltové pásy musí být zabezpečeny proti posunu vhodným připojením k podkladu

\* Povrchy jednotlivých vrstev musí svým sklonem a rovinností umožnit dosažení takového sklonu a tvaru povrchu hydroizolace v ploše i úžlabí, při kterém se nevytvářejí kaluže, kromě zadržení vody v oblastech spojů hydroizolačního materiálu (podélný spoj, příčný spoj, spoje v detailech) po určitou dobu (např. po dešti). V případě nerovných podkladů je třeba podklad vyrovnat, nebo sklon úměrně zvýšit tak, aby byl zajištěn odtok vody ze střechy

## 8. Chemická odolnost asfaltových pásů

V informativní příloze C v tabulce C.1 normy ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky je uvedena chemická odolnost asfaltu při kontaktu s běžnými látkami.

Látky neuvedené v této tabulce obvykle vyžadují provedení zkoušky na reakci s asfaltovou hmotou. Dle typu látky lze zkoušku provést zjednodušenou formou v podmínkách stavby, nebo normovými postupy v certifikované zkušebně.

Pro asfaltové pásy či asfaltovou hmotu je nežádoucí přímý styk s organickými rozpouštědly, ropnými produkty, alifatickými, aromatickými a chlorovanými uhlovodíky, tuky a oleji. Jsou těmito látkami rozpouštěny.

Při použití lepidel a tmelů v kontaktu s asfaltovými pásy doporučujeme pouze produkty, které jsou výrobci asfaltových pásů či lepidel a tmelů k tomuto určeny.

Pro stabilizaci tepelné izolace k asfaltovým pásům ve spodní stavbě lze využít polyuretanovou pěnu DEKFOAM ETICS. Pro stabilizaci tepelných izolací lepením v systému plochých střech jsou určena polyuretanová lepidla LEPIDLO PRO PLOCHÉ STŘECHY (pistolové kartuše 750 ml) a INSTA-STIK STD (tank 10,4 kg).

## 9. Přejímka podkladu pro povlakové hydroizolace z asfaltových pásů

Rovinnost podkladů hydroizolačních povlaků se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. Měření se provádí na rovné lati délky 2 m. Rovinnost vnějšího povrchu střechy se neurčuje; na povrchu střech nemá srážková voda vytvářet kaluže. Nepříjemné jsou také kaluže způsobené nevhodně vyrovnaným podkladem, kladem prvků krytiny apod.

### 9.1. Silikátový podklad

Betony nebo potěry, na které se budou natavovat asfaltové pásy nebo aplikovat samolepicí asfaltové pásy, musí být soudržné, povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Pevnost betonu by měla odpovídat třídě C 8/10 dle ČSN 73 1205, pevnost cementové malty pro potěr by měla odpovídat označení MC (MCP) – 10 podle ČSN 72 2430 - 1,3. Taková malta se namíchá z portlandského cementu a kameniva frakce 0 - 4, při poměru míšení cement : kamenivo = 1 : 3 hmotnostně. Doporučuje se překrýt trhliny v betonu 20 cm širokým páskem z pásu typu R13 (spolehlivě se tím zajistí nenatavení pásu přes trhlínu).

Povrch musí být opatřen vhodným nátěrem na asfaltové bázi (např. emulzí DEKPRIMER spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>). Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě. Vlhkost silikátového podkladu by měla být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%).

### 9.2. Dřevěný podklad

Povrch dřevěného bednění musí být bez ostrých hran a výstupků. Vzhledem k tomu, že na dřevěné desky nelze natavovat přímo plamenem, je třeba napřed připevnit (např. hřebíky s plochou velkou hlavou) ochranný pás (např. typu R13) a první hydroizolační pás připevnit vhodnými kotvami (např. vruty do dřeva společně s plochou plechovou podložkou).

Samolepicí asfaltové pásy (např. GLASTEK 30 STICKER PLUS, GLASTEK 40 STICKER PLUS, GLASTEK 30 STICKER ULTRA) lze pokládat a lepit přímo na hladké a očištěné dřevěné bednění napojené perem + drážkou s průběžnou úrovní horního povrchu (např. dřevěné palubky, desky OSB). Spoje desek typu OSB je nezbytné přelepit (např. malířskou páskou šířky 50 mm) tak, aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu v bezprostřední blízkosti spoje desek.

### **9.3. Plech**

Plechové konstrukce musí být odmaštěny, zbaveny nečistot (u starých konstrukcí povrchové koroze) a opatřeny vhodným nátěrem na asfaltové bázi (např. emulzí DEKPRIMER spotřeba 0,1 kg/m<sup>2</sup>). Pro natavení asfaltového pásu nejsou vhodné plechy na bázi zinku a ocelové pozinkované plechy s organickým povlakem, hrozí riziko poškození podkladu. Na pozinkované plechy s organickým povlakem doporučujeme použití samolepicího modifikovaného pásu (např. GLASTEK 30 STICKER PLUS, GLASTEK 40 STICKER PLUS, GLASTEK 30 STICKER ULTRA).

### **9.4. Desky z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS)**

Doporučuje se používat min. EPS 100, pro střešní skladby s přitížením (kačírek, vegetační souvrství, dlažba na podložky, technologické střechy) pak min. EPS 150. Polystyren bez povrchové úpravy je vhodný jako podklad pro mechanicky kotvené nebo samolepicí asfaltové pásy. Pokud má polystyren tvořit podklad pod hydroizolační vrstvu z natavovaných asfaltových pásů, musí být opatřen vhodným typem samolepicího nebo předem nakaširovaného asfaltového pásu.

EPS desky lze použít jako podklad pro samolepicí asfaltové pásy. Pokládku samolepicího pásu je nutné provádět v souladu s technologickými předpisy uvedenými v kap. 10.4. a 10.6.

V případě montáže hydroizolační vrstvy mechanicky kotvené (např. z mechanicky kotveného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na něj celoplošně nataveného pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR), je nutné povrch EPS chránit před plamenem hořáku při svařování přesahů asfaltového pásu. K tomu je vhodné použít např. asfaltový pás typu R13 pokládáný v celé ploše, nebo alespoň v pružích pod svařovanými spoji.

### **9.5. Desky z polyisokyanurátu (PIR)**

Desky z polyisokyanurátu jsou vhodné jako podklad pro jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů nebo pro hydroizolaci ze dvou asfaltových pásů, kde je mechanicky kotvený podkladní pás a celoplošně natavený vrchní asfaltový pás s posypem. Z technologických důvodů při provádění asfaltové hydroizolační vrstvy na tepelněizolační desce Therma TR26/TR27 doporučujeme při svařování spoju pásu podložit přesahy asfaltovým pásem typu R13, aby nedošlo k poškození tepelné izolace, popř. přilnutí pásu k desce. Pokud je na desky PIR aplikovaný samolepicí asfaltový pás, na kterém je závislá fixace hydroizolace proti sání větru, je nutné použít pás k tomuto určený a počet kotevních prvků navrhnout v souladu s výpočtem namáhání saním větru, nejméně však 3 ks/m<sup>2</sup>. Pokládku samolepicího pásu je nutné provádět v souladu s technologickými předpisy uvedenými v kap. 10.4. a 10.6.

*Poznámka:*

*Desky jako podkladní vrstva musí být vždy samostatně fixovány. Nejčastěji se fixují mechanickým kotvením. Desky Therma TR27 lze k podkladu také lepit rozehřátým asfaltem. Podrobné informace k aplikaci PIR desek viz technické listy Therma TR26/TR27 a TOPDEK s tepelněizolačními deskami TOPDEK 022 PIR.*

## **9.6. Desky z minerálních vláken**

Tepelněizolační desky z minerálních vláken určené k aplikaci v konstrukci střechy mohou sloužit jako podklad pro mechanicky kotvené asfaltové pásy. V případě nepochůzné střechy musí však vykazovat únosnost při 10 % stlačení minimálně 60 kPa. Aplikaci mechanicky kotveného pásu je nutné provádět v souladu s technologickými předpisy uvedenými v kap. 10.5. a 10.6. Pro střechy s přitížením (kačírek, vegetace, technologické střechy) doporučujeme desky z minerálních vláken s pevností min. 100 kPa při 10% stlačení. Možnost použití desek s minerálních vláken ve skladbách střech s přitížením je vždy nutné individuálně posoudit. Desky z minerálních vláken nejsou vhodné jako vrchní vrstva tepelné izolace do skladeb pochozích střech (např. s dlažbou na podložky).




## 10. Pokládka povlakové hydroizolace z asfaltových pásů

### 10.1. Klad pásů

#### 10.1.1 Obecně v ploše

Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva pásy, posunou se vůči sobě o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X) (viz Obrázek /1/). V hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou celoplošně svařují.



Obrázek /1/ „Klad pásů“

#### 10.1.2 Střechy

Spoje pásů na střechách se orientují po směru toku vody a kladení pásů na plochých střechách se provádí dle 10.1.1. Na dřevěné bedněni z prken se asfaltové pásy kladou kolmo na směr jednotlivých prken, přičemž na šikmých střechách ( $5^{\circ}$ – $45^{\circ}$ ) se pásy obvykle kladou ve směru spádu. Z technologických důvodů je na šikmých střechách nutné pásy rozdělit na úseky délky 2–2,5 m. Stabilizace pásů proti účinkům sání větru se zajišťuje mechanickým kotvením, nebo kombinací natavení a mechanického kotvení, přičemž pásy je nutné kotvit v podélném i příčném přesahu. Příčný přesah se kotví minimálně 4 kotvami, zatímco u podkladních pásů lze využít kotvení v ploše s následným zavařením kotev přířezem pásu pro zachování hydroizolačních vlastností.

U střech se sklonem vyšším než 10° je nutné doplnit systém kotvení o 5 kotev v každém příčném spoji asfaltového pásu. Podélný spoj se kotví dle požadavků na stabilizaci proti sání větru, maximálně však 7 kotvami na 1 m spoje, a v případě potřeby je možné kotvy umístit v ploše pásu a následně je převařit přířezem asfaltového pásu. Okraj hydroizolační vrstvy musí být ve vrchní pultové hraně upevněn k podkladní konstrukci, což je nutné zvážit i v hřebeni sedlové či obloukové střechy s rozdílnou délkou spádu. U těchto střech se podkladní a vrchní pásy střídavě překládají přes hřeben. Na sklonech nad 15° se podkladní pásy dělí na úseky délky 2,5 m a jako vrchní pás se doporučuje asfaltový pás se zvýšenou odolností proti stékání za vyšších teplot, minimálně 120 °C. Tepelná izolace se klade ve dvou vrstvách s překrytím spár mezi deskami spodní vrstvy deskami druhé vrstvy. Na šikmých střeších musí být každý díl tepelné izolace stabilizován minimálně 4 kotvami a u okapu střechy je třeba vytvořit tuhou podporu. Technologii provedení a volbu stabilizace asfaltových pásů doporučujeme konzultovat s technikem Atelieru DEK.

### 10.1.3 Spodní stavba

Na **vodorovných plochách** se pásy k podkladu natavují bodově a kladení pásů ve více vrstvách se řídí pokyny pro plochu, viz 10.1.1.

Na **svislých stěnách a strmých plochách** jsou ve spodní stavbě pásy kladeny svisle. Podkladní pásy doporučujeme kotvit k podkladu v čelním (horizontálním) spoji minimálně 4 kotvami a v ploše k podkladu natavit. Pásy asfaltového souvrství se mezi sebou natavují celoplošně. Pásy je zpravidla nutné rozdělit na úseky 2-2,5 m. Zabráníme tak nežádoucímu průvěsu pásů. Tento postup je výhodný i z hlediska technologie provádění.

Ve spodní stavbě doporučujeme, aby asfaltové pásy na svislých stěnách a strmých plochách prováděli vždy minimálně dva pracovníci.

## 10.2. Celoplošné natavení

Asfaltové pásy se celoplošně natavují k podkladu v případě, kdy hydroizolačně spolupůsobí s podkladem.

*Celoplošně se natavují zejména:*

- asfaltové pásy v hydroizolační vrstvě z více pásů;
- asfaltové pásy k tepelným izolacím z pěnoskla;
- z technologických důvodů v detailech.

Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190°C degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák a je nepřípustné používat tzv. kombajn. Při

natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzivní a přitom co nejkratší. Zvláště u pásu s polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění vložky. Uvedený jev může mít negativní vliv na mechanické vlastnosti pásu a hydroizolační spolehlivost ve spoji i v ploše.

Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí.

Při natavování role pásu lze postupovat dle následujících dvou metod:

- **První metoda** využívá tzv. rozbalovač rolí, zahnutou trubku s dlouhou rukojetí. Trubka s vymezovacími válečky se nasune do role a izolátér roli táhne za sebou. Dobře vidí na tavící se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu, ale pás se přitlačuje pouze vahou role a izolátér couvá a nevidí za sebe. Musí být obezřetný u okrajů střechy. Tato metoda je výhodná pro zpracování zdeformovaných rolí.
- **Druhá metoda** využívá ocelovou trubku. Pás k natavování se navine na ocelovou trubku průměru přibližně 60 mm a délky asi o 50 mm menší, než je šířka role. Natavovanou část role izolátér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dobře přitlačován. Při této metodě se izolátér pohybuje po čerstvě nataveném pásu, nevidí dobře na nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění před sebou. Spoje a překrytí pásu doporučujeme natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího rizika nekvalitního provedení spoje, je však pracnější.

### 10.3. Bodové natavení

Bodového natavení asfaltového pásu k podkladu se dosáhne buď celoplošným natavením pásu přes „šablonu“ volně položeného perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokálně přivaří v pěti bodech o velikosti talíře na 1m<sup>2</sup>.

### 10.4. Pás pro prodloužení životnosti stávající hydroizolační vrstvy

Pás ELASTEK 52 REKO se k podkladu (vyspravenému stávajícímu souvrství asfaltových pásů) natavuje celoplošně v rychle tavitelných pruzích asfaltové hmoty. Pruhy s minerálním posypem musí zůstat nepřitaveny a vytvoří tak prostor pro redistribuci případné vlhkosti.

## 10.5. Samolepicí pásy

Samolepicí asfaltový pás se obvykle plošně lepí na podklad. Při lepení pásu se postupně strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu. Při použití samolepicího modifikovaného pásu musí být dodržena úprava podkladu (viz kapitola 9) a klimatické podmínky (viz kapitola 6).

Překrytí a spoje samolepicích pásů je nutné provádět v souladu s technologickými předpisy uvedenými v kapitole 10.6.

Na svislých plochách doporučujeme samolepicí pásy vždy mechanicky stabilizovat bodovým (min. 3 ks/m<sup>2</sup>) či líniovým kotvením.

Samolepicí asfaltové pásy aplikované ve výšce nad 25 m nad terénem je nutné z důvodu vysokého zatížení sání větru mechanicky přikotvit dle kotevního plánu.

Samolepicí pásy se na trapézové plechy kladou ve směru vln plechu a podélný spoj se provádí na horní vlně plechu. Příčný spoj nelze provádět samostatně nad vzduchovou mezerou mezi vlnami trapézového plechu bez dostatečného zajištění tuhého podkladu. Doporučujeme provedení příčného spoje za pomoci přířezu samolepicího asfaltového pásu, nebo vložení pásu podkladního plechu. Pomocí přířezu samolepicího asfaltového pásu či plechu v místě uvažovaného příčného spoje se zajistí dostatečně tuhý podklad pro jeho provedení. Spoj musí být proveden v celém rozsahu nad podkladním přířezem, plechem či nad navazující vlnou trapézového plechu.

### 10.5.1 Přílnavost samolepicích asfaltových pásů

*Přílnavost asfaltových pásů k podkladu je závislá na několika faktorech:*

- typu (materiálu) a stavu podkladu
- okrajových podmínkách klimatické oblasti místa stavby
- klimatických podmínkách při provádění hydroizolace
- velikosti, tvaru a umístění stavby a předmětné konstrukce
- kvalitě provedené práce při pokládce (přilepení) asfaltového pásu
- utěsnění okraje střechy proti pronikání větru do skladby střechy

*Přílnavost k podkladu závisí na:*

- prašnosti podkladu
- pórovitosti
- hrubosti povrchu
- vlhkosti podkladu
- soudržnosti povrchových vrstev podkladu

*Podkladem pro samolepicí asfaltové pásy může být:*

- silikátová konstrukce
- dřevěné bednění (napojené pomocí pera + drážky a s průběžnou úrovní horního povrchu)
- plech

- tepelněizolační desky
  - z pěnového polystyrénu (EPS, XPS)
  - z polyisokyanurátu (PIR), samolepicí pásy mechanicky kotveny
  - desky z minerálních vláken, samolepicí pásy mechanicky kotveny

Spoje desek podkladu typu OSB je nezbytné přelepit (např. malířskou páskou šířky 50 mm) tak, aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu v bezprostřední blízkosti spoje desek. Stejně opatření platí i pro dilatační spáry nebo trhliny v silikátovém podkladu.

Pokud se samolepicí pásy podílí na stabilizaci hydroizolačního souvrství, je nutné pásy na podkladu z desek z polyisokyanurátu (PIR) mechanicky přikotvit v souladu s výpočtem namáhání sáním větru, min. 3 ks kotev/m<sup>2</sup>.

Pro zvýšení přilnavosti samolepicích asfaltových pásů k silikátovému, dřevěnému či kovovému podkladu doporučujeme podklad opatřit asfaltovou emulzí DEKPRIMER.

Při méně příznivých klimatických podmínkách než je uvedeno v kap. 6, lze zvýšit přilnavost asfaltových pásů jejich teplotami či ohříváním.

Podle ČSN EN 13 596 *Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu* byla zkoušena přilnavost samolepicích asfaltových pásů Stavebnin DEK k podkladu z EPS 100. Pásy byly aplikovány v podmínkách vyhovujících kap. 6. Zkoušky ukázaly, že přilnavost samolepicích asfaltových pásů Stavebnin DEK k EPS je vyšší než soudržnost EPS 100 ve hmotě.

## 10.6. Kotvení

Kotvení hydroizolací ze dvou asfaltových pásů se provádí přikotvením spodní vrstvy a následným natavením vrchního pásu. Podkladní pás je možno kotvit ve spoji nebo v ploše. Kotvíme-li pásy ve spojích, je nutno kotvu umístit tak, aby okraj přítlačného talířku kotevního prvku byl v minimální vzdálenosti od okraje pruhu pásu 10 mm a současně překrývajícím pásem byl vytvořen minimálně 60mm široký vodotěsný svar.

V případě, že se takto kotví samolepicí asfaltový pás, je nutné zvýšit šířku přesahu přes samolepicí přesahový pruh a rozšířené místo svařit plamenem či horkým vzduchem.

Bodové kotvení pro stabilizaci asfaltových pásů proti účinkům sání větru lze aplikovat pouze u pásů, které jsou vyztuženy nosnou vložkou k tomu určenou nebo tkaninou ze skleněných vláken.

Jsou-li pásy kotveny v ploše, je nutno přes kotvu natavit záplatu o rozměru 200 x 200 mm. Tímto způsobem dosáhneme vodotěsnosti spodní vrstvy.

*Při návrhu kotvicích prvků je třeba vycházet z následujících skutečností:*

- **Materiál a dimenze vrstvy, do které se kotví (nosná vrstva)**

Sortiment kotevních prvků bývá vždy rozčleněn podle materiálů a tloušťky nosných vrstev (beton, tenkostěnný beton, lehčený beton, dřevo, ocelový plech, hliníkový plech apod.). Při použití odpovídajících prvků lze počítat s tím, že síla (nosnost) pro výpočet kotvy bude minimálně 400 N. Přesto doporučujeme před návrhem provést výtažné zkoušky (snad jen s výjimkou nových trapézových plechů s tloušťkou stěny 0,75 mm a více), které výpočtovou sílu pro konkrétní podklad a kotevní prvek určí zcela spolehlivě (**POZOR výtažná síla musí být 1200 N**).

*Poznámka:*

*Při kotvení do trapézového plechu je výhodné si předem vyznačit polohu vln plechu (například na dřevěné latici, na atice apod.). Značení usnadňuje stanovení polohy kotvy.*

- **Dimenze kotevního prvku**

Při volbě délky kotvicího šroubu nebo rozpěrného prvku je třeba počítat s tloušťkou kotveného souvrství tzv. svěrnou délkou a připočítat minimální délku zakotvení prvku v materiálu nosné vrstvy (tuto délku definují výrobci pro jednotlivé typy kotevních prvků a příslušné nosné vrstvy). V případě velké tloušťky kotveného souvrství nabízí výrobci tzv. teleskopické podložky. Jejich použití eliminuje potřebu příliš dlouhých (= drahých) šroubů a částečně eliminuje tepelný most kotvou.

- **Korozní zatížení**

Kotevní prvky jsou ve střešní skladbě dlouhodobě korozně zatíženy (i ve funkční střešní skladbě se prakticky vždy v průběhu roku objevuje vlhkost vznikající kondenzací). Velikost tohoto zatížení souvisí i s materiály přikotvených vrstev (např. pórobetonové vrstvy vytváří vyšší korozní zatížení). Pro mechanické kotvení asfaltových pásů ve střešních systémech i v systémech spodní stavby je nutné používat prvky dostatečně odolné proti korozi.

*Poznámka:*

*Stupeň korozní odolnosti kotevních prvků ukazuje parametr – „počet cyklů Kesternicha“ (periodické zatěžování agresivní atmosférou – oxidy síry za teploty 40 °C). Minimálním požadavkem pro kotvicí prvky konstrukcí plochých střech je 12 Kesternichových cyklů (podle UEATc<sup>1</sup>) a DIN 50018 [9]) Galvanické pozinkování v tloušťce 5-10 µm má odolnost 1-2 cykly Kesternicha. U kotevních systémů plochých střech je doporučena korozní odolnost kotevních vrutů 15 cyklů Kesternicha. Proto renomovaní výrobci používají speciální technologie povrchové úpravy (např. CLIMADUR firmy EJOT), které zvyšují protikorozní odolnost nad požadovanou hodnotu 12 cyklů.*

---

1) UEATc – UNION EUROPÉENNE POUR L'AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION (Evropské sdružení pro shodu ve stavebnictví).

- **Parametry materiálu horní vrstvy kotveného souvrství**

Materiál horní vrstvy spolu se správně zvolenou podložkou či rozpěrným prvkem musí přenést zatížení větrem z plochy do kotevního prvku. Materiály horních vrstev musí mít odpovídající vlastnosti (např. povlakové izolace odpovídající nosnou vložku, tepelné izolace dostatečnou pevnost atd.). Důležitá je i volba odpovídající podložky, která svojí velikostí a tvarem odpovídá materiálu horní kotvené vrstvy. Ideální je, zvláště pro více namáhané skladby, používat vyzkoušenou a změřenou kombinaci všech prvků (podložka, materiál horní vrstvy kotveného souvrství, kotva, nosná vrstva). Toto komplexní měření je poměrně náročné a jednotliví výrobci izolačních materiálů a výrobci kotev si jej nechávají provést u specializovaných zkušeben, kde se zkouší podle předpisů UEATc. Výsledky těchto měření vedou i k tomu, že lze započítat vyšší hodnotu síly než 400 N, kterou přenese jeden kotvící prvek.

## **10.7. Překrytí a spoje**

Pásky s hrubozrnným posypem klademe s překrytím minimálně 8 cm v podélném spoji a 10 až 12 cm v čelním spoji a svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem. Překrytí v podélném spoji je obvykle vymezeno přesahovým pruhem bez posypu.

Pásky bez hrubozrnného posypu klademe s překrytím minimálně 8 cm v podélném spoji a 10 cm v čelním spoji a svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem.

Samolepicí asfaltové pásky klademe v podélném směru s překrytím 8 cm dle přesahového samolepicího pruhu a 10 cm v čelním spoji, který svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem.

Kaširovaný pás na kompletizovaných dílcích lze započítat do hydroizolační vrstvy tehdy, jestliže má překrytí minimálně 8 cm a alespoň 6 cm je svařeno.

Roh spodního pásu v T – spoji doporučujeme šikmo v šířce spoje zaříznout, aby se prodloužila případná cesta vody spojem pod pás.

**Svařování spojů pásů typu DEKOR** (pásky s hrubozrnným posypem) doporučujeme realizovat po natavení plochy pásu s využitím menšího hořáku a přítlačného válečku. Je možné využít i speciální zařízení.

Při provádění příčných spojů je nutné posyp spodního pásu po nahřátí plamenem v přesahu nechat klesnout do hmoty asfaltu. Spoj musí být dokonale protaven (nesmí obsahovat nespojená místa, není možné do něj vsunout špachtli).

Signálem dobrého svaření a kvality spoje může být pravidelný pruh asfaltu vyteklý ze spoje. Tento pruh (tzv. návalek) je možné na střeše ponechat nebo do vychladnutí zasypat břidličným posypem (z estetických důvodů). Velikost pruhu se obvykle pohybuje v šířce 5-15 mm a znakem dodržení stejné technologie svařování spojů je jednotná šířka pruhu v celé délce spoje.

*(POZOR – pruh vyteklého asfaltu lze i zneužít! Pokud je jeho zdrojem pouze asfalt z horního pásu může být spoj netěsný.)*

Při natavování pásu na pás s hrubozrnným posypem je třeba dbát toho, aby po nahřátí spodního pásu jeho posyp klesl do hmoty asfaltu. Jestliže se natavuje na neupravený posyp, hrozí nebezpečí pouhého nalepení horního pásu na posyp a hrozí kapilární vztlínání vody mezi pásy.

Spoje na pásech typu **DEKOR**, s hrubozrnným barevným břidličným posypem, nebo typově obdobnou povrchovou úpravou, které budou vystaveny UV záření, **je nepřijatelné špachtlovat!**

**Svařování spojů pásů typu MINERAL** (pásy bez hrubozrnného posypu) doporučujeme realizovat stejným způsobem (včetně pruhu vyteklého asfaltu). Okraje spojů pásů bez hrubozrnného posypu je možné po svaření také tzv. „zašpachtlovat“ (okraj horního pásu ve spoji je v šíři přibližně 5 mm zahlazen zahřátou tenkou špachtlí). Při této technologii opracování spojů je ale nutné dbát na to, aby nedošlo k obnažení nosné vložky a ke snížení hydroizolační funkce pásu.

**Spoje samolepicích pásů** (pásy bez hrubozrnného posypu). Podélné přesahy se spojují přeložením a přitlačováním válečkem (nebo rukou, přišlapáváním) tak, aby došlo ke slepení spodní samolepicí vrstvy pásu s vrchní vrstvou vedlejšího pásu. Pro lepší přilnavost a okamžité zvýšení těsnosti spoje, je vhodné nahřát spoj plamenem tak, že po přiložení asfaltového pásu se okraj vrchního nadzvedne a plamenem se nahřeje asfaltová hmota ve spoji spodního pásu. Po přeložení se spoj přitlačí válečkem (přišlapáváním). Je potřeba dávat pozor na poškození pásu vlivem jeho přehřátí při použití plamene. Čelní (příčné) spoje a spoje, v místě mimo přesahový samolepicí pruh, se svařují plamenem nebo horkým vzduchem.


Při provádění hydroizolace z více asfaltových pásů se vlivem celoplošného navaření vrchní vrstvy hydroizolačního souvrství nahřeje podkladní pás, a tím se aktivuje jeho samolepicí vrstva v přesazích a na spodním povrchu a dojde k ideálnímu spojení pásů.



# 11. Zpracování asfaltových pásů v detailech střech

## 11.1. Atika a přechod na svislou konstrukci (stěna)

Doporučujeme vždy provádět ze dvou vrstev asfaltových pásů. Jako vrchní pak použít pás se zvýšenou odolností proti stékání při vyšších teplotách ELASTEK 45 KOMBI.



Obrázek /2/ Ukončení hydroizolace z asfaltových pásů na atice

### 11.1.1 Uspořádání přířezů hydroizolace z asfaltových pásů

Povrch atiky či svislých konstrukcí musí být upraven pro natavování (viz kapitola 9). Při izolování rovných částí atiky používáme nařezané pruhy patřičné délky (dle rozměrů atiky). Přířezy pásů natavujeme zespoda – z vodorovné plochy, kde si předem (např. pomocí šňůrovačky) vyznačíme počáteční čáru (u spodního pásu min. 80 mm od atikového klínu, u horního pásu min. 160 mm od atikového klínu). Na koruně atiky natavujeme pásy na celou plochu a poté je mechanicky přikotvíme, např. společně s prvky oplechování nebo přes dřevěnou fošnu (slouží k připojení oplechování atiky, případně může být pomocí této fošny a proužků pásu vytvořen správný sklon atiky do střechy). Pokud je koruna atiky realizována jako montovaná, s dřevěným podkladem pro samolepicí nebo kotvený asfaltový pás, doporučujeme použít jako konstrukční materiál vodovzdornou překližku z břízy tloušťky min. 21 mm. Řezové hrany překližky je nutno chránit voděodolným nátěrem (např. OSMO 5735 bezbarvý – Vosk na řezné hrany).


V případě vytažení pásů na svislou stěnu postupujeme analogicky. Horní konec pásů přikotvíme přítlačnou plechovou lištou opatřenou tmelem v horní části lišty. Přítlačnou lištu překryjeme ochrannou krycí lištou.

## 11.2. Opracování vnitřního koutu (Obrázek /3/ a Obrázek /4/)


- 1) V ploše musí být proveden první hydroizolační pás bez posypu a osazen atikový klín.
- 2) Do koutu se nataví přířez **univerzální tvarovka 3 bez posypu**, na svislou hranu koutu a atiku přířez **univerzální tvarovka 2**, pozor na dodržení přesahu 30 mm.
- 3) Na koruně atiky se do koutu nataví čtverec **koutová tvarovka 2**, nastřížený růžek se přihne do svislé části koutu.
- 4) Přířezy pásu bez posypu **koutová tvarovka 1a a 1b** se natavují v koutu na svislou a vodorovnou plochu podkladní konstrukce. Pás se nesmí natavit na vložený atikový klín. Na koruně atiky se pás nataví na celou plochu. V ploše musí být dodržen přesah 80 mm.
- 5) Z plochy se přivede až k hraně náběhového klínu pás s posypem.
- 6) Do koutu se nataví přířez **univerzální tvarovka 3**, před položení je nutné provést přípravu na kvalitní natavení na již provedeném pásu s posypem, na svislou hranu a atiku se nataví **univerzální tvarovka 4**, pozor na dodržení přesahu 30 mm.
- 7) Na atiku se nataví **koutová tvarovka 3**.
- 8) Nakonec se v koutě nataví přířezy **koutová tvarovka 4a a 4b**.

**Při provádění na stěnu** jsou jednotlivé přířezy zkráceny o část „koruna atiky“ a přířezy aplikované na atiku jsou vypuštěné.


Koutová tvarovka 1a




Koutová tvarovka 1b




Koutová tvarovka 2



Koutová tvarovka 3  
(s posypem)



Obrázek /3/ Schémata tvarovek pro opracování koutu



Přesný tvar dle konstrukce  
 X dle náběhového klínu – 70 mm (klín 50x50 mm),  
 140 mm (100x100 mm)


Obrázek /4/ Schémata tvarovek pro opravování koutu

### 11.3. Opracování vnějšího rohu (Obrázek /5/ a Obrázek /6/)


- 1) V ploše musí být proveden první hydroizolační pás bez posypu a osazen atikový klín.
- 2) Na roh se nataví přířez **univerzální tvarovka 1**, na hranu rohu a atiku se nataví **univerzální tvarovka 2**. Netaví se na náběhový klín. U přířezů je nutné dodržet překrytí do plochy 80 mm a vzájemný přesah 30 mm.
- 3) Z každé strany se nataví přířezy **rohová tvarovka 1a a 1b**.
- 4) Z plochy se přivede až k hraně náběhového klínu pás s posypem.
- 5) Na roh se nataví přířez **univerzální tvarovka 3**. Pozor na přípravu pásu s posypem v ploše.
- 6) Na roh a na korunu atiky se nataví přířez **univerzální tvarovka 4**, pozor na dodržení přesahu 30 mm při napojování.
- 7) Na atiku se nataví čtvercový přířez.
- 8) Na závěr se v detailu nataví přířezy s posypem **rohová tvarovka 2a a 2b**.

**Při provádění na stěně** jsou jednotlivé přířezy zkráceny o část „koruna atiky“ a přířezy aplikované na atiku jsou vypuštěné.


Univerzální tvarovka 1




Univerzální tvarovka 3 (s posypem)



Univerzální tvarovka 2




Univerzální tvarovka 4




Obrázek /5/ Schémata univerzálních tvarovek


Rohová tvarovka 1a




Rohová tvarovka 1b



Rohová tvarovka 2a  
(s posypem)



Rohová tvarovka 2b  
(s posypem)



Přesný tvar dle konstrukce  
 $X$  dle náběhového klínu – 70 mm (klín 50x50 mm),  
 140 mm (100x100 mm)

Obrázek /6/ Schémata tvarovek pro opracování rohu


#### 11.4. Příklady řešení opracování vnějšího rohu a vnitřního koutu

Na následujících fotografiích je zachyceno opracování vnitřního koutu a vnějšího rohu v jednom detailu. Tato kapitola navazuje na kapitoly 11.2 a 11.3. Detail je opracován jednak použitím výše uvedeného postupu, tak i dalším možným způsobem, který využívá jen některé uvedené tvarovky. Druhý způsob klade vyšší nároky na zručnost izolatéra.


##### Způsob 1



Obrázek /7/ Natavení univerzální tvarovky 1 a 2



Obrázek /8/ Natavení rohové tvarovky 1a a 1b




*Obrázek /9/ Natavení univerzální tvarovky 3 a 2 bez posypu a koutové tvarovky 2*




*Obrázek /10/ Natavení univerzální tvarovky 3 s posypem a univerzální tvarovky 4 bez posypu (při nedokonalém tvaru podkladu vnějšího rohu doporučujeme použít univerzální tvarovku 4 s posypem pro ulehčení napojení rohových tvarovek 2a a 2b)*





*Obrázek /11/ Natavení koutové tvarovky 4b upravené zprava na tvar rohové tvarovky 2b a natavení koutové tvarovky 4a, obě s posypem*




*Obrázek / 12/ Detail vnějšího rohu a natavení rohové tvarovky 2a (při použití univerzální tvarovky 4 s posypem nemusí rohová tvarovka 2a a 2b na sebe navazovat)*

## Způsob 2


Tento způsob klade vyšší nároky na zručnost izolátora, ovšem pro opracování detailu stačí použít méně tvarovek.




*Obrázek /13/ Natavení univerzálních tvarovek 1 a 3 (bez posypu), asfaltový pás z plochy je přiveden k detailu*



*Obrázek /14/ Speciální tvar asfaltového pásu přivedeného po atice k detailu vnitřního koutu*



*Obrázek /15/ Natavení upraveného asfaltového pásu přivedeného po atice k detailu vnitřního koutu*




*Obrázek /16/ Speciální tvar asfaltového pásu na atice mezi vnitřním koutem a vnějším rohem*



*Obrázek /17/ Natavení tvarovaného asfaltového pásu na atice mezi vnitřním koutem a vnějším rohem*



*Obrázek /18/ Natavení upraveného asfaltového pásu přivedeného po atice k detailu vnějšího rohu*



*Obrázek /19/ Natavení univerzálních tvarovek 3 (kout bez posypu, roh s posypem) a koutové tvarovky 3*



*Obrázek /20/ Speciální tvar asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu vnějšímu rohu*



*Obrázek /21/ Natavení upraveného asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu vnějšího rohu*



*Obrázek /22/ Speciální tvar asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu vnitřního koutu*



*Obrázek /23/ Natavení upraveného asfaltového pásu s posypem přivedeného po atice k detailu vnitřního koutu*




*Obrázek /24/ Speciální tvar asfaltového pásu s posypem na atice mezi vnitřním koutem a vnějším rohem*



Obrázek /25/ Dokončení detailu vnitřního koutu a vnějšího rohu

### 11.5. Střešní vtok

Vtok musí být konstrukčně zabezpečen proti pohybu a snížen o min. 20 mm oproti ploše hydroizolace. V případě použití tuhého střešního vtoku je možné použít stejnou tepelnou izolaci jako v ploše. Na integrovaný asfaltový límec tvarovky vtoku se pás z plochy navažuje přímo (viz Obrázek /26/).



Obrázek /26/ Vtok s integrovaným límcem z asfaltového pásu nebo přírubou






Postup provádění je následující:


- 1) Spodní pás hydroizolace se v pruhu s prostupem ukončí asi 10 cm za prostupem. Poté se nařízne v ose prostupu a vyřízne se co nejtěsnější tvar prostupu. Pás se nataví. Pokračování pásu se nataví s překrytím 10 cm (tj. začíná u prostupu) – viz Obrázek /29/.
- 2) Vrchní pás hydroizolace se nataví analogicky jako spodní. **POSTUPUJE SE ALE Z DRUHÉ STRANY** – viz Obrázek /29/.
- 3) Z vrchního pásu s posypem se vytvoří tzv. kalhotky – viz
- 4) Obrázek / 30/. Délka = obvod prostupu + 10 cm, výška min. 25 cm. Kalhotky se poté nataví na svislou i vodorovnou část. Svislá část se po natavení stáhne nerezovou objímkou (viz /). Vrcholy naříznutí kalhotek se doplní rozehřátým asfaltem (např. „sebraným“ horkou špachtlí ze spodu zbytku pásu) nebo se dotmelí asfaltovým tmelem – viz /.
- 5) Z vrchního pásu se vyřízne mezikruží (široké min 300 mm, nebo tak aby byl zajištěn spoj na vodorovné ploše mimo kalhotky min. 100 mm), které se nasune na prostupující konstrukci a celoplošně nataví na vodorovnou plochu.

**Poznámka:**

*Při natavování vrchního pásu na hrubý břidličný posyp doporučujeme mírným zahřátím posyp popustit do asfaltové hmoty spodního pásu tak, aby bylo umožněno plné spojení asfaltových hmot obou pásů.*




spodní pás hydroizolace



horní (posypový) pás hydroizolace

**Obrázek /29/ Schéma překrytí pásů u prostupu**




*Obrázek / 30/ – Princip kalhotek*

## 12. Zpracování asfaltových pásů v detailech spodní stavby

### 12.1. Etapový spoj

Možnost použití etapových spojů mezi dnem a stěnami suterénu je třeba ověřit dle zásad uvedených v publikaci **KUTNAR – Izolace spodní stavby**. Způsob řešení propojení vodorovné a svislé hydroizolace v etapovém spoji musí být navržen v projektu včetně kladu a rozměru přesahů asfaltových pásů. Atelier DEK se řídí zásadami v publikaci **KUTNAR – Izolace spodní stavby**.


Etapový spoj (viz Obrázek / 31/) je náchylný na poškození hydroizolace z I. etapy. Přesah hydroizolace z I. etapy pro II. etapu musí být chráněn proti mechanickému poškození a znečištění cementovým mlékem (např. deskou na bázi dřeva přebetonovanou betonovým potěrem). Před prováděním hydroizolace II. etapy je nezbytné provést kontrolu celistvosti, čistoty, svažitelnosti a přístupnosti hydroizolace z I. etapy. Tvar a rozměr okraje hydroizolace z I. etapy musí umožnit provést předepsané spoje s pásy z II. etapy. Jestliže některá z těchto podmínek není splněna, není možné provést spolehlivé propojení hydroizolace.



*Obrázek / 31/ Příklad použití etapového spoje se svislým ukončením asfaltových pásů*

## 12.2. Izolační vana

Způsob řešení detailu propojení vodorovné a svislé hydroizolace určí projektová dokumentace podle toho, jestli dno a podklad izolačního pláště sedají společně nebo nikoliv. Atelier DEK se řídí zásadami v publikaci **KUTNAR – Izolace spodní stavby**.



Obrázek / 32/ Příklad použití izolační vany z asfaltových pásů


## 12.3. Prostup kanalizačního potrubí s integrovaným límcem

Pro spolehlivý vodotěsný a plynotěsný průchod odpadního potrubí hydroizolací nad úroveň terénu lze použít **DEK prostup do spodní stavby** viz Obrázek /33/. Límeček tvarovky je z EPDM fólie s jednostranně nanesenou SBS asfaltovou vrstvou umožňující spolehlivé napojení na asfaltovou hydroizolaci. Tvarovka nezhorší difuzi radonu oproti naměřeným hodnotám v ploše hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.


Potrubí je z hladkého polypropylenu o celkové délce 500 mm. Délku je možno zkrátit na požadovaný rozměr řezáním. Po zabudování do stavby je potrubí zakončené ve stejné výšce jako hydroizolace. Prostup je možné kombinovat

s odpadním potrubím KG nebo HT systému. Prostup do spodní stavby DEK je k dispozici ve třech průměrech potrubí: DN 110, DN 125 a DN 160.

Napojení na hydroizolaci se provádí navařením horkovzdušným přístrojem (ne plamenem). U prostupu je nutné spojit asfaltový pás s SBS asfaltovou vrstvou na manžetě. Standardně je dodáván vstup s asfaltovou hmotou na spodní straně límce, tj. pro kladení a napojení asfaltové hydroizolace ze spodní strany, viz Obrázek /34/. Po domluvě je možné objednat vstup s vrstvou asfaltu směrem k podkladu.




Obrázek /33/ – DEK vstup do spodní stavby



Obrázek /34/ – Umístění DEK vstupu v úrovni základové desky

## 12.4. Řešení prostupu asfaltovými pásy s použitím příruby

**Použitelnost příruby pro řešení prostupu asfaltovými pásy viz publikace KUTNAR – Izolace spodní stavby. Mezi přírubami nesmí být sevřen spoj hydroizolace.**



*Obrázek / 35/ Příklad řešení prostupu asfaltovými pásy s použitím příruby*

## 13. Přejímka hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů

Přejímka hydroizolace z asfaltových pásů se provádí po dokončení jednotlivých etap hydroizolační vrstvy (podle počtu pásů ve vrstvě) a před zakrytím hotové hydroizolace ochrannými vrstvami. Ve spodní stavbě se provádí kontrola hydroizolace na stěnách izolační vany i po montáži výztuže. Na horizontálních plochách ve spodní stavbě se předpokládá ochrana hydroizolace betonovými mazaninami.

### 13.1. Spojení a stabilita pásů

Kontroluje se spojení asfaltových pásů mezi sebou, připojení asfaltových pásů k podkladu. Hydroizolační vrstva musí být k podkladu připojena jen do té míry, aby nebyla ohrožena její stabilita a to v důsledku působení:

- větru;
- tíhy hydroizolace a dalších vrstev na ní;
- tíhy sněhu;
- teploty.

V případě pochybností je třeba provést sondu.

**Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepřijatelnou vadou!**

Místa se vzájemně nespojenými pásy je třeba v horním pásu proříznout, svařit a převarit záplatou. V případě velké četnosti nespojitostí mezi pásy cca 50 % plochy, doporučujeme provést nový pás v celé ploše.

### 13.2. Překrytí a spoje

Velikost překrytí lze kontrolovat vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů nebo přeměřením viditelné části pásu a dopočítání velikosti překrytí z rozměru pásu.

Kontrolu svaření spojů lze provádět namátkovým proříznutím spoje pásů nebo tažením špachtle nebo jiného srovnatelného nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C.

### 13.3. Poškození pásů špatným natavováním

Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování či opracování (tj. zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin).



## **13.4. Kontrola těsnosti hydroizolace**

V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné důsledně kontrolovat, zda nedochází k poškození nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy – například pohybem osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu či pojezdem mechanizace.

Pro prokázání kvality provedených izolačních prací se provádějí staveništní zkoušky těsnosti hydroizolace. Provedení kontroly těsnosti je důležité zejména v případech, kdy bude hydroizolace zakryta dalšími konstrukcemi, zvláště pak jedná-li se o konstrukce hmotné nebo těžko rozebíratelné.

Celková těsnost hydroizolace z asfaltových pásů ve spodní stavbě se ověří až po zatopení stavební jámy vodou.

### **13.4.1 Vizualní kontrola**

Vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace odpovídá projektu.

### **13.4.2 Kvalita spojů a detailů asfaltových pásů**

Špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaření spojů a detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C.

### **13.4.3 Jiskrová zkouška**

Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody pyroskopu s napětím mezi 30 kV až 40 kV rychlostí asi 10 m/min po pásu. V místě poruchy zpravidla přeskakují mezi elektrodou a podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Tuto zkoušku nelze uplatnit v případě, že vrstva pod hydroizolací je suchá a tudíž má nízkou vodivost. Zkouška je použitelná především pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploše.

### **13.4.4 Zátopová zkouška**

Provedení zátopové zkoušky je vhodné pouze u nových střech se skladbou z omezeně nasákových materiálů a s účinnou pojistnou hydroizolací. V opačném případě by mohlo dojít ke značnému znehodnocení interiéru objektu a materiálů ve skladbě střechy zatečenou vodou. Zátopovou zkoušku nelze použít, pokud jsou ve střeše pod zkoušenou hydroizolací vrstvy tepelné izolace z minerálních vláken, lehčených betonů či původních násypů.

Zátopová zkouška odhalí existenci netěsností, neslouží však pro jejich přesnou lokalizaci. Lokalizaci případných netěsností je třeba provést metodami uvedenými v předchozích odstavcích.

Podmínkou pro provádění zátopové zkoušky je dostatečná rezerva v únosnosti konstrukce. Vrstva 10 cm vody vyvolá zatížení 1 kN/m<sup>2</sup>. Při přípravě zkoušky je tedy vždy nutná účast statika.

Pokud je střecha výškově členěna, příp. velkých rozměrů nebo velkého sklonu, je nutné provádět zkoušení po menších částech. Je málo střech, které se dají zkoušet bez tohoto rozčlenění. Rozdělení lze provést např. dřevěnými trámy, na které se napojí hydroizolační povlak.

Zátopovou zkoušku nedoporučujeme provádět při nízkých teplotách, za deště či silného větru.

### **Technologický postup provádění zátopové zkoušky:**

1. Před zahájením zátopové zkoušky je nutné provést očištění povrchu hydroizolace, zejména od mechanických nečistot.
2. Všechny vtoky musí být vodotěsně zaslepeny přířezem hydroizolačního povlaku nebo těsně nafukovacími vaky.
3. Nemá-li střecha pojistný přepad, měla by být do jednoho vtoku ve zkoušené části střechy osazena provizorní trubka ukončená v úrovni budoucí hladiny vody a opracovaná hydroizolací. Trubka bude sloužit jako přepad pro regulování hladiny vody při případném dešti či větších poryvech větru.
4. Podmínkou pro zahájení zátopové zkoušky je rozebrání skladby v místě vybraného vtoku a zřízení kontrolní šachty. Kolem odkrytého místa se provede ohrazení z dřevěného trámce a přířezu hydroizolačního povlaku.
5. Následuje postupné napouštění vodou. Ve zkoušené části střechy je třeba vytvořit souvislou vodní hladinu. Doporučuje se výška hladiny cca 10 cm nad nejvyšší místo zkoušené části. Vždy je však nutné při stanovení této hladiny přihlídnout k nejmenší výšce opracování jednotlivých prostupů střechou a ostatních detailů. V souvislosti s tím je třeba si uvědomit, že zátopová zkouška neprovede vodotěsnost hydroizolačního systému nad touto hladinou. Těsnost zbylé části hydroizolačního systému je nutno prověřit opět jinými metodami (viz předchozí odstavce).
6. V průběhu zkoušky se monitoruje vlhkostní stav či přítoky vody v kontrolní šachtě. Voda se ponechá na střeše působit cca 1 až 3 dny. Pro snazší vizuální identifikaci proniklé vody je vhodné smíchat vodu s potravinářským barvivem. Důvodem pro použití obarvené vody je i zabránění ovlivnění výsledku zátopové zkoušky postupným vytlačováním zabudované vody ze skladby střechy v důsledku zvětšení zatížení střechy při provádění zkoušky. Pokud je střecha rozdělena na více částí, doporučuje se pro každou část volit jinou barvu.
7. V případě, že nedojde k žádnému z projevů zatékání, je možné zkoušenou část střechy prohlásit za vodotěsnou a zkoušku je možné ukončit a vodu ze střechy vypustit. Vodu je nutné ze střechy vypouštět postupně, aby nedošlo k zahlcení odpadního potrubí.

8. O průběhu této zkoušky doporučujeme vypracovat protokol s uvedením průběhu a výsledků zkoušky.

Provedení zátopové zkoušky je obecně spojené s množstvím rizik. Tím největším je bezesporu riziko poškození skladby střechy a podstřešních prostor. Provedení zátopové zkoušky je třeba považovat vždy za krajní řešení kontroly těsnosti střechy.

#### **13.4.5 SOLOtest**

Systém SOLOtest pracuje na principu vhánění dýmu tlakem pod hydroizolaci. Je určen pro kontrolu fóliových hydroizolací a jednovrstvých kotvených asfaltových pásů. Standardně se používá u systémů mechanicky kotvených, lze jej použít i v případě volně položené hydroizolace.

Podmínkou pro provedení zkoušky je těsný spodní plášť střechy – například těsná parozábrana nebo souvislá stropní monolitická konstrukce.

Zkouškou lze zjistit v hydroizolacích netěsnosti o velikosti cca 10 mm a větší (např. proříznutí, nedostatečné svaření, průrazy), nedostatečně opracované detaily apod. Zkouška se provádí zařízením SOLOtest, které se skládá z přístroje (výrobník dýmu a kompresor), spojovací hadice a manžety sloužící k připojení přístroje k hydroizolaci.

Podmínky pro provedení kontroly systémem SOLOtest:

- Nezakrytá hydroizolace (bez přitěžovacích, ochranných vrstev)
- V případě větších střech s kotvenou hydroizolací je nutno postupovat po sekcích.
  - V případě fóliových hydroizolací se sekce vytvoří přitížením hydroizolace (přibližně čtverce 10x10 m).
  - Asfaltové pásy jsou zpravidla spojeny v oblasti spojů s podkladem vyteklou asfaltovou hmotou, sektorování zpravidla tedy není nutné.
- Teplota nad 0°C
- Nosná konstrukce musí být vzduchotěsná, nebo musí být provedena parotěsnicí vrstva (asfaltový pás)
- Musí být utěsněny klempířské konstrukce, na které je napojena hydroizolace – jinak dochází k úniku dýmu a ztrátě tlaku.

Přístroj se napojuje na hydroizolaci navařením rozebíratelné manžety. Dle členitosti střechy se stanoví postup zkoušení – plocha střechy se rozdělí do menších oblastí o rozměrech cca 100-200 m<sup>2</sup>. Ve středu těchto oblastí se postupně osazují připojovací manžety. Po zapnutí přístroje dochází k vhánění bílého kouře do prostoru mezi hydroizolací a nižšími celistvými konstrukcemi (parozábrana, nosná konstrukce). Dým je pod hydroizolací vháněn po dobu cca 15-25 minut. Vizually se zkouška projevuje vydutím pásu. Po dosažení dostatečného tlaku se kontroluje v ploše střechy, zda dochází k unikání kouře. Zjištěné netěsnosti se označí a předají se k opravě.

## 14. Použitá literatura

### ***Normy a předpisy***

1. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000)
2. ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení (2000)
3. ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení (2020)
4. ČSN 73 1901-3 Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi (2020)
5. ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů (2014)
6. předpis VDD – ABC der Bitumen-Bahnen – Technische Regeln (2011)
7. ČSN EN 1991 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
8. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008/3) + Změna Z1 (2008/11)
9. ČSN 73 0810 (73 0810) Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2016)

Pokud není uvedeno jinak, platí poslední znění norem.

### ***Odborné publikace***

1. KUTNAR – PLOCHÉ STŘECHY  
Monografie – Praha 2010
2. KUTNAR – KATALOG  
Hydroizolační systémy staveb z asfaltových pásů – Praha 1997
3. KUTNAR – IZOLACE SPODNÍ STAVBY – Hydroizolační koncepce, hydroizolační konstrukce - návrh a posouzení (2020)
4. KUTNAR – Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily – konstrukční, technické a materiálové řešení (2019)

### ***Firemní materiály***

5. Technické listy asfaltových pásů DEK
6. Technický list DEK vstup do spodní stavby
7. EJOT – výrobní program a katalog
8. PARAMO – asfaltové výrobky
9. SGCP CZ a.s. - ISOVER – tepelné izolace
10. KINGSPAN INSULATION – výrobní program a katalog

Poznámky:





Publikace: **STAVEBNINY DEK - ASFALTOVÉ PÁSY - Montážní  
návod**

Autoři: Ing. Ctibor HŮLKA  
Ing. Luboš KÁNĚ  
Ing. Radim MAŘÍK  
Ing. Tomáš PETERKA  
Tomáš ROZSÍVAL  
Michal ŠKUTA  
Ing. Viktor KAULICH  
Ing. Tomáš KAFKA  
Ing. Jan Janeček

Kresba obrázků: Ing. Radim MAŘÍK  
Ing. Viktor ZWIENER, PhD.  
Ing. Tomáš PETERKA  
Ing. Ctibor HŮLKA  
Ing. Viktor KAULICH

Počet stran: 56  
Formát: A6  
Vydání: 24.  
Vydala: DEK a.s.  
Leden 2025

Neprodejné.

© DEK a.s. 2025. Všechna práva vyhrazena.

*Smyslem údajů obsažených v tomto výtisku je poskytnout informace odpovídající současnému technickému znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobců. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost.*