

Technický list

OMEGA SD10 parobrzdná fólie

Třívrstvá fólie odolná vůči povětrnostním vlivům s parobrzdným účinkem a protiskluzovým povrchem. Pro všechny druhy izolací instalovaných na krokve. Typ: Standard = bez lepicích pásek, SK DUO = oboustranná lepicí páska.

Výhody

- Lehká
- Odolná proti přetržení
- Tvarově stabilní
- Zcela recyklovatelná
- Odolná proti stárnutí
- Může být volně vystavena povětrnostním vlivům max. 2 měsíce

Oblast použití

- Pro izolaci všech krokví
- Prostor uvnitř stránce, pod tepelnou izolací

Doporučené výrobky

	OMEGA QUILLI těsnící tmel
	AIRSTOP SPRINT těsnící tmel
	OMEGA FROZEN lepící pasta
	AIRSTOP FLEX lepící páska

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky	Typ	Šířka role	Délka role	Rolí / Paleta	Plocha
20MDB	Standard	1.5 m	50 m	20 Rolí	1500 m²
20MDBSK	SK DUO	1.5 m	50 m	20 Rolí	1500 m²
20MDB3SK	SK DUO	3 m	50 m	20 Rolí	3000 m²
20MDBV	Předmontované				

Technické údaje

Složení	3 vrstvé PP rouno, dvě reciproční akrylátová lepicí pásky	Hodnota sd	10 (-5 / +8) m
Možnost roztažení (EN 12311-1) podélně	40 - 100 %	Možnost roztažení (EN 12311-1) příčný	50 - 110 %
Maximální síla tahu (EN 12311-1) podélně	300 (±40) N/50 mm	Maximální síla tahu (EN 12311-1) příčný	230 (±30) N/50 mm
Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) podélně	250 N (±30)	Odolnost proti roztržení (EN 12310-1) příčný	320 N (±40)
Tloušťka	0.75 mm	Odolnost proti působení tepla	-40–80 (krátkodobě 100 °C) °C
Plošná hmotnost	175 (± 5) g/m²	Barva	Béžová
Odpor proti průchodu vody (EN 1928)	W1	Skladovatelnost	V suchu a chladu
Zvětrávání	2 Měsíců	Třída hořlavosti (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com


08_2026_CZ

Pokyny pro zpracování

OMEGA SD10 parobrzdná fólie

Pokládka

Potištěnou stranou nahoru na hrubé bednění (odolnost proti UV). Upevnění sponkovačkou na spodní konstrukci dřeva Překrývání a napojení okrajů: Překrývání min. 10 cm, na parozábraně OMEGA SD10 SK DUO označeno zeleným čárkováním. Napojení vzduchotěsně slepte těsnicí hmotou AIRSTOP SPRINT nebo OMEGA QUILLI.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

08_2026_CZ