

DEKDREN N8

DEK

PROFILOVANÁ FÓLIE

POPIS VÝROBKU

DEKDREN N8 je profilovaná (nopová) fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

POUŽITÍ

Fólie DEKDREN N8 zajišťují funkci separační, ochrannou (například oddělují a částečně chrání hydroizolaci od zeminy) a drenážní (voda protékající zeminou, přes nopovou fólii stéká prostorem mezi nopy k liniové obvodové drenáži). Z fólií DEKDREN N8 nelze vytvořit hydroizolaci. Proto nejsou určeny pro izolace staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

MONTÁŽ

Fólie DEKDREN N8 se pokládají na konstrukci v celé ploše (nopy se orientují ke konstrukci) a spojují se mezi sebou přesahem (dle potřeby, minimálně čtyř řad nopů) nebo oboustranně lepící butylkaučukovou páskou. Fólii je potřeba zakrýt do dvou týdnů od položení a chránit ji před účinky UV záření. DEKDREN N8 se stabilizuje zásypem (kladeným po vrstvách max. výšky 300 mm), v případě hutnění je třeba dát pozor, aby nedošlo k poškození fólie DEKDREN N8, nebo hydroizolace pod fólií. V úrovni terénu se používají krycí lišty. Tyto lišty nesmí být vystaveny UV záření, musí být zakryty (např. zeminou, kamenivem nebo dlažbou).

SKLADOVÁNÍ

Fólie DEKDREN N8 musí být skladována v suchých, dobře větraných skladech a nesmí být porušena ochranná fólie.

TABULKA 01 - TECHNICKÉ PARAMETRY DEKDREN N8 (T,N,K)

Parametr	Hodnota	Jednotka
Plošná hmotnost	400 (±5%)	g/m ²
Pevnost v tlaku	150*	kN/m ²
Šířka	0,5; 1; 1,5; 2; 2,5;	m
Délka	20	m
Barva	Černá	-
Výška nopu	8	mm
Použitelnost v rozmezí teplot	- 30°C až 80°C	°C

* Hodnota stanovena jako maximální tlakové napětí při krátkodobém zatížení dle EN ISO 25619-2, odpovídá cca 20-40 % deformaci výrobku

TECHNICKÝ LIST - TL-DEK-0296