

Technické informace o výrobku

Příslušenství

Sopro AR 562

Výztuž

AR 562



Tkanina ze skleněného hedvábí odolná vůči hydroxidům, potažená plastem pro pokládku do omítek, stěrkových hmot, malt pro tenkovrstvé lože a těsnících stěrek.

- Vnitřní i venkovní prostředí, stěna a podlaha
- Pro výztuž vrstev pro rozložení zátěže v renovačním a sanačním systému Sopro
- Jako stabilizační opatření pro maltu pro tenkovrstvé a středněvrstvé lože a také pro těsnicí materiály
- Pro zvýšení přemostění trhlin u kritických podkladů
- odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům
- Snadné zpracování
- Velikost ok: 4 mm × 4 mm

Spotřeba: Cca 1,10 m/m²

Balení		Kontejner/paleta	Hmotnost palety
Role (šířka 20 cm)	50 m	150	240 kg
Role (šířka 100 cm)	50 m	30	242 kg

Oblasti použití	Jako výztuž v renovačním a sanačním systému Sopro. Pro přídatnou neposuvnou výztuž na kritických podkladech pro absorpci napětí a zamezení trhlin – v hydraulicky vytvrzených maltách pro tenkovrstvé lože na dřevotřískových deskách, izolačních deskách – jako přemostění trhlin oblasti styčných spár panelů nebo izolačních látek – u těsnění s těsnicími stěrky – u samonivelačních podlahových stěrkových hmot na dřevotřískových deskách, dřevěných prknech atd.
Zpracování	Výztuž Sopro se ustříhne na příslušnou délku, roztáhne na podklad a upevní se sešívačkou nebo podobným nebo se vloží do čerstvé vrstvy malty nebo stěrky a přešpachtluje. Je nutné dodržet přesah spojů membrán 10 cm.
Barva produktu	Bílá
Hmotnost na jednotku plochy	165,00 g/m ²
Nástroje	Nůžky, vyhlazovací stěrka
Skladování	Skladovatelné na paletě v originálním neotevřeném obalu v chladu a suchu, ve vzpřímené poloze a chráněné před světlem.
Velikost ok	4 × 4 mm
Zkušební certifikáty	PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro těsnicí systémy ve vazbě s obklady z dlaždic a desek pro hydroizolace v kombinaci s DSF RS 623, TDS 823 a dalšími složkami Sopro
Pokyny pro Vaši bezpečnost	Označení v souladu s nařízením (EU) č 1272/2008 (CLP) je vynecháno.

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon Fon +49 611 1707-252
Fax Fax +49 611 1707-250
Mail Mail info@sopro.com

Švýcarsko

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon Fon +41 33 334 00
Fax Fax +41 33 334 01
Mail Mail info_ch@sopro.com

Rakousko

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon Fon +43 72 24 67141-0
Fax Fax +43 72 24 67141-0
Mail Mail marketing@sopro.at

Servisní horká linka Poradenství při podávání žádostí

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Objektové poradenství na servisní lince

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.