

DEKTEN PRO II

DEK TEN®


DIFUZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU

Charakteristika výrobku

DEKTEN PRO II je fólie lehkého typu, která nachází uplatnění ve skladebách šikmých střech. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV), která zachycuje a odvádí vodu proniklou pod skládanou krytinu. Chrání tím podstřešní prostory a vrstvy střech před vodou a sněhem, které se dostanou pod krytinu nebo před vodou zkondenzovanou na spodním povrchu krytiny. DHV u některých skladeb střech plní zároveň funkci větrotěsnicí vrstvy a přispívá ke vzduchotěsnosti skladby střechy.

DEKTEN PRO II je třívrstvá fólie. Funkční vrstva je tvořena difuzně propustnou polymerní monolitickou vrstvou. Na horní a spodní straně je fólie opatřena ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie. Fólie byla zařazena do sortimentu společnosti Stavebniny DEK a.s. na základě zkoušek odolnosti a trvanlivosti.

DEKTEN PRO II je konstrukčně uzpůsobena pro kontakt s podkladní konstrukcí bez nutnosti vytvářet vzduchovou vrstvu pod DHV. Ve skladebách šikmých střech lze tedy DHV z fólie **DEKTEN PRO II** provádět na tepelné izolaci nebo na bednění, případně přímo na krokve s mírným prověšením. **DEKTEN PRO II** lze také použít jako podkladní povlak pro krytinu, které jsou upevněny do bednění, a u kterých výrobce krytiny použít podkladního pásu z tohoto materiálu připoustí.

Fólie **DEKTEN PRO II** je určena k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve sklonu 17° a výše. Konstrukční typy DHV, které lze realizovat s fólií **DEKTEN PRO II** a příslušenstvím, jsou uvedeny v Tabulce 02. Požadavek na třídu těsnosti DHV závisí na sklonu střechy a na riziku pronikání vody pod krytinu a stanoví se podle publikace Pravidla pro navrhování a provádění střech (CKPT, 2014). Při nižším sklonu střechy nebo při zvýšeném požadavku na trvanlivost a spolehlivost DHV doporučujeme použít fólii DEKTEN MULTI-PRO II, popř. fólii DEKTEN SEAL.

Při kvalitativním hodnocení podle Pravidel CKPT splňuje fólie **DEKTEN PRO II** kritéria

třídy A pro provedení nad vzduchovou mezerou (fólie volně zavěšená nad krokve) a kritéria třídy B pro pokládku na tuhý podklad.

Těsnicí příslušenství


K fólii je k dispozici doplňkový sortiment – pásy a těsnicí hmota. Jednostranně lepicí páska DEKTAPE MULTI se používá pro opracování prostupů fólií, lokální opravy poškozených míst fólie a na ukončení fólie na navazujících konstrukcích. Jednostranně lepicí butylkaučuková páska DEKTAPE KONTRA se používá pro utěsnění fólie pod kontralatěmi. K tomuto účelu lze také použít těsnicí hmotu Tmel DEKTEN KONTRA. Podtěsnění kontralatí se provádí zejména pokud je sklon střešní roviny a DHV nižší než 22°, nebo pokud je požadována třída těsnosti DHV 3. Podtěsnění se vždy provádí u úžlabních kontralatí.

Oboustranně lepicí páska DEKTAPE PRO je určena pro slepení dvou pruhů fólie v přesahu v případě požadavku na třídu těsnosti DHV 4 nebo 3, k napojení fólie **DEKTEN PRO II** na okapní plech, ke slepování přesahů fólie v detailech a k lokálním opravám poškozených míst fólie s využitím záplaty.

V detailech, u napojení fólie na navazující a prostupující konstrukce, musí být vždy použity těsnicí komponenty. Při aplikaci těsnicích komponentů musí být povrch fólie i napojované konstrukce suchý a zbavený prachu, nečistot a mastnoty.

Základní pokyny pro montáž

Fólie **DEKTEN PRO II** se v konstrukci umísťuje stranou s potiskem směrem k exteriéru. Na šikmých střechách se aplikuje ve vodorovných páslech. Postupuje se od okapu k hřebeni tak, aby okraj výše položeného pásu překrýval okraj níže položeného pásu. Fólie se klade na pevný, rovný, čistý a suchý podklad (např. tuhá tepelná izolace nebo dřevěné bednění), případně přímo na krokve. Fólie musí být dostatečně napnutá tak, aby na jejím povrchu nevznikaly vlny nebo nerovnosti. Na fólii nesmí vznikat sklady. Zároveň nesmí



DEKTEN PRO II

být fólie mezi kontralatěmi nadzdvihnutá tepelněizolačním materiálem.

Fólie se k podkladu pracovně upevňuje sponkami nebo hřebíky s plochou hlavou opatřenými vhodnou protikorozní povrchovou úpravou, a to vždy jen v místě překrytém výše ležícím pruhem fólie. Při kladení fólií je nutné dodržovat přesah 12 cm, který je na fólii vyznačen. V místě složitějších detailů (hřeben, úžlabí, nároží atd.) se doporučuje přesah fólie min. 30 cm a slepení fólie páskou DEKTAPE PRO. U okapu je nutné fólii ukončovat na vhodně umístěném okapním plechu nalepením páskou DEKTAPE PRO. Čelní napojení fólie je nutné provádět s přesahem min. 10 cm pouze v místě kontralatí a utěsnit páskou DEKTAPE PRO.

Fólii **DEKTEN PRO II** lze použít v konstrukci s chemicky impregnovanými dřevěnými prvky. Je nutné zabránit potřísnění fólie ropnými látkami a organickými rozpouštědly. Pro slepování fólie se nesmí použít pásky na bázi PVC (lepidlo i nosná vrstva). Po montáži doporučujeme zakrýt fólii krytinou co nejdříve a tím podpořit její dlouhou trvanlivost. Fólie nesmí být vystavena přímému působení UV záření déle než 3 týdny. Fólie nesmí být namáhána ani UV zářením ze spodní strany, např. v nezateplené střešní dutině pod hřebenem nesmí být instalovány prosvětlovací prvky, větrací prvky nebo výlezy, kterými proniká světlo na povrch fólie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně fólie při okrajích střechy. U okapní nebo štítové hrany střechy musí být fólie rovněž zakryta do uvedené doby, a to i ze spodní strany střechy.

Doporučená minimální teplota vzduchu a fólie při zpracování je 5 °C. Při nižších teplotách není zaručena účinnost (lepivost) těsnících pásek. Při použití těsnící hmoty Tmel DEKTEN KONTRA je minimální teplota zpracování 7 °C.

Balení a skladování

Fólie musí být skladována v originálních obalech, v suchých skladech bez přístupu UV záření.

Technická podpora

Pro technické poradenství jsou vám k dispozici naši konzultační technici působící v prodejnách Stavebniny DEK.

Tabulka 01 | Parametry výrobu deklarované podle EN 13859-1:2010

Parametr	Jednotka	Zkušební předpis	DEKTEN PRO II	Tolerance
délka	m	EN 1848-2	50	–
šířka	m	EN 1848-2	1,5	(-0,0075;+0,0225)
plošná hmotnost	g/m ²	EN 1849-2	160	(-20;+0)
tloušťka**	mm	EN 1849-2	0,45	–
reakce na oheň	třída	EN 13501 EN ISO 11925-2	E	–
odolnost proti pronikání vody	třída	EN 1928	W1	–
propustnost vodní páry - ekvivalentní difúzní tloušťka s _d - faktor difúzního odporu μ	m –	EN ISO 12572 EN 1931	0,1 222	(±0,05) ±111
pevnost v tahu v podélném/ příčném směru	N/50 mm	EN 12311-1	280/220	(-30;+50/-20;+30)
tažnost v podélném/příčném směru	%	EN 12311-1	50/60	(-20;+35/-20;+35)
odolnost proti protrhávání v podélném/příčném směru	N	EN 12310-1	180/200	(-50;+40/±50)
ohebnost za nízkých teplot	°C	EN 1109	-40	–
teplotní rozsah pro použití	°C	–	-40 až +100	–
maximální doba vystavení UV záření do zakrytí krytinou*	týdny	–	3	–
hmotnost role**	kg	–	12	–

* Maximální doba, po kterou může být materiál vystaven účinkům přirozeného UV záření, viz pokyny pro montáž.

** Uvedená hodnota je orientační.

Tabulka 02 | Konstrukční typy DHV z fólie DEKTEN PRO II

Konstrukční typ DHV	Podklad	Provedení DHV z fólie DEKTEN PRO II	Třída těsnosti*
2.1	tuhá, rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace nebo bednění	fólie vedena pod kontralatěmi s utěsněním páskou DEKTAPE KONTRA, DEKTAPE TP50 nebo TMELEM DEKTEN KONTRA, spoje fólie slepeny páskou DEKTAPE PRO	3
2.2		fólie vedena pod kontralatěmi, spoje fólie slepeny páskou DEKTAPE PRO	4
2.4	rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace nebo bednění	fólie vedena pod kontralatěmi	5
3.3	krokve, fólie prověšená	fólie vedena pod kontralatěmi	6

* dle publikace Pravidla pro navrhování a provádění střech (CKPT, 2014)

Tabulka 03 | Výběr tříd těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu na základě zvýšených požadavků (ZP) podle Pravidel pro navrhování a provádění střech (CKPT, 2014)

Sklon střechy	Počet ZP (např. využití podstřešního prostoru (2 ZP) – konstrukce střechy – klimatické poměry – místní podmínky)				
	žádný ZP	jeden další ZP	dva další ZP	tři další ZP	více než tři další ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)	žádné zvláštní požadavky	typ 3.3 / třída 6	typ 2.4 / třída 5	typ 2.2 / třída 4	typ 2.1 / třída 3
≥ (BSK - 4°)	typ 2.2 / třída 4	typ 2.2 / třída 4	typ 2.1 / třída 3	typ 2.1 / třída 3	typ 1.2 / třída 2
≥ (BSK - 8°)	typ 2.1 / třída 3	typ 2.1 / třída 3	typ 2.1 / třída 3	typ 1.2 / třída 2	typ 1.1 / třída 1
≥ (BSK - 10°)	typ 1.2 / třída 2	typ 1.2 / třída 2	typ 1.2 / třída 2	typ 1.1 / třída 1	typ 1.1 / třída 1
< (BSK - 10°)*	typ 1.1 / třída 1				

* sklon střechy zároveň nesmí být nižší než 10°

Pozn.: Zeleně podbarvené buňky označují kombinaci podmínek, při které lze pro DHV použít fólii DEKTEN PRO II, minimální sklon, při kterém může být fólie použita, je 17°.

KONTAKTY

DEK

ATELIER
DEK**Stavebniny DEK** – prodejny a technická podpora

Benešov	Hodonín	Krnov	Ostrava Hrušov
Beroun	Hořovice	Liberec	Pardubice
Blansko Pražská	Hradec Králové	Louny	Pelhřimov
Brno	Cheb	Lovosice	Písek
Brno 2	Chomutov	Mělník	Plešň Černice
(voda-topení-sanita)	Chrudim	Mikulov	Plešň Jateční
Česká Lipa	Jeseník	Mladá Boleslav	Praha Hostivař
Č. Budějovice Hrdějovice	Jičín	Mohelnice	Praha Stodůlky
Č. Budějovice Litvinovice	Jihlava	Most	Praha Vestec
Český Brod Chrástany	Jindřichův Hradec	Nové Strašecí	Prachatice
Dačice	Kadaň	Nový Bydžov	Prostějov
Děčín	Karlovy Vary	Nový Jičín	Přerov
Děčín	Karviná	Nymburk	Příbram
Frydek-Místek	Kladno	Olomouc	Rakovník Lubná
Havířov	Klatovy	Opava	Sokolov
Hlinsko	Kolín	Ostrava Hrabová	Staré Město u ÚH

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEK.CZ

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
www.atelier-dek.cz