DEKTHERM KLASIK

DEKTHERM®



LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA S VYŠŠÍM OBSAHEM DISPERZE

Definice výrobků
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu.

Materiálové složení
Hmota na bázi anorganického pojiva a plniva a modifikujících přísad.

Použití
Hmota je určena pro lepení tepelněizolačních deskových materiálů z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS), pěnového polystyrenu s příměsí grafitu (EPS), pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou (DEKPERIMETER SD) a minerální vaty (MW) s podélnou a kolmou orientací vláken. Zároveň lze hmotu vyztuženou vhodným typem sklovláknité tkaniny použít pro vytváření základní vrstvy na tepelněizolačních materiálech a minerálních podkladech pod finální omítku. DEKTHERM KLASIK je součástí zateplovacích systémů DEKTHERM KLASIK a DEKTHERM KLASIK MINERAL, pro které byla vydána stavebně-technická osvědčení STO 020-033270 a 020-033273 na vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS). Pro výrobek DEKTHERM KLASIK byla vydána technická dokumentace STO č. 020-0508070.

Barva
Šedá.

Požadavky na podklad
Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený prachu, bez mastnot, výkvětů, nesoudržných vrstev a aktivních trhlin. Mezi běžné podklady patří zdivo z plných nebo svisle děrovaných cihel, beton, pórobeton, vápenopískové cihly, soudržná omítka. Při lepení na tvarově a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi savých podkladů se doporučuje podklad upravit penetračním nátěrem. Doporučuje se, aby průměrná soudržnost podkladu byla nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

Penetrace podkladu
V případě nutnosti penetrace se podklad upraví penetračním nátěrem weberpodklad A, ředěným vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 8 dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti podkladu se doporučuje provést ještě jednu penetraci. Na první penetraci se doporučuje použít nátěr ředěný v poměru 1 : 8 a na druhou ředěný v poměru 1 : 5.

Klimatické podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací hmoty se nesmí provádět pod +5 °C a nad +30 °C (vzduch i konstrukce). Nesmí se rovněž provádět aplikace hmoty na přímém slunci, během silného větru a při dešti. Proti uvedeným jevům je nutné hmotu účinně chránit i po celou dobu jejího zrání. Nelze-li zajistit působení uvedených klimatických vlivů při realizaci nebo zrání hmoty, hmotu nepoužívat.

Zpracování hmoty
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg) do cca 6,0 l vody pomocí metly s rychlostí otáček max. 300 otáček/minutu. Doba pro rozmíchání hmoty je cca 2–3 minuty. Po rozmíchání se hmota nechá cca 5 minut odstát a poté se ještě jednou krátce promíchá. Po druhém rozmíchání je hmota připravena k aplikaci. Zpracovatelnost lepicí a stěrkové hmoty je cca 40 minut (platí při 20 °C a 50% relativní vlhkosti). Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti vzduchu se časy přiměřeně prodlužují.

Zpracování hmoty při lepení tepelněizolačních materiálů
Na desky tepelné izolace se nanáší lepicí hmota po obvodu (nepřerušený pás o šířce cca 50 mm) a v ploše desky (3–4 terče velikosti dlaně) tak, aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučujeme nanést hmotu na 50–60 % plochy desky). Povrch podkladu zateplované stěny nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 20 mm/m. Tloušťka lepicí hmoty po nanesení na tepelněizolační desky má být v rozmezí cca 10 – 20 mm. Druhým způsobem lepení tepelněizolačních desek je celoplošné nanesení hmoty na desku (u desek z tužených minerálních vláken s kolmou orientací vláken vždy) zubovou stěrkou se zuby 10×10 mm.







DEKTHERM KLASIK

Povrch podkladu zateplované stěny u této technologie nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm/m.

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu nebo tužených minerálních desek s podélnou orientací vláken lze lepit k podkladu tzv. na rámeček nebo celoplošně. Při nanášení lepicí hmoty je nutné dbát na to, aby se lepicí hmota nedostala do spár desek.

Zpracování hmoty na základní vrstvu
Základní vrstva ETICS na povrchu přilepených desek tepelné izolace se vytvoří připravenou hmotou nanesenou nerezovou stěrkou se zuby 10×10 mm v tl. 6–8 mm. Základní vrstva v ploše se nanáší po provedení vyztužení detailů systémovými lištami (vnější rohy, nadpraží apod.). Pásy výztužné sklovláknité tkaniny svisle orientované se postupně zatlačí nerezovým hladítkem do měkké hmoty směrem od středu ke krajům a důkladně se zahladí tak, aby poloha výztužné vrstvy byla umístěna 1/2–1/3 základní vrstvy, blíže k vnějšímu povrchu a výsledná tloušťka základní vrstvy po zahlazení byla 3–6 mm. Výztužná sklovláknitá tkanina může být ve vrstvě hmoty lehce znatelná, v žádném případě však nesmí vystupovat na povrch. Výztužná sklovláknitá tkanina musí být kryta vrstvou hmoty o min. tloušťce 1 mm, v místech přesahů výztužné tkaniny nejméně 0,5 mm. Úpravu povrchu základní vrstvy dodatečným nanesením stěrkové hmoty je nutné provést v otevřeném čase pro její zpracování. Pokud se v exponovaných místech konstrukcí provádí základní vrstva jako dvouvrstvá, je třeba provést druhou vrstvu do 2 dnů po realizaci první vrstvy.

Technologické přestávky
- lepení izolantu 1 den po penetraci podkladu
- kotvení tepelné izolace 1–3 dny po nalepení izolantu
- penetrace základní vrstvy 3–4 dny po realizaci základní vrstvy

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních uzavřených obalech v suchých krytých skladech. Chránit před vodou, vlhkem a mrazem. Provádění finální omítky 1 den po penetraci základní vrstvy.

Tab. 1 | Technické parametry lepicí a stěrkové hmoty

Vlastnost	Zkušební postup	Hodnota
Faktor difuzního odporu pro vodní páru (μ)	ČSN EN 12 086	max. μ 20
Sypná hmotnost suché směsi	-	cca 1 400 g/m²
Spotřeba záměsové vody na 25kg pytel	-	cca 6,0 l
Zrnitost	-	0–0,5 mm
Doba zpracovatelnosti	-	cca 40 min

Tab. 2 | Přídržnost lepicí a stěrkové hmoty k podkladu dle EAD 040083-00-0404 čl. 2.2.11.2

Typ podkladu	Počáteční stav (suchý stav)	48h ponoření ve vodě + 2h sušení (23 °C/50 %)	48h ponoření ve vodě + 7 dní sušení (23 °C/50 %)
Beton	≥ 0,25 MPa[1)]	≥ 0,08 MPa[1)]	≥ 0,25 MPa[1)]
Expandovaný polystyren EPS 70F	≥ 0,08 MPa[1)]	≥ 0,03 MPa[1)]	≥ 0,08 MPa[1)]

1) Hodnoty jsou předepsané řídícím pokynem pro evropská technická schválení EAD 040083-00-0404 – Vnější kontaktní zateplovací systémy

Tab. 3 | Spotřeba lepicí a stěrkové hmoty

Spotřeba směsi	EPS	lepení	3–3,5 kg/m²
		základní vrstva	při tloušťce vyzrálé a vyschlé základní vrstvy 4 mm cca 4–5 kg/m²
	MW	lepení	4 kg/m²
		základní vrstva	při tloušťce vyzrálé a vyschlé základní vrstvy 4 mm cca 6 kg/m²

POZNÁMKA:
Hodnoty spotřeb směsi pro lepení a stěrkování jsou uvažovány pro ideálně rovný podklad.
Dodatečné přidávání pojiva, plniva a přísad se do hmoty nepovoluje. Suchá směs a prach z ní může dráždit.
Po smíchání suché směsi s vodou vzniká alkalická směs, která může dráždit. Po zatvrdnutí je hmota inertní.

Tab. 4 | Přípustná maximální nerovnost podkladu před lepením tepelné izolace/ nanášením omítky

Technologie lepení tepelné izolace	Maximální povolená odchylka nerovnosti podkladu
Lepení na rámeček + tři až čtyři terče v ploše	20 mm/m
Celoplošné lepení tepelné izolace	10 mm/m
Realizace základní vrstvy pod tenkovrstvou omítku	
Rovinnost provedené základní vrstvy	± (zrnitost omítky + 0,5 mm) / m

Balení
25kg papírové pytle, 42 ks/paleta.

Likvidace odpadů
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdat na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobků odkládat na místě k tomu určeném.

Upozornění
Smyslem údajů obsažených v tomto technickém listu je poskytnout informaci odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobců.
Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost.