



Baumit CrystalTop

Prémiová minerální omítka



- **Přírodní a prodyšná**
- **Vysoce odolná proti zaprášení a šednutí**
- **Extrémně trvanlivá**

Produkt: Pastovitá minerální omítka k okamžitému použití. Součástí systému **Baumit CrystalSet**, který se skládá ze dvou nezaměnitelných komponentů – základního aktivačního nátěru **Baumit CrystalActivator** a omítky **Baumit CrystalTop**. Pro zajištění funkčnosti této omítky je bezpodmínečně nutná příprava podkladu základním aktivačním nátěrem CrystalActivator s následným nanesením omítky CrystalTop. Zkoušeno podle EN 15824 (pastovité omítky) a EAD 040083-00-0404 (kontaktní zateplovací systémy).

Složení: Speciální minerální pojivo, minerální plniva, organické částice do 5 %, vlákna, barevné a bílé pigmenty, zahušťovač, odpěňovač, další přísady a voda.

Vlastnosti:

- Dvukomponentní skladba (CrystalActivator + CrystalTop)
- CrystalEffect (krystalická struktura povrchu s vysokou odolností proti zaprášení a šednutí)
- Minerální
- Přirozeně dýchající a prodyšná
- Extrémně trvanlivá

Použití: Univerzálně použitelná konečná povrchová úprava, zejména pro fasády s minerálními stěrkami, omítkami a s kontaktními zateplovacími systémy.

Technické údaje:

Barva:	barevné odstíny Baumit Life s koncovým číslem 3-9 (bez organických pigmentů)
Přídržnost:	≥ 0,3 MPa
Faktor difúzního odporu μ :	< 50 (platí pro celý CrystalSet (CrystalActivator + CrystalTop))
Objemová hmotnost:	cca 1,85 kg/dm ³
Ekvivalentní vzduchová tloušťka sd:	< 0,1 m (při tloušťce omítky 2 mm)
Paropropustnost V:	V1 (vysoká)
Nasákavost W:	W2 (střední)

Baumit CrystalTop:

Struktura	1,5 K	2 K	3 K	2 R
Max. zrno	1,5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Spotřeba	2,5 kg/m ²	2,9 kg/m ²	3,9 kg/m ²	2,6 kg/m ²

Uvedené údaje o spotřebě jsou orientační. V praxi je nutno počítat se spotřebou vyšší o cca 10 %. Spotřeba závisí na drsnosti a savosti podkladu a na technice zpracování.

Baumit CrystalActivator:

Barva	lososově narůžovělá
Faktor difúzního odporu μ	< 50 (platí pro celý CrystalSet (CrystalActivator + CrystalTop))
Hodnota pH	cca 12
Objemová hmotnost	cca 1,3 kg/dm ³
Obsah pevných částic	45,5 %
Spotřeba	0,2 kg/m ² na jemném podkladu

Life
COLORED BY BAUMIT

Kalkulační pomůcka – Baunit CrystalSet (odhad potřebného počtu kbelíků)

CrystalTop						CrystalActivator	
Plocha (m ²)	1,0 K (25 kg)	1,5 K (25 kg)	2,0 K (25 kg)	3,0 K (25 kg)	2,0 R (25 kg)		
10	0,8	1	1,2	1,6	1,1	0,4	5 kg
25	2	2,5	2,9	3,9	2,6	1	
50	4	5	5,8	7,8	5,2	2	
100	8	10	11,6	15,6	10,4	1	25 kg
1000	80	100	116	156	104	10	

Způsob dodání

Baunit CrystalTop: kbelík 25 kg, 1 paleta = 32 kbelíků = 800 kg
 Baunit CrystalActivator: kbelík 20 kg, 1 paleta = 32 kbelíků = 640 kg
 kbelík 5 kg, 1 paleta = 64 kbelíků = 320 kg

Skladování:

V suchu, chladnu, bez mraza a v uzavřeném balení 12 měsíců. Chránit před teplotami okolí nad 35 °C a pod 5 °C a před přímým slunečním světlem.

Zajištění kvality

Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny:

Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baunit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad:

Podklad musí vyhovovat platným normám, být čistý, suchý, nezmrzlý, dostatečně soudržný a nasáklavý, bez výkvětů a oddělovacích se částic.

Vhodné podklady:

- minerální podklady, např. jádrové omítky a stěrky Baunit

Nevhodné podklady:

- plasty a pryskyřice
- lakové event. olejové nátěry
- křihové barvy
- vápenné omítky a nátěry
- dřevo a kovy

Příprava podkladu:

- Silně nebo nerovnoměrně savé povrchy upravit přípravkem Baunit MultiPrimer.
- Křídující, případně pískující povrchy zpevnit přípravkem Baunit SanovaPrimer (dle technického listu výrobku).
- Mechanicky odstranit výkvěty a sintrové vrstvy.
- Zbytky odbedňujících přípravků (olejů) odstranit z betonu horkou párou, vhodným odstraňovačem nebo zbrúšením.
- Znečištěné povrchy vyčistit.
- Plísněmi a řasami napadené plochy sanovat, např. přípravkem Baunit FungoFluid.
- Nesoudržné nebo zvětralé nátěry mechanicky odstranit.
- Poškozené, popř. popraskané minerální plochy přetáhnout vrstvou lepicí stěrky (např. Baunit StarContact), dle potřeby s vyztužením sklotextilní síťovinou Baunit StarTex.

Kromě výše uvedených úprav musí být všechny podklady před nanášením omítky Baunit CrystalTop vždy opatřeny přípravkem Baunit CrystalActivator (doba schnutí: min. 24 hod.). Podklad musí být vyzrálý a suchý.

Zpracování:

Skladba systému Baunit CrystalSet:

- 1 x základní aktivační nátěr Baunit CrystalActivator
- 1 x probarvená omítky Baunit CrystalTop (nanášena nejdříve po 24 h schnutí vrstvy Baunit CrystalActivator)

Baunit CrystalActivator bezprostředně před nanášením důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Neředit! Nanášet celoplošně a rovnoměrně válečkem z jehněčí kůže nebo štětkou.

Baunit CrystalTop po technologické přestávce min. 24 h bezprostředně před nanášením důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Neředit! Nanášet celoplošně nerezovým hladítkem, popř. stříkat vhodným strojním zařízením. Poté povrch omítky stáhnout nerezovým hladítkem v tloušťce zrna a bezprostředně strukturovat plastovým fasádním hladítkem. Nepřimíchávat další jiné hmoty. Pracovat rovnoměrně a bez přerušování.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C.

Ochrana před povětrnostními vlivy: Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Vysoké teploty, zejména v letním období, mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti, např. riziko spálení omítky. Zvýšená vlhkost vzduchu anebo nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně prodloužit dobu zrání a nepříznivě ovlivnit výsledný barevný odstín anebo vlastnosti omítky.

Barevný odstín: Intenzitu výsledného barevného odstínu výrazně ovlivňují vlastnosti podkladu, teplota anebo vlhkost vzduchu. Nežádoucí nerovnoměrnosti barevného odstínu (barevné skvrny) mohou na fasádě způsobit zejména proměnlivé podmínky při zpracování anebo zrání nátěru, např. vliv stínů vržených konstrukcí lešení nebo jiných částí fasády (např. říms), vliv nerovnoměrností v podkladu (rozdílná struktura, nasákavost), případně vliv změn povětrnostních podmínek v průběhu zpracování anebo zrání.

Jednotnost barevného odstínu lze zaručit pouze v rámci jedné výrobní šarže, doporučuje se proto objednávat potřebné množství materiálu pro celý objekt najednou. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v rámci jedné stavební sezóny) uvést číslo šarže (11 číselný kód) uvedené na balení. Různé výrobní šarže se doporučuje před zpracováním vzájemně smíchat.

Jemné kamenivo: Výrobek obsahuje přírodní suroviny, přítomnost světlých, příp. tmavších zrn je přirozenou vlastností omítky. Nepříměřeným mechanickým účinkem na ploše omítky může být způsobeno obnažení plniva fasádní hmoty, které se může místně projevit změnou barevného odstínu (např. v důsledku setření barevného šlemu). Tento jev neovlivňuje technickou funkčnost fasádní hmoty a nesouvisí s její kvalitou.

Světelná odrazivost: Koeficient světelné odrazivosti omítky v oblasti viditelného záření (HBW) nesmí být při použití na kontaktní zateplovací systémy nižší než 25.

Ochrana proti mikrobiologickému napadení: Pastovitá omítka Baumit CrystalTop je vybavena prémiovou preventivní ochranou proti napadení fasády houbami, řasami nebo plísněmi. Objekty v rizikovém prostředí (např. nadprůměrné množství srážek, blízko vodních ploch, zeleně, v blízkosti lesa, vegetace bezprostředně přiléhající k budově atp.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou úpravu.

Protože neomezeně trvalou a neměnnou ochranu proti účinkům hub, řas nebo plísní nelze zaručit a bez přihlídnutí ke konkrétním podmínkám stavby (tvar, rozměry, expozice ke světovým stranám, přesahy střechy, říms, klempířských výrobků, skladba a tepelněizolační účinnost obvodových stěn, současné i budoucí vlivy blízkého okolí apod.) ani obecně odhadnout, výběr konkrétní varianty biocidní ochrany (prémiová - zvýšená) spočívá plně v zodpovědnosti projektanta, stavebníka, zhotovitele, popř. objednatele.

Bezpečnostní opatření: pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Pokyny pro čištění: Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkery, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné. Eventuální odstříky (použité nářadí) bezprostředně (před zaschnutím a vytvrnutím) omýt dostatečným množstvím čisté vody.

Naše technická doporučení pro aplikaci, která slovem a písmem předáváme za účelem podpory kupujícího a zpracovatele na základě našich zkušeností, odpovídají současnému stavu poznatků vědy a praxe, jsou nezávazná a nezakládají smluvně právní vztahy ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Nezprošťují kupujícího povinnosti, aby sám ověřil vhodnost našich produktů pro předpokládaný účel použití.