


CE Prohlášení o vlastnostech 01 200 20 30 40 50

EN 13956: 2012 | 06 | 1343

Rhenofol® CV



1. Typ výrobku

Jednoznačné označení typu výrobku:

Rhenofol CV

2. Typ

Číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiná značka identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, odstavec 4:

Rhenofol CV 1,2 mm - 2,0 mm
(Kontrolní číslo na etiketě výrobku)

3. Účel použití

nebo plánovaný účel použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace, jak je uvedeno výrobcem:

Jednovrstvý, vícevrstvý, syntetický střešní pás z měkčeného PVC zesílený uprostřed vložkou z polyesterových vláken podle EN 13956. Mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech vystavené povětrnosti

4. Název, registrovaný obchodní název

nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5:

Rhenofol®
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

5. Kontaktní adresa

popř. jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby pověřené povinnostmi podle článku 12, odstavec 2:

Není relevantní (viz 4.)

6. Stálost vlastností

Systém nebo systémy k posouzení a kontrole stálosti vlastností stavebního výrobku podle CPR, dodatek V:

System 2+

7. Notifikované místo (hEN)

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, vystaveného podle harmonizované normy:

1343
Notifikovaná podniková kontrola výroby, certifikační subjekt č. 1343, provádí prvotní kontrolu závodu a podnikové kontroly výroby a průběžný dohled, posouzení a hodnocení podnikové kontroly výroby a osvědčení shody kontroly výroby

8. Notifikované místo (ETA)

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, prokerý bylo vystaveno evropské technické posouzení:

DIBt Evropské technické schválení ETA-08/0187 pro mechanicky kotvené hydroizolační systémy podle ETAG 006

9. Deklarované vlastnosti (Harmonizovaný technický popis podle EN 13956: 2012)

Vlastnosti	Charakteristika výkonu	Zkušební metoda
Vodotěsnost	≥ 400 kPa/72 h	DIN V 20000-201 / EN 1928
Vnější působení požáru	$B_{ROOF}(t1)$ $B_{ROOF}(t3) < 10^\circ$	EN 13501-5
Reakce na oheň	Třída E	EN ISO 11925-2, Klasifikace podle EN 13501-1
Odolnost spoje proti odlupování	≥ 250 N/50 mm	EN 12316-2
Odolnost spoje ve smyku	≥ 900 N/50 mm	EN 12317-2
Pevnost v tahu podélně (md) ¹⁾ příčně (cmd) ²⁾	≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm	EN 12311-2
Maximální protažení podélně (md) ¹⁾ příčně (cmd) ²⁾	≥ 15 % ≥ 15 %	EN 12311-2
Odolnost proti perforaci metoda A metoda B	≥ 600 mm ≥ 700 mm	EN 12691
Odolnost proti dalšímu trhání podélně (md) ¹⁾ příčně (cmd) ²⁾	≥ 150 N ≥ 150 N	EN 12310-2
Rozměrová stálost	≤ 0,2 %	EN 1107-2
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -30 °C	EN 495-5
Odolnost vůči UV-záření	vyhovuje (> 5.000 h / třída 0)	EN 1297
Odolnost proti krupobití	≥ 20 m/s	EN 13583
Faktor difúzního odporu μ	18,000 ± 30 %	EN 1931

¹⁾ md = ve směru pásu

²⁾ cmd = kolmo ke směru pásu

10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku podle odst. 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem uvedeným v odst. 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný výhradně výrobce podle odst. 4.

Podepsán za výrobce:



ass. jur. Joachim Gussner, jednatel
Mannheim, 13.06.2013

Ekologie, zdraví a bezpečnost

Pro uvedení výrobku na trh, pro jeho dopravu nebo použití není potřebný bezpečnostní list podle Nařízení ES č. 1907/2006, čl. 31. Pro bezpečné použití se řiďte údaji z tohoto dokladu.

REACH**Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 jeho aplikace (REACH: EC 1907/2006)**

Tento produkt je výrobek ve smyslu Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které se uvolňují při běžném používání výrobku. Na základě našich současných znalostí tento výrobek neobsahuje žádné látky SVHC (látky zvláště vzbuzející obavy) v dodatku XIV nařízení REACH nebo takové, které byly zveřejněny na kandidátské listině Evropské agentury pro chemické látky v koncentraci nad 0,1% (w/w).

Právní upozornění**Vyloučení odpovědnosti:**

Upozorňujeme výslovně na to, že veškeré výše uvedené údaje, zejména doporučení týkající se zpracování a používání předmětných výrobků a systémových doplňků za běžných podmínek vznikly na základě našich znalostí a zkušeností. Rovněž se předpokládá přiměřené skladování a používání výrobků.

Kvůli rozdílným materiálům, podkladům a odlišným pracovním podmínkám nemůže být poskytnuta záruka na výsledek práce nebo ručení z jakéhokoli právního vztahu, vyplývající jak z těchto pokynů, tak i z ústní poradenské činnosti. V případě eventuální výtky úmyslného záměru nebo hrubé nedbalosti ze strany FDT musí uživatel prokázat, že předal FDT včas, kompletně a skutečně všechny informace a detaily, které jsou nutné pro odborné a účelné posouzení ze strany FDT.

Uživatel je zodpovědný za kontrolu vhodnosti výrobků k předpokládanému účelu použití. FDT si vyhrazuje změny specifikací výrobku. Je třeba respektovat ochranná práva třetích stran. V dalším platí naše aktuální prodejní a dodací podmínky. Dále je závazná vždy nejnovější verze výrobkového listu, který může být vyžádán p

Pro další informace:**FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

Tel +49-6 21-85 04-1 00

Fax +49-6 21-85 04-2 00

E-Mail: kundenservice@fdt.de

www.fdt.de

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de