

ALKORPLUS

DEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PVC-P FÓLIÍM

TEKUTÉ PVC ALKORPLUS 81021, 81028, 81029, 81031, 81032, 81034, 81035, 81037, 81038, 81039, 81049, 81050, 81054, 81055**POUŽITÍ**

Tekuté PVC se používá k uzavření svařených spojů bazénových hydroizolačních fólií z měkčeného PVC **ALKORPLAN**. Tekuté PVC **Alkorplus 81038** se používá pro střešní fólie **ALKORPLAN** i **DEKPLAN**. Dle barvy fólie je možné zvolit barvu tekutého PVC. Před použitím je potřeba důkladně třepáním promíchat. K aplikaci je vhodné použít plastovou lahvičku s tryskou (stříčka). Přibližná spotřeba 0,9 kg na 90 m spoje. Nepoužívat při teplotách nižších než +10°C. Minimální doba schnutí je 2 h.

OBSAH

roztok polyvinylchloridu (PVC) v tetrahydrofuranu (THF)

BALENÍ

plechovka 900 g

SKLADOVATELNOST

3 roky

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit ospalost a závratě, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

TEKUTÉ PVC ALKORPLUS 81023, 81022, 81020, 81025**POUŽITÍ**

Tekuté PVC se používá k uzavření svařených spojů bazénových hydroizolačních fólií z měkčeného PVC **ALKORPLAN**. Dle barvy fólie je možné zvolit barvu tekutého PVC. K aplikaci je vhodné použít plastovou lahvičku s tryskou (stříčka). Přibližná spotřeba 0,9 kg na 90 m spoje.

OBSAH

roztok vinylových pryskyřic a akrylu v MEK (methylethylketon)

BALENÍ

plechovka 900 g

SKLADOVATELNOST

3 roky

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit ospalost a závratě, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK ALKORPLUS 81044**POUŽITÍ**

Čistící prostředek na hydroizolační fólie **ALKORPLAN** a **DEKPLAN** (odstraňování skvrn od bitumenu, lepidel, atd.). Aplikuje se čistou savou tkaninou nejčastěji v místech spojů fólií.

OBSAH

Detergenty, ethyl ester kyseliny octové, ethyl-acetát.

BALENÍ

plechovka 1 a 5 l

SKLADOVATELNOST

12 měsíců

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

ROZPOUŠTĚDLO ALKORPLUS 81025-001 NA BÁZI TETRAHYDROFURANU**POUŽITÍ**

Rozpouštědlo na bázi tetrahydrofuranu se používá k rozpouštění PVC a ředění tekutého PVC při práci s hydroizolačními fóliemi z měkčeného PVC **ALKORPLAN** a **DEKPLAN**. Fólie z měkčeného PVC leptá.

OBSAH

Tetrahydrofuran, diethylen oxid, tetramethylen oxid.

BALENÍ

plechovka 1 l

SKLADOVATELNOST

12 měsíců

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

LEPIDLO STŘEŠNÍCH FÓLIÍ

ALKORPLAN/DEKPLAN S KAŠÍROVANOU PES TEXTILIÍ

POUŽITÍ

Lepidlo pro plošné lepení hydroizolačních fólií z měkčeného PVC **ALKORPLAN** a **DEKPLAN** (s kaširovanou PES textilií). Podklad pro lepení musí být soudržný, čistý (bez nečistot a prachu), na povrchu nesmí být stojící voda. Lepidlo se nanáší aplikátorem nebo ručně, rovnoměrně po celé ploše. U větších sklonů, kde by mohlo lepidlo stékat doporučujeme lepidlo aplikovat sprejováním. Zároveň musí být zajištěno, aby nesjížděla hydroizolační fólie. Potřebné množství lepidla a další pokyny pro aplikaci jsou uvedeny v montážním návodu **DEKPLAN** střešní fólie. Po cca 10 minutách (maximální doba schnutí), se do lepidla položí hydroizolační fólie a ve správné poloze se přitlačí např. válcováním. Doba schnutí lepidla se pohybuje od 1 do 5 hodin, v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti. Pro ověření možnosti přilepení k podkladu včetně minimální a maximální doby pro přilepení, je nutné před samotnou aplikací provést test přidržitosti. Minimální teplota pro použití lepidla je +5 °C. Čistič **ALKORPLUS 81044**.

PODKLADY PRO LEPENÍ

- tuhé desky z PIR nebo PUR s povrchem umožňující lepení vrstev
- desky z pěnového polystyrenu kaširované asfaltovým pásem
- asfaltové pásy nové nebo staré

OBSAH

polyuretanový prepolymer

BALENÍ

plechovka 6 l

SKLADOVATELNOST

12 měsíců

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

KONTAKTNÍ LEPIDLO ALKORPLUS 81040

POUŽITÍ

Kontaktní lepidlo pro lepení v detailech. Lepidlo slouží k přilepení fólií z měkčeného PVC **ALKORPLAN** a **DEKPLAN** (bez kaširování) k prostupům, kovových a plastových trubek. Spojované povrchy musí být suché, bez nečistot a prachu, odmaštěné. Lepidlo se nanáší štětcem nebo stěrkou na obě lepené plochy. Po odvětrání (doba závisí na teplotě a vlhkosti cca 10-15 minut, lepidlo musí být ještě lepkavé), se fólie ve správné poloze zajistí přitlakem, např. válečkem. Pro ověření možnosti přilepení k podkladu, je nutné před lepením provést test přidržitosti.

Minimální spotřeba lepidla je cca 300 g/m². Minimální teplota pro použití lepidla je +5 °C.

OBSAH

nitrilová pryž

BALENÍ

Plechovka 10 l a 1 l

SKLADOVATELNOST

12 měsíců

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

KONTAKTNÍ LEPIDLO ALKORPLUS 81043 – PRO BAZÉNY

POUŽITÍ

Kontaktní lepidlo pro celoplošné lepení geotextilií a přilepení bazénových fólií z měkčeného PVC **ALKORPLAN** (bez kaširování) v detailech k podkladu (např. kovovým, plastovým trubkám a podkladům, betonu, dřevu, tvrzenému PVC, kromě expandovaného a extrudovaného polystyrenu). Lepidlo je odolné vůči vodě, stárnutí a změkčovadlům. Spojované povrchy musí být suché, bez nečistot a prachu, odmaštěné. Lepidlo se nanáší štětcem, stěrkou nebo pistolí na obě lepené plochy. V případě lepení textilií se lepidlo nanáší pouze na podkladní konstrukci. Po odvětrání (doba závisí na teplotě a vlhkosti cca 10-15 minut), se fólie ve správné poloze zajistí přitlakem, např. válečkem. Pro ověření možnosti přilepení k podkladu, je nutné před lepením provést test přidržitosti. Minimální spotřeba pro nanesení na jeden povrch je 150–200 g/m². Minimální teplota pro použití lepidla je +5 °C.

OBSAH

Nitrilová pryž

BALENÍ

plechovka 5 l

SKLADOVATELNOST

3 roky (do 1 roku po otevření)

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

KONTAKTNÍ LEPIDLO ALKORPLUS 81045 – PRO BAZÉNY

POUŽITÍ

Termoadhezivní lepidlo pro celoplošné lepení geotextilií a přilepení bazénových fólií z měkčeného PVC **ALKORPLAN** k podkladům (např. kovům, dřevu, tuhému PVC, betonu kromě polyethylénu a expandovaného a extrudovaného polystyrenu). Lepidlo neobsahuje toluen. Čištění kovových částí náradí provádějte acetone nebo THF rozpouštědly.

Spojované povrchy musí být suché, bez nečistot a prachu, odmaštěné. Lepidlo se nanáší štětcem, válečkem nebo stěrkou na obě lepené plochy. V případě lepení textilie se lepidlo nanáší pouze na podkladní konstrukci. Po odvětrání (doba závisí na teplotě a vlhkosti cca 30-60 minut), se fólie ve správné poloze zajistí přitlakem, např. válečkem. Při lepení ploch je možné provést drobné korekce, po 30 až 60 minutách od přilepení není možné provádět již další opravy. Lepidlo nesmí být nanášeno na plochy, kde se má provádět homogenní svaření. Pro ověření možnosti přilepení k podkladu, je nutné před lepením provést test přidržitosti. Spotřeba pro nanesení na jeden povrch je 150 g/m². Minimální teplota pro použití lepidla je +10 °C.

OBSAH

neoprénová báze

BALENÍ

Plechovka 5 l

SKLADOVATELNOST

3 roky (do 1 roku po otevření)

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, toxický pro vodní organismy, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

PŘEDÚPRAVA PODKLADU (DEZINFEKCE PODKLADU) ALKORPLUS 81052- 003

POUŽITÍ

Tekutý přípravek vhodný pro čištění a dezinfekci podkladu pod bazénovou fólií. Přípravek o objemu 1 l se ředí v 9 litrech vody. Takto naředěným přípravkem lze dezinfikovat cca 75 m² podkladu (spotřeba se může lišit v závislosti na druhu podkladu). Roztok se nanáší štětcem nebo válečkem.

BALENÍ

Plechovka 1 l

UPOZORNĚNÍ

Materiál je vysoce hořlavý a zdraví škodlivý, bližší informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

INFORMACE A TECHNICKÁ PODPORA

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci Ateliéru DEK na pobočkách Stavebnin DEK.

TECHNICKÝ LIST TL – DEK - 0069