LEPIDLO PRO PLOCHÉ STŘECHY

LEPICÍ HMOTA NA BÁZI POLYURETANU

POPIS VÝROBKU

LEPIDLO PRO PLOCHÉ STŘECHY je speciální jednosložková lepicí hmota na bázi polyuretanu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vzdušnou vlhkostí vytvrzující polyuretanová pěna je určena pro trvalé přilepení tepelněizolačních deskových materiálů na bázi pěnových plastů. Pěnu lze zároveň využít pro vyplňování spár mezi deskami tepelné izolace. Lepidlo nenarušuje povrchy ostatních materiálů a má vysokou přídržnost k většině stavebních materiálů, jak savých, tak nesavých podkladů s výjimkou hladkých povrchů z polyetylénu a silikonu. Lepidlo má ověřenou přídržnost pro lepení tepelných izolací na plochých střechách. LEPIDLO PRO PLOCHÉ STŘECHY se používá pro lepení tepelných izolací na podklady z asfaltových pásů na povrchu opatřených jemnozrnným nebo hrubozrnným posypem a pro přilepení dalších vrstev tepelné izolace k předchozím. Pro nanesení lepicí hmoty na podklad se vždy používají aplikační pistole s NBS závitem.

APLIKACE

Podkladní konstrukce, ke které se lepí tepelná izolace, musí být stabilní a zbavena nečistot, mastnoty a nesoudržných vrstev. Její povrch musí být suchý. Dózu před aplikací důkladně (min. 30×) protřepejte, našroubujte na aplikační pistoli, nastavte regulační ventil aplikační pistole a dávkujte PU pěnu. Pěna se na podklad nanáší v souvislých pruzích o šířce cca 30 mm po vzdálenostech 100 až 300 mm. Podrobnější informace ke spotřebně lepidla jsou uvedeny v technickém listu. Po nanesení lepicí hmoty přitiskněte desky tepelné izolace do 2 minut k podkladu. Do 20 minut po nalepení tepelné izolace je možné korigovat polohu desek a vyrovnávat je pomocí latě. Následné práce na povrchu tepelné izolace je možné provádět po 2 hodinách od nalepení tepelné izolace. Případné spáry mezi deskami tepelné izolace vyplňte stejnou PU lepicí hmotou. Přebytečnou pěnu po jejím vytvrzení ořízněte nožem. S PU pěnou pracujte v teplotním rozpětí (vzduch i podklad) 5 °C až 35 °C. Při aplikaci v teplotách pod 10 °C doporučujeme dózu skladovat v prostředí temperovaném na 15 °C až 25 °C. Nevytvrzenou hmotu odstraňte čističem PU pěny DEKFOAM. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

BALENÍ

Pistolová kartuše o objemu 750 ml.

SPOTŘEBA

Spotřeba je cca jedno balení na 5,5 - 14 m^2 plochy střechy. Spotřeba závisí na vzdálenosti pruhů nanášeného lepidla. Ta se volí podle zatížení větrem na danou střechu dle tabulky 1.

PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ

Kartuše musí být dopravovány a skladovány ve svislé poloze, ventilem vzhůru! Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C. Balení spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeném na dně dózy. Kartuše se musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti, přímému slunečnímu záření, jiným zdrojům tepla.

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Výrobek obsahuje izokyanáty. Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava. Bezpečnostní informace o výrobku naleznete v bezpečnostním listu, který je ke stažení na stránkách www.dek.cz.

VÝROBCE / DISTRIBUTOR

Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Česká republika
Distributor: Stavebniny DEK a.s., Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice 108 00, Česká republika

TABULKA 1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnosti	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
Základ	-	Polyuretan
Hustota	ISO 7390	15−25 kg/m^3
Součinitel tepelné vodivosti	ČSN 72 7012-2	0,035 W/m·K
Rozměrová stabilita	-	−5<DS<0 %
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída F

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu
Stavebniny DEK a.s.
Tiskařská 257/10
Praha 10 – Malešice 108 00
IČ:03748600, obchodní rejstřík v oddíle B, vložka 20412 vedená u Městského soudu v Praze
tel.: +420 510 000 100
mail.: stavebniny@dek.cz
web: www.dek.cz