

ZÁSYPOVÝ PÍSEK ZP305

DEK

ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ MATERIÁL PRO SPÁROVÁNÍ VENKOVNÍ DLAŽBY, PRO ULOŽENÍ A ZÁSYP RŮZNÝCH DRUHŮ POTRUBÍ ČI ROZVODNÝCH SÍTÍ, PRO SPORTOVIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Zásypový písek ZP305 je křemičitý písek frakce 0–0,5 mm bez obsahu jílovitých, hlinitých, železitých, vápenatých či jiných částic. Využívá se především k zasypání tenkých spár venkovních dlažeb, ale je vhodný také do dětských pískovišť či volejbalových hřišť.

POUŽITÍ

Zásypový písek ZP305 se používá pro výplň tenkých spár betonových nebo cihelných dlažeb. Jeho spotřeba se pohybuje mezi 2–6 kg/m² v závislosti na formátu a tloušťce dlažby a šířce spáry. Aby písek dokonale vyplnil celý prostor spáry, musí být suchý a bez nečistot.

Pískování neprovádíme za mokra.

Zásypový písek ZP305 vyhovuje požadavkům na hygienické limity pro dětská pískoviště stanovené dle přílohy č. 14 vyhl. č. 238/2011 Sb. Je tak vhodný do dětských pískovišť či hřišť na plážový volejbal. Lze jej používat i jako příměs pro vylepšení zahradních substrátů nebo jako posyp chodníků a komunikací v zimním období. Dále se používá pro uložení a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných sítí, jako plnivo do omítek, malt a potěrů.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZPŮSOB MANIPULACE

Zásypový písek ZP305 dodáváme v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg. Na každé paletě je uloženo 42 pytlů, celkem o hmotnosti 1 050 kg. Pytle obsahují PE fólii, která zvyšuje ochranu písku před vlhkostí. Při skladování je nutné pytle chránit před mechanickým poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %).

Při splnění těchto podmínek je doba skladování neomezená.

VÝROBA

Písek se získává z ložisek přírodního kameniva. Po jeho vytěžení těžkou technikou je několikrát propírán ve vodě a zbaven nežádoucích nečistot. Čistý a vysušený písek se následně třídí na jednotlivé frakce a pytluje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zásypový písek ZP305 není nebezpečnou látkou, ale je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví. Zabránit kontaktu s očima a nevdechovat prach.

TABULKA 01 | TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZÁSYPOVÉHO PÍSKU ZP305

Parametr	Hodnota
Zrnitost	0 – 0,5 mm
Sypaná hmotnost suché směsi	1570 kg/m ³
Vlhkost	max. 0,3 %
Barva	bílá

