

## DEK A 330

**DEK**

## STROJNÍ HADROVÁ LEPENKA IMPREGNOVANÁ OXIDOVANÝM ASFALTEM

**POPIS VÝROBKU**

Strojní hadrová lepenka ( 330 g/m<sup>2</sup> ) impregnovaná oxidovaným asfaltem. Pás není opatřen povrchovou úpravou.

**ZPŮSOB POUŽITÍ**

Používá se k provizornímu zakrytí stavebního materiálu či dočasných staveb, a to po omezenou dobu, přiměřenou jeho vlastnostem a umístění. Pás se využívá jako pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny. Ve stavebních konstrukcích ho lze použít jako separační vrstvu, nebo jako pomocnou hydroizolační vrstvu pro ochranu níže položených vrstev při betonáži. Pás není určen pod asfaltové šindele.

**MONTÁŽ**

Pás se volně pokládá na povrch bez ostrých hran a výstupků. Stabilizace se provádí přitížením, přibitím hřebíky se širokou hlavou, popřípadě hřebíky nebo vruty přes lištu. Lze ho bodově či celoplošně lepit horkým asfaltem nebo studenými asfaltovými lepidly. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy min. 10 cm. Podrobné pokyny a podmínky realizace tohoto pásu naleznete v publikaci Stavebniny DEK, Asfaltové pásy – Montážní návod.

**ROZMĚRY A BALENÍ**

Rozměr pásu je 1 x 20 m nebo 1 x 30 m. Role jsou dodávány na paletě. 1 paleta 0,8 x 1,2 m = 42 rolí s návinem 20 m nebo 30 rolí s návinem 30 m.

**DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ**

Role se skladují a dopravují na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě palet, nikoli nad sebou. Palety a role musí být během přepravy zabezpečeny proti posunutí. Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti, jinými zdroji tepla a UV zářením. Uvedené zásady platí i pro manipulaci s jednotlivými rolemi.

**OMEZENÍ**

Zabraňte kontaktu asfaltového pásu s organickými rozpouštědly a materiály z titan-zinku. Zabraňte mechanickému poškození asfaltových pásů během aplikace. V uzavřených prostorech zajistěte během aplikace dostatečnou výměnu vzduchu.

**TECHNICKÁ PODPORA**

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci Atelieru DEK v prodejnách Stavebniny DEK.

**VÝROBCE / DISTRIBUTOR**

Výrobce: Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Švýcarsko Distributor: Stavebniny DEK a.s., Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice 108 00, Česká republika.

**TABULKA 1. TECHNICKÉ PARAMETRY**  
**dle harmonizované výrobní normy ČSN EN 13859-1**

| Vlastnosti                                                     | Zkušební metoda   | Deklarovaná hodnota          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Délka                                                          | EN 1848-1         | 20, 30 m                     |
| Šířka                                                          | EN 1848-1         | 1,0 m                        |
| Plošná hmotnost                                                | EN 1849-1         | 0,650 kg/m <sup>2</sup> ± 5% |
| Viditelné defekty                                              | EN 1850-1         | bez zjevných závad           |
| Přímost                                                        | EN 1848-1         | ≤ 20 mm / 10 m               |
| Tahové vlastnosti – největší tahová síla podélně               | EN 12311-1        | 330 (±100) N/50 mm           |
| Tahové vlastnosti – největší tahová síla příčně                | EN 12311-1        | 250 (±100) N/50 mm           |
| Tahové vlastnosti – tažnost podélně                            | EN 12311-1        | 2 (±1) %                     |
| Tahové vlastnosti – tažnost příčně                             | EN 12311-1        | 2 (±1) %                     |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně              | EN 12310-1        | 60 (±30) N                   |
| Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně               | EN 12310-1        | 60 (±30) N                   |
| Odolnost proti pronikání vody                                  | EN 1928           | Třída W3                     |
| Reakce na oheň                                                 | EN 13501-1        | Třída F                      |
| Trvanlivost – odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí | EN 1296, EN 1297  | Třída W3                     |
| Trvanlivost – pevnost v tahu podélná/příčná po umělém stárnutí | EN 1296, EN 1297  | 300/250 ± 100 N/50 mm        |
| Trvanlivost – Tažnost podélná/příčná po umělém stárnutí        | EN 1296, EN 1297  | 2/2 ± 1 %                    |
| Nebezpečné látky                                               | REACH (1907/2006) | neobsahuje                   |