

DEK ZÁSYPOVÝ PÍSEK ZP310

DEK

ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ MATERIÁL PRO SPÁROVÁNÍ VENKOVNÍ DLAŽBY, PRO ULOŽENÍ A ZÁSYP RŮZNÝCH DRUHŮ POTRUBÍ ČI ROZVODNÝCH SÍTÍ

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Zásypový písek ZP310 je suchý křemičitý písek frakce 0–1 mm bez obsahu jemných, jílovitých, hlinitých či jiných částic.

Využívá se především k zasypání větších nebo nepravidelných spár venkovních dlažeb, ale je vhodný také pro uložení a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných sítí.

POUŽITÍ

Zásypový písek ZP310 se používá pro výplň větších a nepravidelných spár betonových dlažeb. Jeho spotřeba se pohybuje mezi 2–6 kg/m² v závislosti na formátu a tloušťce dlažby a šířce spáry. Aby písek dokonale vyplnil celý prostor spáry, musí být suchý a bez nečistot.

Pískování neprovádíme za mokra.

Zásypový písek ZP310 je možné použít jako příměs pro vylepšení zahradních substrátů nebo jako posyp chodníků a komunikací v zimním období. Dále se používá pro uložení a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných sítí.

Zásypový písek ZP310 vyhovuje požadavkům na hygienické limity pro dětská pískoviště stanovené dle přílohy č. 14 vyhl. č. 238/2011 Sb. Je tak vhodný do dětských pískovišť či hřišť na plážový volejbal.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZPŮSOB MANIPULACE

Zásypový písek ZP310 dodáváme v papírových nebo PE pytlích o hmotnosti 25 kg. Na každé paletě je uloženo 48 pytlů, celkem o hmotnosti 1 200 kg. Papírové pytle obsahují PE fólii, která zvyšuje ochranu písku před vlhkostí. Při skladování je nutné pytle chránit před mechanickým poškozením, působením vody a vysoké relativní

vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). PE pytle je možné skladovat ve vnějším prostředí, nepoškozené, jen na paletách umístěných na rovném a odvodněném povrchu. Při splnění těchto podmínek je doba skladování 24 měsíců od data vyznačeného na obalu.

VÝROBA

Písek se získává z ložisek přírodního kameniva. Po jeho vytěžení těžkou technikou je několikrát propírán ve vodě a zbaven nežádoucích nečistot. Čistý a vysušený písek se následně třídí na jednotlivé frakce a pytluje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zásypový písek ZP310 není nebezpečnou látkou, ale je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví. Zabránit kontaktu s očima a nevdechovat prach.

TABULKA 01 | TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZÁSYPOVÉHO PÍSKU ZP310

Parametr	Hodnota
Zrnitost	0 – 1 mm
Sypaná hmotnost suché směsi	1400 – 1600 kg/m ³
Vlhkost	max. 0,5 %
Barva	žlutá

