



Produktový list

Klasifikace dle DIN EN 13164

DCD IDEAL

SCHWENK Dämmtechnik

X-FOAM HBT 300

Provedení hrany : hrana S OZUBEM

Provedení povrchu : povrch HLADKÝ

Všeobecné
použití



Spodní
stavba



4 600,00 Kč / m ³	Tloušťka	balík	balík	Tepelná vodivost "λ _D "	ceny bez DPH		s DPH
	(mm)	ks	m ²	W/(m*k)	Kč / ks	Kč / m ²	Kč / m
	30	14	10,50	0,033	103,50	138,00	165,60
	40	10	7,5	0,033	138,00	184,00	220,80
	50	8	6	0,034	172,50	230,00	276,00
	60	7	5,25	0,034	207,00	276,00	331,20
	80	5	3,75	0,036	276,00	368,00	441,60
	100	4	3	0,036	345,00	460,00	552,00
	120	3	2,25	0,036	414,00	552,00	662,40
	140	3	2,25	0,038	483,00	644,00	772,80
	160	2	1,5	0,038	552,00	736,00	83,20

Pevnost v tlaku při 10% deformaci	kPa	EN 826	300
Požární klasifikace	Euro třída	EN 13501-1	E
Objemová hmotnost	kg/m ³	EN 1602	31
Napětí v tlaku po 50 letech při 2% deformaci	kPa	EN 1606	130
Pevnost v tahu	kPa	EN 1607	-
Modul pružnosti	kPa	EN 826	20.000
Pružnost v ohybu	kPa	EN 12089	500
pružnost ve smyku	kPa	EN 12090	300
Chování při cyklickém zatěžování	kPa	EN 13793	135
Dlouhodobá nasákavost	obj.-%	EN 12087	0,2
Dlouhodobá navlhavost	obj.-%	EN 12088	1,5
Difuzní odpor	μ	EN 12086	200-100
Hraniční teplota použití	°C		75
Nasákavost při mrazových cyklech	obj.-%	EN 12091	≤ 1

Tags: [Extrudovaný Polystyren](#) [Hbt 300](#) [Podlahy](#) [Polystyren](#) [Střechy](#) [X Foam](#) [Xps](#)

[< Předchozí](#)

[Další >](#)

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Červen 2011 20:03

