

# DEK ZÁSYPOVÝ PÍSEK ZP305

# DEK

ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ MATERIÁL PRO SPÁROVÁNÍ VENKOVNÍ DLAŽBY, PRO ULOŽENÍ A ZÁSYP RŮZNÝCH DRUHŮ POTRUBÍ ČI ROZVODNÝCH SÍTÍ, PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU I INTERIÉRU

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

**Zásypový písek ZP305** je křemičitý písek frakce 0–0,5 mm bez obsahu jílovitých, hlinitých, železitých, vápenatých či jiných částic. Využívá se především k zasypání tenkých spár venkovních dlažeb, k zakládání trávníků a jako plnivo do omítek, malt a potěrů.

## POUŽITÍ

**Zásypový písek ZP305** se používá pro výplň tenkých spár betonových nebo cihelných dlažeb. Jeho spotřeba se pohybuje mezi 2–6 kg/m<sup>2</sup> v závislosti na formátu a tloušťce dlažby a šířce spáry. Aby písek dokonale vyplnil celý prostor spáry, musí být suchý a bez nečistot.

Pískování neprovádíme za mokra.

Zásypový písek ZP305 je určen pro použití v exteriéru i interiéru. Lze ho používat i jako příměs pro vylepšení zahradních substrátů nebo jako posyp chodníků a komunikací v zimním období. Dále se používá pro uložení a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných sítí, vyrovnání nerovností zásypem, jako plnivo do omítek, malt a potěrů, lze ho také použít do dětských pískovišť či volejbalových hřišť.

## BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZPŮSOB MANIPULACE

Zásypový písek ZP305 dodáváme v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg. Na každé paletě je uloženo 48 pytlů, celkem o hmotnosti 1 200 kg. Pytle obsahují PE fólii, která zvyšuje ochranu písku před vlhkostí. Při skladování je nutné pytle chránit před mechanickým poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Při

splnění těchto podmínek je doba skladování neomezená.

## VÝROBA

Písek se získává z ložisek přírodního kameniva. Po jeho vytěžení těžkou technikou je několikrát propírán ve vodě a zbaven nežádoucích nečistot. Čistý a vysušený písek se následně třídí na jednotlivé frakce a pytluje.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zásypový písek ZP305 není nebezpečnou látkou, ale je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví. Zabránit kontaktu s očima a nevdechovat prach.

TABULKA 01 | TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZÁSYPOVÉHO PÍSKU ZP305

Parametr	Hodnota
Zrnitost	0 – 0,5 mm
Sypaná hmotnost suché směsi	1670 kg/m <sup>3</sup>
Vlhkost	max. 0,2 %
Barva	přírodní šedo-bílá

