

PM 8N

DEK

PROFILOVANÁ FÓLIE

POPIS VÝROBKU

PM 8N je profilovaná (nopová) fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

POUŽITÍ

Fólie PM 8N zajišťují funkci separační, ochrannou (například oddělují a chrání hydroizolaci od zeminy) a drenážní (voda protékající zeminou, přes nopovou fólii stéká prostorem mezi nopy k liniové obvodové drenáži). Z fólií PM 8N nelze vytvořit hydroizolaci. Proto nejsou určeny pro izolace staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

MONTÁŽ

Fólie PM 8N se pokládají na konstrukci v celé ploše (nopy se orientují ke konstrukci) a spojují se mezi sebou přesahem (dle potřeby, minimálně čtyř řad nopů) nebo oboustranně lepící butylkaučukovou páskou. Fólii je potřeba zakrýt do dvou týdnů od položení a chránit ji před účinky UV záření. PM 8N se stabilizuje zásypem (kladeným po vrstvách max. výšky 300 mm), v případě hutnění je třeba dát pozor, aby nedošlo k poškození fólie PM 8N, nebo hydroizolace pod fólií. V úrovni terénu se používají krycí lišty. Tyto lišty nesmí být vystaveny UV záření, musí být zakryty (např. zeminou, kamenivem nebo dlažbou).

SKLADOVÁNÍ

Fólie PM 8N musí být skladována v suchých, dobře větraných skladech a nesmí být porušena ochranná fólie.

TABULKA 01 - TECHNICKÉ PARAMETRY PM 8N

Parametr	Hodnota	Jednotka
Plošná hmotnost	400 ($\pm 5\%$)	g/m ²
Pevnost v tlaku	100	kN/m ²
Šířka	1; 1,5; 2; 2,5; 3	m
Délka	20	m
Barva	Černá	-
Výška nopy	8	mm
Počet nopů	1 840	ks/m ²
Použitelnost v rozmezí teplot	- 30°C až 80°C	°C

TECHNICKÝ LIST - TL-DEK-0209

VÝROBCE: PMI-Plast GmbH, Bullermannshof 10, 47441 Moers, Německo