

Obchodný názov: **DACO-KSD-R**
modifikovaný za studena samolepiaci parotesný pás s nízkou požiarňou záťažou

Produkt: 32633

Produktová norma: EN 13970

Dĺžka, šírka: 40,00 m x 1,08 m
Hrúbka: 0,40 mm
Krycia vrstva: modifikovaný asfalt
Nosná vložka: sklená mriežka
Vrchná vrstva: spriahnutá hliníková fólia
Spodná vrstva: snímateľná fólia

Vlastnosti podľa EN 13970	Sk. metóda/ klasifikácia	Jednotka	Požiadavka/ hodnota
Viditeľné chyby	EN 1850-1	-	žiadne viditeľné chyby
Dĺžka	EN 1848-1	m	≥ 40,00
Šírka	EN 1848-1	m	≥ 1,08
Priamosť	EN 1848-1	mm/10 m	< 20
Hmota na plochu	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
Hrúbka	EN 1849-1	mm	0,40 ± 10 %
Vodotesnosť pri 200 kPa skúšobného tlaku	EN 1928 Spôsob B	-	nepresakuje
Maximálna pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 800 / 700
Preťaženie pri maximálnej pevnosti v ťahu	EN 12316-1	%	≥ 3/2
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	EN 1110	°C	≥ +100
Ohybnosť za nízkych teplôt	EN 1109	°C	≤ - 30
Priepustnosť vodnej pary	EN 1931	m	sd ≥ 1800
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2	-	Trieda E podľa EN 13501-1
Tepelná hodnota	DIN 51900	MJ/m ²	≤ 10,5
Pevnosť spoja	EN 12316-1	-	NPD
Pevnosť spoja	EN 12317-1	-	NPD
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	-	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	EN 12730	-	NPD
Rozmerová stálosť	EN 1107-1	-	NPD
Vplyv stárnutia	EN 1296	-	NPD

NPD=nie je deklarované


GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG
organizační složka Praha

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld
Teplárenská 601/7
CZ-108 00 Praha 10

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200
Tel. +420 272702952
Fax. +420 272704265

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de
boerner@boerner.cz



Obchodné informácie:

Použitie:

DACO KSD-R sa používa ako vysoko kvalitná parotesná zábrana s nízkou požiarou záťažou pre nevetrané strešné plášte na nosných konštrukciách z oceľových trapézových plechov. **DACO KSD-R** spĺňa požiadavky pre zamedzenie šíreniu požiaru podľa smernice pre priemyselné stavby DIN 18234. Povrch **DACO KSD-R** neumožňuje použitie polyuretánových lepidiel pre následné lepenie tepelných izolácií alebo ďalších vrstiev. Následné vrstvy musia byť mechanicky kotvené alebo priťahované pránym kamenivom alebo dlaždicami podľa STN EN 1991-1-4 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií, Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom.

Spracovanie:

Spracovanie **DACO KSD-R** sa riadi „Směrnicemi pro projektování a provádění izolovaných střech – „Směrnice pro ploché střechy“ a „ABC asfaltových pásů“. Pás sa po odstránení spodnej separačnej fólie nalepí na hornú pásnicu profilovaných plechov. Je potrebné dodržať minimálny 8 cm presah priečnych aj pozdĺžnych spojov.

Pre zlepenie priečného presahu sa na hornej pásnici trapézového plechu nalepí cez vlny cca 20 cm široký pruh s maximálnym napnutím tak, aby vznikol pevný podklad pre realizáciu priečného spoja.

Všetky prekrytia švov a spojov sa poriadne zavalčekuje. Spoje parotesnej vrstvy **DACO-KSD-R** nemôžu byť priamo vystavené tlaku vody. Pokládka ďalších vrstiev strechy by preto mala kontinuálne nasledovať.

Pri zaprášených, masných a zaolejovaných podkladoch je nutné očistenie a penetrácia. Rovnako tak je nutné napenetrovať podkladnú konštrukciu, ak je vonkajšia teplota a teplota povrchu okolo +5°C.

Chemická stabilita:

Asfaltovaný samolepiaci pás **DACO KSD-R** je odolný voči vode a vodným roztokom solí, riedeným neoxidujúcim kyselinám a zásadam. Alifatickými a aromatickými uhľovodíkmi, chlorovanými uhľovodíkmi, olejom a tukom je pás **DACO KSD-R** rozpustný.

Skladovanie:

Stojato, v suchu a chlade. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Spracovanie by malo byť zrealizované do troch mesiacov od dodania materiálu. Inak je podklad vždy nutné ošetriť penetračným náterom.

Bezpečnostné predpisy:

Vyžiadať si doplňujúcu kartu bezpečnostných údajov (KBÚ).

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG
organizační složka Praha

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld
Teplárenská 601/7
CZ-108 00 Praha 10

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200
Tel. +420 272702952
Tel. +420 272704265

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de
boerner@boerner.cz