

DEKPRIMER



ASFALTOVÁ PENETRAČNÁ EMULZIA

Použitie

DEKPRIMER je za studena spracovateľná asfaltová emulzia bez obsahu rozpúšťadiel. Používa sa ako penetračný náter na betón, kov, murivo, omietku a iné podklady. Zvyšuje prídržnosť podkladu pre izolácie spodných stavieb a k podkladom pre vrstvené izolačné systémy plochých striech.

Základná charakteristika

- šetrná k životnému prostrediu
- bez rozpúšťadiel
- nie je požiarna nebezpečná
- nie je toxická
- stabilná voči cementu
- rýchlo sa nanáša
- rýchloschnúca
- pachovo neutrálna

Príprava podkladu

Podklad určený k naneseniu penetrácie musí byť čistý, suchý, súdržný a bez ostrých výčnelkov. Nesúdržné časti a výčnelky je potrebné odstrániť a povrch vyspraviť. Oleje, tuky a iné nečistoty je potrebné z podkladu odstrániť. Murivo sa pred nanesením emulzie omietá. Podklad musí byť vo vlhkosťnom stave umožňujúci zhotovenie súvislej vrstvy **DEKPRIMER** (doporučujeme pred realizáciou overiť na malej ploche). Podklad pre následné zhotovenie asfaltovaných pásov musí spĺňať podmienky potrebné pre ich natavenie.

Spracovanie

Pred nanesením **DEKPRIMER** je potrebné dôkladne premiešať obsah nádoby. Spracováva sa za suchého počasia pri teplote podkladu min. +5°C. Nanáša sa rovnomerne štetcom, valčekom alebo striekacou pištolou. Následná vrstva **DEKPRIMER** alebo vrstvy asfaltovaných pásov sa zhotovujú po zaschnutí nanesej vrstvy **DEKPRIMER**.

Spotreba

Cca. 0,1–0,4 kg/m² podľa podkladu.

Balenie

Plastové nádoby 12 kg a 25 kg.

Skladovanie

Skladovanie 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych riadne uzatvorených obaloch v suchom krytom sklade. Je potrebné chrániť pred vodou, vlhkom a mrazom.

Vhodné náradie

Všeobecne sú vhodné všetky obvyklé štetce, valčeky alebo striekacie pištoly. Osvedčily sa hlavne penové valčeky a štetce. Sú odolné proti zašpineniu a rýchlo sa čistia. Použitie náradie a plastové obaly možno vyčistiť vodou, pokiaľ má **DEKPRIMER** ešte pastovitú konzistenciu.

Zaschnuté časti **DEKPRIMER** je možné odstrániť klasickým čistiacim prostriedkom na štetce (napr. technický benzín).

KONTAKTY

DEK STAVEBNINY

ATELIER
DEK

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.STAVEBNINYDEK.SK

Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6
010 01 Žilina

0911 794 999
info@stavebninydek.sk
www.stavebninydek.sk

ATELIER DEK
technická podpora
materiálov Stavebnín DEK

0902 950 397
technicka.podpora@stavebninydek.sk
www.atelier-dek.sk

DEKPROJEKT SR s.r.o.
projekty, posudky, diagnostika
konzultácie, dozory, energetické audity

0902 906 680
technicka.podpora@stavebninydek.sk
www.atelier-dek.sk

Stavebniny DEK
sú držiteľom certifikátu
kvality ISO 9001.