

DEK Finish Biela Špeciál

Maliarska vnútorná farba s výnimočnou belosťou



Popis výrobku

Účel použitia	Pre dobre kryjúce a ekonomicky výhodné nátery vnútorných stien a stropov, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu.
Vlastnosti	■ Riediteľná vodou ■ Pri aplikácii takmer bez zápachu ■ Bez organických rozpúšťadiel ■ Difúzna ■ Šetrná k životnému prostrediu
Materiálový základ	Akrylátová disperzia
Balenie/veľkosti balenia	15 kg a 25kg
Farebné odtiene	Biela. Samostatne je možné tónovať tónovacimi farbami. Pri tónovaní doporučujeme celé tónované množstvo navzájom premiešať, aby sa zabránilo nepravidelnostiam vo farebnom odtieni.
Stupeň lesku	Matný
Skladovanie	V chlade, ale nie na mraze. Skladovacia stabilita v originálnych uzavretých nádobách 12 mesiacov.
Technické údaje	■ Odolnosť proti oderu za mokra: podľa STN EN 13 300: trieda 4 ■ Kontrastný pomer: trieda 2 pri výdatnosti 3,3 m²/kg ■ Maximálna veľkosť častíc: jemná (<100 µm) ■ Hustota: cca 1,53 g/cm³

Spracovanie

Vhodné podklady	Všetky bežné povrchy stien v interiéri.
Príprava povrchu	Vápenocementové a cementové omietky: Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite transparentnú penetráciu pod disperznú farbu. Sadrové omietky: Použite penetráciu pod disperznú farbu. Sadrové omietky zo slinutou vrstvou napred obrúste a očistite od prachu. Sadrové dosky: Na nasiakavé dosky použite penetráciu pod disperznú farbu. Sadrokartónové dosky: Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Použite penetráciu pod disperznú farbu. Betón: Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

	Pórobetón: Použite transparentnú penetráciu pod disperzné farby. Nosné nátery: Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsníte. Použite pigmentovanou penetráciu pod disperzné farby. Nenosné nátery: Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na bázy umelej živice a minerálne nátery odstraňte. Nátery glejovými farbami: Dôkladne umyte. Použite pigmentovanou penetráciu pod disperzné farby. Nenatrené hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom: Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania. Nedržiace tapety: Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Plochy napadnuté plesňami: Napadnuté miesta plesňami odstraňte. Plochy natrite biocídnym prípravkom a nechajte dostatočne vyschnúť. Plochy zo škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku: Opatrite izolujúcim základným náterom. Malé defektné miesta: Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte maliarsky tmelom na disperznej báze podľa predpisu na spracovanie, prípadné prevedte dodatočný základný náter.
Príprava materiálu	Materiál je pripravený k okamžitému použitiu. Pred použitím stačí len dobre rozmiešať.
Spôsob nanášania	Materiál je možné nanášať natieraním, valčekom alebo nástrekom.
	Airless nástrek: Uhol nástreku: 50°, Tryska : HEA 517 , Tlak: 140 bar
Riedenie	Sýty, rovnomerný náter riedený max. 5% vody. V prípade kontrastného podkladu musí predchádzať jeden pomocný náter DEK Finish Biela špeciál riedený max. 10% vody. Farbu je treba dobre rozotrieť a jednotlivé fahy napojovať mokré do mokrého.
Spotreba	Cca 0,3 kg/m ² na dva nátery na hladkom podklade. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.
Podmienky spracovania	Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5° C. Pri 20° C a 60% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po 4 – 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 12 hodinách. Plne preschnutý je po 3 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití čistou vodou alebo teplým mydlovým roztokom.
Upozornenia	
Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP. Obsahuje metylizotiazolinón, zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Likvidácia	Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odborné ošetrovanie (pozri na etikete). Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Deklarácia obsiahnutých látok	Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenstvo	Akrylátová disperzia, oxid titaničitý , kremičitanové a vápenné plniva, voda, aditíva.
	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: Február 2021

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezaväzujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: Február 2021

Caparol Slovakia s.r.o. • Bajkalská 4, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika • Tel.: +421 2 555 66 440 • Fax: +421 2 555 66 435 • Internet: www.caparol.sk