

# Technický list

## Najdôležitejšie vlastnosti

- vodoodpudivá
- ľahko udržiavateľná
- široký výber vzorov podľa aktuálneho vzorkovníka Saint-Gabain Weber



## Dekoratívna omietka

### Definícia výrobku:

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie.

### Použitie:

Na vnútorné alebo vonkajšie použitie, napríklad portály, stĺpy i tepelnoizolačné kontaktné systémy.

### Orientačná spotreba a zrnitosť

|                                |                     |        |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| Jemnozrnná štruktúra (V1050)   | veľkosť zrna 1,5 mm | 4,0 kg |
| Strednozrnná štruktúra (V1040) | veľkosť zrna 2,0 mm | 6,0 kg |

### Príprava a aplikácia:

#### Požiadavky na podklad

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.

Pri renováciách musí byť povrch zbavený všetkých oddeliteľných častí, ako zvyšky starých náterov, odlupujúce sa časti omietok a pod. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanosením podkladového náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté. Hrany, žľaby a podobne je potrebné urobiť už v podkladovej vrstve omietky. Pri nedostatočne izolovaných stenách a pri vzliňajúcej vlhkosti v murive sa použitie **weber.pas marmolit** neodporúča.

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

# Technický list

## Spracovanie

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom **weber 700**, **weber 705**. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú nanášať dôkladne pozakrývať. S nanášaním dekoratívnej omietky **weber.pas marmolit** je možné začať najskôr 24 hodín po nanosení penetračného náteru.

Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať!

Pri aplikácii dekoratívnej omietky a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +10°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad +25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – nadržanie a vyhotovenie štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (teplota blízka +10°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Aplikuje sa iba na vertikálne steny. Na horizontálne a naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú chránené pred atmosférickými vplyvmi.

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie Unimixérom - násadou na vŕtačke nie je povolené. Nanáša sa na zaschnutý náter **weber 700**, **weber 705**. **Weber.pas marmolit** sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti zŕn. Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanosení omietky **weber.pas marmolit** ešte pred jej zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky.

## Najnižšia teplota pri spracovávaní:

+10 °C pre ovzdušie aj podklad. Treba zabrániť priamemu vplyvu dažďa a slnečného žiarenia na nanášanú plochu.

Pri teplotách okolo +10 °C je potrebné aplikovanú vrstvu po nanosení ešte niekoľko-krát dodatočne prehladiť aby dostatočne priľnula k podkladu a nestekala.

## Náradie

Antikorové hladidlo, antikorová špachtľa, antikorová murárska lyžica, maliarsky štetec, valček.

## Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne je treba bezprostredne po použití umyť vodou.

## Zloženie/technické údaje:

Syntetické spojivá na akrylátovej báze, špeciálne triedené mramorové zrno.

Farba:

podľa aktuálneho vzorkovníka  
Saint-Gobain Weber

Prídržnosť k podkladu – k betónu po 28 dňoch

≥ 0,3 MPa

Priepustnosť vodnej pary

V<sub>1</sub>

# Technický list



## Balenie a skladovanie:

Výrobok je balený v PE obaloch - vedrách. Hmotnosť jedného balenia je 30 kg. Vedrá sú na paletách EUR (16 kusov/480 kg). Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5°C do +25°C), chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

## Bezpečnosť práce, hygiena práce a ekológia:

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Je nutné používať osobné ochranné pomôcky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejest, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným krémom.

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu likvidovať v súlade so zákonmi a predpismi platnými v mieste použitia.

## Upozornenie:

Pri doobjednávaní dekoratívnej omietky **weber.pas marmolit** z inej výrobnej šarže môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, pretože weber.pas marmolit je dekoratívna omietka vyrábaná z prírodných mramorových zŕn. Tieto rozdiely nebudú akceptované ako reklamácia.

Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. V závislosti na relatívnej vlhkosti vzduchu a podmienkach pri aplikácii (vlhký podklad a tak ďalej) môže nevyzretá omietka po zaťažení vlhkosťou (dážď) i po dlhšej dobe vykazovať mliečne zafarbenie. Po vyschnutí omietky zbelenie ustupuje. Po dôkladnom vyzretí omietky sa tento jav prestáva vyskytovať.

Správna a teda úspešná aplikácia výrobku je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber - Terranova!

Tento technický list je platný od 01. 07. 2015 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.