SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 75/2015

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **DEK-kleber**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Jednozložková prášková lepiaca a stierková hmota na báze cementu. Je určená na lepenie tepelno-izolačných doskových materiálov. Taktiež je určená v kombinácii s vhodným typom sieťoviny na vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnu omietku.

6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

Protokol o skúške č. 20-15-0603 zo dňa 18.5.2015, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Nasiakavosť (podklad EPS) Po 60 min. Po 24 hod.	0,04 kg/^{2} 0,32 kg/^{2}	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Nasiakavosť (podklad MW) Po 60 min. Po 24 hod.	0,04kg/^{2} 0,45 kg/^{2}	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (betón)	0,72 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (betón) Pri ponorení do vody na 2 dni a sušení 2 hod.	0,65 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (betón) Pri ponorení do vody na 2 dni a sušení 7 hod.	1,61 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (EPS)	0,1 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (EPS) Pri ponorení do vody na 2 dni a sušení 2 hod.	0,1 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (EPS) Pri ponorení do vody na 2 dni a sušení 7 hod.	0,11 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (MW)	0,02 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (MW) Pri ponorení do vody na 2 dni a sušení 2 hod.	0,01 N/mm^2	Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045
Prídržnosť k podkladu (MW) Pri ponorení do vody na 2 dni a sušení 7 hod. Paropriepustnosť	0,01 N/mm^2 0,13 s_d	Protokol o skúške č. 20-15-0603 Protokol o skúške č. 20-15-0603	004/S-045 004/S-045

P.č. lab.[4])	Názov a adresa skúšobného laboratória
004/S-045	Technický a skušobný ústav stavebný, n.o., skušobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Mária Hlavinková, produktový manažér
(meno a funkcia)



08.06.2015

....

(miesto a dátum vydania) (podpis)