

## Baukleber

### lepiaca malta na obklady a dlažby

#### Najdôležitejšie vlastnosti

- vynikajúca spracovateľnosť
- určená na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri
- trieda CIT



#### Definícia výrobku:

Jednozložková lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu, nanášaná v hrúbke do 6 mm.

#### Použitie:

- na minerálne podklady, ako sú vápenno-cementové omietky a betón,
- na polozenie keramických, kameninových obkladov, obkladov z umelých kameňov a pod.,

Neodporúča sa do priestorov s väčším mechanickým namáhaním, na drevo, na drevené prefabrikáty, na kovy a farebné nátery a podlahové kúrenie.

#### Spotreba:

cca 4 kg / 1 m<sup>2</sup>

#### Príprava a aplikácia:

##### Požiadavky na podklad:

Suchý, pevný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc, ako je prach, olej, mastnota a pod.. V prípade nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom [weber.betonkontakt](http://weber.betonkontakt).

Na prípravu podkladov pred aplikáciou lepiacej malty používame penetračný roztok [weber.betonkontakt](http://weber.betonkontakt) riedený s vodou v pomere 1:5 - 1:8 podľa nasiakavosti podkladu. V prípade

## Baukleber

vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu prípravu. Pri prvej príprave použijeme náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5. Lepidlo nanášame do zavädnutého náteru.

### Podmienky na spracovanie:

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5 °C a nad +25 °C (vzduch aj konštrukcia), pri spracovaní je treba vyhnúť sa priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

### Aplikácia:

**Baukleber** pripravíme postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do cca 6,5 l vody pomocou rýchlobežného miešadla (nadstavec ručnej vŕtačky) alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2 až 5 minút, podľa použitého miešacieho zariadenia. Necháme krátko odležať a po 5. minútach ešte raz krátko premiešame a nanesieme na podklad zubovou stierkou. Po osadení dlaždice do tmelu ju stabilizujeme poklepaním gumeným kladivom a vytlačíme vzduch. Škárovaciu hmotu aplikujeme po min. 24 hodinách. Spracovateľnosť pripravenej zmesi je 90 minút.

### Náradie:

Zubová stierka, vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

### Čistenie:

Nádoby, náradie a nástroje je potrebné ihneď po skončení prác očistiť vodou.

## Zloženie/technické údaje:

| Posudzovaná vlastnosť                                     | hodnota                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Reakcia na oheň                                           | Trieda A1               |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok                            | viď bezpečnostný list   |
| Začiatková prídržnosť - ťahom                             | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote          | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody                    | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Skľz                                                      | ≤ 0,5 mm                |

### Balenie:

Materiál dodávame v 25 kg papierových obaloch, 48 ks / paleta, paleta = 1 200 kg.

### Skladovanie:

Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchu a chrániť pred vlhkom. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

### Bezpečnosť práce, hygiena práce a ekológia:

Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať ochranné / bezpečnostné opatrenia vyznačené na obale.

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>H-vety (výstražné upozornenia)</b>                                                                                                                       |
|                                                                                   | <b>H315, H317</b><br><b>H318, H335</b>                                                                                                                      |
|  | <b>P-vety (bezpečnostné vety)</b>                                                                                                                           |
|                                                                                   | <b>P102, P261</b><br><b>P280</b><br><b>P305+351+338+P310</b><br><br><b>P302+352</b><br><b>P333+313</b><br><b>P304+340</b><br><br><b>P312</b><br><b>P501</b> |

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu.  
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
**PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
**PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody a mydla.  
Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
**PO VDÝCHNUTÍ:** Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.  
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
Zneškodnite obsah/nádoby podľa miestnych predpisov.

Nebezpečné zložky: cementový (portlandský) sliatok, odprašky z výroby portlandského sliatku. Doplnujúce informácie: Mokrý zmes môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov. Výrobok počas skladovateľnosti spĺňa legislatívne požiadavky na obsah rozpustného šesťmocného chrómu.