

weber.bat

balkónový

spádový cementový poter

Najdôležitejšie vlastnosti

- hrúbka vrstvy 10 – 100 mm
- pochôdnosť po 24 hodinách
- určený ako spádový poter na balkóny a terasy
- vhodný ako podkladová vrstva do dielní garáží a skladov



Definícia výrobku:

Mrazuvzdorný cementový poter s vláknami určený na balkóny a terasy.

Použitie:

Betónový poter na vytváranie spádových vrstiev s aplikačnou hrúbkou 10 až 100 mm. Znížené riziko tvorby zmrašťovacích trhlín. Vhodný ako podkladová vrstva do dielní, garáží a skladov.

Spotreba:

cca 19 kg / 1 m² / hr. 1 cm

Príprava a aplikácia:

Požiadavky na podklad:

Podklad (betón) musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastnoty, nesmie byť zmrznutý a vykazovať trhliny. Pre zvýšenie prídržnosti k podkladu odporúčame na podklad aplikovať penetračný náter **weber.betonkontakt** riedený s vodou v pomere 1:5 – 1:8 podľa nasiakavosti podkladu.

Podmienky na spracovanie:

Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. Dbajte na minimálnu hrúbku 60 mm samonosnej vrstvy vo veľmi zaťažovaných priestoroch (garáže, dielne, atď.). Pre spracovanie a ukladanie poteru neodporúčame používať pomôcky z hliníku.

Aplikácia:

Obsah vreca rozmiešame s cca 3,0 l čistej vody do stavu bez hrudiek. Hmotu nanesieme na pripravený podklad, zhutníme, uložíme do požadovanej hrúbky, zarovnáme podľa potreby do roviny (spádu) ťahovacou latou. Povrch poteru odporúčame ošetrovať minimálne počas 48 hodín od

weber.bat

balkónový

uloženia a chrániť pred priamym slnečným žiarením a vetrom. Vhodným spôsobom ošetrovania je po uložení prikryť povrch potierou textíliou a túto udržiavať vo vlhkom stave.

Náradie:

Špirálové miešadlo, resp. miešačka s núteným miešaním, murárska lyžica, lata (odporúčame vibračnú), vodováha, antikorové hladidlo.

Čistenie:

Nádoby, náradie a nástroje je potrebné ihneď po skončení prác očistiť vodou.

Zloženie/technické údaje:

Posudzovaná vlastnosť	hodnota
Reakcia na oheň:	A1fl
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	CT
Priepustnosť vody:	NPD
Priepustnosť vodnej pary:	NPD
Pevnosť v tlaku :	C25
Pevnosť v ťahu za ohybu :	F4
Odolnosť proti obrusu :	NPD
Zvuková izolácia :	NPD
Zvuková pohltivosť :	NPD
Tepelný odpor :	NPD
Odolnosť proti chemickému vplyvu :	NPD

Skladovanie:

Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchu a chrániť pred vlhkom. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Balenie:

Materiál dodávame v 25 kg vreciach, 48 ks/pal., paleta = 1 200kg

Bezpečnosť práce, hygiena práce a ekológia:

Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať ochranné / bezpečnostné opatrenia vyznačené na obale.



H-vety (výstražné upozornenia)
H315, H317
H318, H335
P-vety (bezpečnostné vety)
P102, P261
P280
P305+351+338+P310

P302+352
P333+313
P304+340

P312
P501

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Uchovávať mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDYCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

Nebezpečné zložky: cementový (portlandský) slinok, odprašky z výroby portlandského slinku. Doplňujúce informácie: Mokrá zmes môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov. Výrobok počas skladovateľnosti spĺňa legislatívne požiadavky na obsah rozpustného šesťmocného chrómu.