

# TECHNICKÝ LIST

---

## DEKPRIMER EASY

Stavebná disperzia 2802A je mimoriadne kvalitná koncentrovaná prísada na báze styrén-akrylátového kopolyméru. Je určená pre zlepšenie vlastností betónov, omietok a ostatných cementových a vápenocementových zmesí alebo ako jeho základná zložka pre prípravu penetračných náterov.

### NÁVOD NA POUŽITIE:

**Penetračný náter:** DEKPRIMER EASY nariedte 1:3 až 1:10 vodou (dľa savosti podkladu – čím nasiakavejšia, tým väčšie riedenie).

**Zlepšenie vlastností betónu a malty:** Do zámesovej vody dávajte 5-10 kg DEKPRIMER EASY na 100 kg cementu. Potrebnú konzistenciu zmesi upravte pridaním vody.

**Lepiaci malta na obklady a dlažby:** Do suchej zmesi z 2 dielov jemného piesku a 1 dielu cementu pridávajte za stáleho miešania zmes DEKPRIMER EASY s vodou v pomere 1:1 až 1:2.

**Polymér vápenná malta:** Vápennú maltu rozmiešajte zmesou DEKPRIMER EASY a vody. Dávajte 1kg DEKPRIMER EASY na 10kg hydrátu. Malta má zvýšenú príľnavosť a pružnosť. Je vhodná na opravy omietok, na murovanie alebo podmazávanie strešných škridiel a hrebenáčov.

**Uzavierací náter betónu:** Zmiešajte 1 objemový diel DEKPRIMER EASY s 10 dielmi vody a 4 dielmi cementu. Nanášajte na napetrovaný podklad. Čistenie: vodou.

### Balenie:

- plastové fľaše 1kg, kanistre 5kg, 10kg

### Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale, v suchom prostredí pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

### Technické údaje:

Báza	styrén-akrylát
Vzhľad	mliečna kvapalina
Merná hmotnosť	1,02 kg/l
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C
Obsah neprchavých zložiek	min. 20%

### Bezpečnosť:

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Prípadné ďalšie pokyny vid' Bezpečnostný list výrobku a informácie uvedené na etikete výrobku.