

Vyhlásenie o parametroch

č.4MK DOP-117S

Identifikačný kód výrobku	Armovacia mriežka DEK - 117S
Použitie	Sklenné sieťoviny pre vystužovanie omietok na báze cementu
Výrobca	Technical Textiles, s.r.o., Beethovenova 16. 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Výrobný závod	Technical Textiles d.o.o.e.l., Techn-Industrial Zone 12, MK - 2000 Shtip, Macedonia
System AVCP	2+
Európsky dokument pre posudzovanie	EAD 040016-00-0404
Európsky technický posudok	ETA 16/0546
Subjekt pre technické posúdenie	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Česká republika
Oznámený subjekt	1020

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Skúšobné metódy	Technické dáta
Plošná hmotnosť	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.8	145g/m ²
Obsah popolčeka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.2	81%
Veľkosť oka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.4	3,5 x 4,8 mm, svetlá vzdialenosť osnova / útok
Šírka rolky	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.5	100 or 110 cm
Spalné teplo	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.3	7,50 MJ/kg
Reakcia na oheň	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.1	NPD
Viditeľné vady	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.6	no
Hrúbka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.9	0,50 mm
Pomer roztiahnutia v stave dodania	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	3,7% osnova / 3,6% útok
Pomer roztiahnutia po alkalickej úprave	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	2,1% osnova / 2,6% útok
Pevnosť v ťahu v stave dodania	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	1900N / 5 cm osnova / 2400N / 5cm útok
Pevnosť v ťahu po alkalickej úprave	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	1100N / 5 cm osnova / 1700N / 5cm útok

Piešťany 09.01.2024


.....
Jens Wendland / majiteľ