

# Lignofix TENKOVRSŤVÁ SYNTETICKÁ LAZURA



## Použití

Lignofix TENKOVRSŤVÁ SYNTETICKÁ LAZURA s vysokým penetračním účinkem určená pro hedvábně matné dekorativní nátěry dřevěných povrchů v exteriéru i interiéru jako jsou ploty, pergoly, chaty, zahradní nábytek, okna, dveře, obložení balkonů a fasád apod. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch. **Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.**



## Upozornění

Lazura není určena k sanaci napadeného dřeva – pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem a před aplikací lazury nechte důkladně zaschnout minimálně 3 dny. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím kolísáním).

## Vlastnosti

Lazura se vyznačuje výtečnou penetrací do dřeva, zvýšenou vodoodpudivostí, velmi snadnou obnovitelností starého nátěru a výbornou přilnavostí dalšího nátěru. Barevný nátěr je dlouhodobě odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nepraská a neloupe se. Bezbarvý odstín není samostatně vhodný pro nátěry v exteriéru. Lze jej použít k zesvětlení ostatních odstínů.

**Složení:** Lazura na bázi syntetických pryskyřic a vysychavých olejů s obsahem rozpouštědel, pigmentů a speciálních přísad.

**Odstíny:** Bezbarvý, pinie, dub, mahagon, zlatý dub, ořech. Výsledný odstín závisí i na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

## Parametry barvy

Vzhled	Nízko-viskózní kapalina, barva dle odstínu
Obsah sušiny hmotnostně	Cca 35 %
Hustota	840 kg/m <sup>3</sup>
Limitní hodnota VOC (kat. A/h)	750 g/l
Maximální obsah VOC ve stavu k použití	650 g/l

## Parametry nátěru

Bezpečnost hraček dle ČSN EN 71-3 část 3	Shoda vlastností s požadavky technické specifikace
--	--

## Příprava podkladu

Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen po letech, suchý, čistý, bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely apod. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Před aplikací lazury lze dřevo ošetřit libovolným impregnačním přípravkem řady Lignofix (E-Profi, I-Profi, Super). Důležité je dodržení předepsaného ředění koncentráту impregnačního přípravku dle návodu a následné řádné zaschnutí ošetřovaného povrchu. Vlhkost natíraného dřeva maximálně 12 %, vlhkost vzduchu do 80 %.

## Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, **neředit!**

**Způsob nanášení**  
Štětcem.

# Lignofix TENKOVSTVÁ SYNTETICKÁ LAZURA



## Návod k použití

Před použitím důkladně promíchat, **neředit!** Nátěr se provádí za stálého a suchého počasí při teplotách 10-25 °C, do zaschnutí se doporučuje chránit natírané plochy před intenzivním přímým slunečním svitem. Lazura se nanáší štětcem ve směru vláken. Přebytek laku, který se nevsákne během 10-20 minut je třeba setřít suchým štětcem. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 8-14 hodin. Do interiéru se aplikují 2 vrstvy, pro exteriér 3 vrstvy, příčné vrstvy dřeva je nutno chránit před vlhkostí.

**POZOR: Organické hořlavé pevné materiály s velkým povrchem (hadry, buničitá vata, atd.) znečištěné přípravkem se mohou samy vznítit a způsobit požár! Hadříky na čištění a pracovní oděvy kontaminované přípravkem je nutné po použití okamžitě vyprat nebo uchovávat ve vzduchotěsné kovové nádobě a skladovat mimo interiér.**

## Vydatnost

10- 14 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě.

## Údržba

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt ředidlem S 6006 nebo technickým benzínem.

## Skladování

Skladovat a přepravovat pouze v původních dokonale uzavřených obalech, uchovávat v dobře větraných skladech při teplotách + 5 až + 25 °C. Ukládejte odděleně od potravin, krmiv a léků, mimo dosah ohně a zdrojů vznícení, neponechávat v blízkosti horkých povrchů. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek nesmí zmrznout.

## Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Požárně technická charakteristika:** Výrobek je hořlavá kapalina III. třídy ve smyslu ČSN 650201.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

**Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

Před použitím se doporučuje vyzkoušet odstín lazury na vzorku dřeva.

## Balení

0,6 a 2,2 l

Datum revize: 25. 1. 2022

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.