

UNIXIN UV NÁTĚR PU4668

finální samonivelační UV-odolný polyuretanový nátěr

UNIXIN UV NÁTĚR PU4668 je dvousložkový samonivelační nátěr určený pro vytvoření finálních povrchů odolných vůči UV-záření. Nátěr je na bázi alifatického polyuretanu.

Výrobek je určen jako svrchní vrstva pro Unixin Grip Bezpečný gumový povrch PU4223.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

	Složka A (pryskyřice)	Složka B (tvrdidlo)
Barva	různé	čirá kapalina
Sušina	75,0 ± 2,5 %	75,0 ± 2,5 %
Rozpouštědlo	xylén	xylén
Měrná hmotnost (hustota)	0,975 g/ml	1,078 g/ml
Mísicí poměr (hmotnostně)	1,0 díl	1,25 dílu
Zpracovatelnost (pot-life)	20 – 30 minut při 20 °C	
Doporučený nános	200 – 500 g/m ²	
Spotřeba	0,5 – 1 kg/m ² (v závislosti na kvalitě podkladu)	

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Pomocí nátěru UNIXIN UV NÁTĚR PU4668 lze vytvořit UV-odolný pochozí a pojezdový povrch, který je určen k ochraně/stabilizaci podkladu na bázi polyuretanů. Běžně je určen jako svrchní vrstva pro Unixin Grip Bezpečný gumový povrch PU4223.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Podkladní povrch musí být prostý nečistot a vody, před pokládkou UNIXIN UV NÁTĚR PU4668. Doporučujeme vymetení, vysátí nečistot.
- Pryskyřice (složka A) se promíchá výkonným, nízkootáčkovým míchadlem až do dosažení dokonalé homogenity.
- Tvrdidlo (složka B) je následně zamícháno asi 2 minuty, do dosažení homogenního stavu.
- Směs UNIXIN UV NÁTĚR PU4668 je aplikována na podklad. Pro nanášení se používá nesavý váleček.
- Nátěr se nechá roztéci a vyrovnat.
- Systém se nechá vytvrdnout

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů (dýchací orgány) při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. **PŘI expozici nebo podezření na ni:** Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte lékaře. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení.

Obsahuje: xylen (reakční směs isomerů a ethylbenzenu), hexamethylendiisokyanát, oligomery. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Nátěr dodáváme v balení po 1 kg a 10 kg. Uskladněn musí být v originálním balení při teplotách od +5 °C do +28 °C. **CHRÁNIT PŘED VODOU A VLHKOSTÍ!** Správně uskladněný výrobek má 12 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání výrobku.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.