

VINALEP 990, 990Z

disperzní lepidlo pro polygrafické práce

VINALEP 990 je vodné disperzní lepidlo složené z neionogenní polyethylenvinylacetátové disperze, aditiv a konzervačního prostředku. Je připraveno k použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

	Vinalep 990	Vinalep 990Z
Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ISO R2555)	1100 – 1500 mPas	3000 – 6000 mPas
pH (ISO 1148)	3 – 6	3 – 6
Sušina (ISO 1625)	56 – 58 %	59 – 61 %
Množství nanášeného lepidla	50 – 150 g/m ²	50 – 150 g/m ²

OBLAST POUŽITÍ:

VINALEP 990 a 990Z se používá pro průmyslovou výrobu vrstvených materiálů, složených z kartonu, povrchově upraveného papíru, textilií a PUR pěn. Lepený spoj je pružný a odolný proti vodě. Dále se může použít pro lepení běžného, neupraveného papíru a kartonu na laminované nebo lakované povrchy. Verze Vinalep 990Z je vhodná rovněž pro výrobu pružných hřbetů trhacích bloků. Výrobek neobsahuje žádná změkčovadla.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo se nanáší ručně (štětcem, válečkem, stříkáním) nebo strojově v nánosu 50-150 g/m² mokrého lepidla na jeden nebo na oba povrchy. Je-li aspoň jeden z materiálů savý, lze lepení provést za studena stisknutím po nezbytně nutnou dobu. Pro lepení méně savých materiálů, ale i pro spojování PUR pěn se doporučuje provádět tepelnou aktivaci lepidla – lepidlo nanesené na obě plochy se ponechá usušit (20 – 100°C), po jeho zaschnutí jsou lepené materiály slisovány při 80 – 120°C. Minimální teplota při nanášení je 15°C.

UPOZORNĚNÍ:

Lepidlo není klasifikováno jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: VŠEOBECNÉ POKYNY: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny). Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. **PŘI NADÝCHÁNÍ:** Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. **PŘI POŽITÍ:** Ihned vypláchněte ústa vodou, vypijte ½ l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plastových nádobách po 10 kg, 18 kg, 120 kg a 1000 kg.

Uskladněno musí být v originálním balení. Teplota skladování je +5 °C až +30 °C. Nesmí zmraznout!

Před použitím promíchejte. Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.