

PO200

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY



VÝHODY

- tónovatelná,
- sjednocuje savost,
- zvyšuje přídržnost omítky k podkladu.

POUŽITÍ

PO200 je určena jako základní penetrační nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými omítkami, např. FO200 a FO250. Je možné i použití pod silikonové omítky FO100, FO800, FO850 a FO900. Dodává se v aplikační konzistenci.

VLASTNOSTI

Lze použít i samostatně pro dočasné zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci. Usnadňuje nanášení omítky. Je možné probarvení v odstínu omítky – barevná příprava podkladu je důležitá především pro rýhované omítky. Zlepšuje barevnou jednotnost výsledné povrchové úpravy, je univerzální – lze použít pod všechny typy omítek.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) a zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o vlastnostech (DoP) v souladu s nařízením CPR. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN EN ISO 1516. Výrobek je označen značkou CE.

ODSTÍN

PO200 je vyráběna v bílém odstínu. V případě barevného provedení omítky se doporučuje použít výrobcem tónované odstíny, dle ceníku odstínů. Pokud je použit velmi sytý odstín doporučuje se probarvit v odstínu omítky.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky a výztužné vrstvy musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. **Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt!**

Kontaktní zateplovací systémy – vrchní armovaná stěrka musí být vyzrálá (cca 2–3 dny při tloušťce 3 mm),

nové omítky musí být vyzrálé (kontrolu vyzrání lze provést roztokem fenolftaleinu),

staré omítky musí být soudržné, všechny nepřilnavé části se musí odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu.

Povrch je nutno vyspravit. **Obsahuje-li podklad vodorozpuštěné soli nebo v případě jakýchkoliv pochybností, je vhodné přípravu povrchu konzultovat s technikem firmy.**

PO200

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY

APLIKACE Nanáší se v jedné vrstvě. Po důkladném proschnutí 4–6 hodin dle klimatických podmínek je možné aplikovat pastovité omítky. Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C. **Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.**

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Válečkem, štětcem, stříkáním.

SPOTŘEBA 0,18–0,25 kg/m² podle savosti podkladu.

ŘEDĚNÍ Penetrační nátěr je upraven pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

ÚDRŽBA Pomůcky a nástroje umývejte bezprostředně po skončení práce vodou, dokud je výrobek ještě vlhký. Ztvrdlé zbytky nelze čistit vodou. Výplachová voda nesmí být vypouštěna do kanalizace – likvidujte jako odpad dle místních předpisů.

SLOŽENÍ Vodná disperze na bázi styren-akrylátového polymeru s přidavkem pigmentů, plniv a funkčních aditiv. Výrobek neobsahuje organická rozpouštědla. Obsah VOC splňuje požadavky směrnice EP a Rady 2004/42/ES (dekorativní nátěry, kategorie A/h).

PARAMETRY NÁTĚRU

Obsah netěkavých složek	cca 53 hm. %
Vzhled	viskózní bílá kapalina s kamínkem
Hustota	1420 kg/m ³

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Převážet pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

EXSPIRACE 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím nebo aplikací výrobku v rozporu s tímto technickým listem. Technické informace v tomto listu jsou platné k datu revize a vychází ze znalostí dostupných v době jeho zpracování; výrobce si vyhrazuje právo na jejich aktualizaci. **Používejte výrobek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a tento technický list. Bezpečnostní informace, pokyny pro první pomoc a nakládání s odpadem jsou uvedeny na etiketě a v Bezpečnostním listu (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 5; 10 a 25 kg

PO200

PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY

Datum revize 29. 6. 2026

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ