

PO800

PENETRACE POD SILIKONOVÉ OMÍTKY



VÝHODY

- **tónovatelná,**
- **sjednocuje savost,**
- **zvyšuje přídržnost omítky k podkladu.**

POUŽITÍ

PO800 je určena jako základní penetrační nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkami např. FO800, FO850 a FO900. Dodává se v aplikační konzistenci.

VLASTNOSTI

Lze použít i samostatně pro dočasné zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se v aplikační konzistenci. Je paropropustná. Usnadňuje nanášení omítky. Lze probarvit v odstínu omítky – barevná příprava podkladu je důležitá především pro rýhované omítky. Zlepšuje barevnou jednotnost výsledné povrchové úpravy.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

ODSTÍN

PO800 je vyráběna v bílém odstínu. V případě barevného provedení omítky se doporučuje použít výrobcem tónované odstíny, dle ceníku odstínů. Pokud je použit velmi sytý odstín doporučuje se probarvit v odstínu omítky.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky a výztužné základní vrstvy musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. **Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt!**

Kontaktní zateplovací systémy – vrchní armovaná stěrka musí být vyzrálá (cca 2–3 dny při tloušťce 3 mm),

nové omítky musí být vyzrálé (kontrolu vyzrání lze provést roztokem fenolftaleinu),

staré omítky musí být soudržné, všechny nepřilnavé části se musí odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu.

Povrch je nutno vyspravit. **Obsahuje-li podklad vodorozpustné soli nebo v případě jakýchkoliv pochybností, je vhodné přípravu povrchu konzultovat s technikem firmy.**

APLIKACE

Nanáší se v jedné vrstvě. Po důkladném proschnutí 4–6 hodin dle klimatických podmínek je možné aplikovat pastovité omítky. Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C. **Před aplikací důkladně promíchejte! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.**

PO800**PENETRACE POD SILIKONOVÉ OMÍTKY**

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Válečkem, štětcem, stříkáním.						
SPOTŘEBA	0,18–0,25 kg/m ² podle savosti podkladu.						
ŘEDĚNÍ	Penetrační nátěr je upraven pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.						
ÚDRŽBA	Pomůcky po skončení práce omýt vodou.						
SLOŽENÍ	Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přídatkem siloxanů a aditiv.						
PARAMETRY NÁTĚRU	<table border="1"> <tr> <td>Obsah netěkavých složek</td><td>cca 53 hm. %</td></tr> <tr> <td>Vzhled</td><td>viskózní bílá kapalina s kamínkem</td></tr> <tr> <td>Hustota</td><td>1420 kg/m³</td></tr> </table>	Obsah netěkavých složek	cca 53 hm. %	Vzhled	viskózní bílá kapalina s kamínkem	Hustota	1420 kg/m ³
Obsah netěkavých složek	cca 53 hm. %						
Vzhled	viskózní bílá kapalina s kamínkem						
Hustota	1420 kg/m ³						
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Převážovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.						
EXSPIRACE	36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.						

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ	5; 10 a 25 kg
Datum revize	10. 6. 2026
Vypracoval:	Legislativní oddělení STACHEMA CZ