

CH400

PŘÍSDA DO MALT



VÝHODY

- zlepšuje prodyšnost malty,
- zlepšuje tepelně izolační vlastnosti,
- zlepšuje zpracovatelnost.

POUŽITÍ

Přísada CH400 se používá pro přípravu zušlechtěné malty přímo na stavbách. Umožňuje přípravu tepelně izolační omítky, částečně nahrazuje sanační omítky. Díky tvorbě tzv. účinného vzduchu v maltové směsi (vytváří se vzduchové póry o průměru 10–300 µm), dochází ke zlepšení zpracovatelnosti a zvýšení odolnosti zatvrdlé malty proti mrazu a vodorozpuštěným solím. Ušetří až 20 % materiálu a umožňuje snížit nebo vyloučit dávku vápna.

APLIKACE

Přísada se přidává do záměsové vody nebo zavlhčené směsi, rozsah dávkování je 0,10–0,60 l / 25 kg cementu. Konkrétní dávku je třeba stanovit na základě zkoušky a požadovaného efektu, doporučená dávka je 0,20 l / 25 kg cementu. Pro ideální působení přísady v připravované směsi míchejte v míchačce po posledním přidavku do míchačky ještě cca 5–10 min. pro dosažení požadovaného provzdušnění. Při míchání opakovaných výrobních dávek malty používejte stále stejné objemy malty, přísady a stejnou dobu míchání. V opačném případě může docházet k nestejnorodé kvalitě hotové maltové směsi.

DÁVKOVÁNÍ

Množství cementu nebo hotové betonové nebo maltové směsi	dávka CH400	
	min. dávka	max. dávka
1 lopata cementu	20 ml / lopatu cementu	60 ml / lopatu cementu
25 kg hotové betonové směsi	50 – 100 ml / 25 kg	

Pozn.: víčko 1l láhve = 10 ml; víčko 5l kanystru = 15 ml.

CH400

PŘÍSADA DO MALT

UPOZORNĚNÍ Příkladu nikdy nepřidávejte do suchého cementu nebo suché betonové a maltové směsi. Nepřekračujte doporučené dávkování, vyšší dávky mohou způsobit trvalé znehodnocení betonové směsi. Případné nejasnosti v dávkování konzultujte s výrobcem.

SPOTŘEBA 0,1–0,6 l / 25 kg cementu

PARAMETRY VÝROBKU

druh přísady	přísada do malt s plastifikačním, zpomalovacím a stabilizačním účinkem
č. certifikátu	204/C5/2020/060-050728
vzhled	slabě zakalená žlutohnědá homogenní kapalina
hustota	1150 ± 30 kg/m ³
sušina	34 ± 2 hm. %
pH	9–11
maximální obsah chloridů	0,1 % hm.
maximální obsah alkálií	8 % ekv. Na ₂ O

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených plastových obalech při teplotách 1 až 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv v suchých skladech. Neskladovat společně s oxidačními činidly, hořlavinami a organickými látkami. Výrobek snese i mírný mráz, v případě zmrznutí ohřát na 20 °C a homogenizovat. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA 24 měsíců od data výroby při dodržení uvedených podmínek skladování.

UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

CH400

PŘÍSADA DO MALT

BALENÍ 1 l, 5 l

DATUM REVIZE 19. 5. 2025

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

