

# CHEMA BET Potěr FORTE

Cementový rychletvrdnoucí betonový  
potěr vyztužený vláknem



## Popis výrobku

Cementová potěrová směs CHEMA BET Potěr FORTE je určena k provádění betonových potěrů pro podlahové konstrukce a další drobné betonářské práce. Je pochozí za 4 hodiny, plně zatížitelný po 24 hodinách (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%). Při nižších teplotách dochází ke zpomalení hydratace cementu a nárůst pevnosti je pomalejší!

## Příprava podkladu

Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí, bez biologického napadení. Dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Soudržné podklady před aplikací dostatečně navlhčit (nesmí se tvořit louže, ale povrch zůstává matný-nelesklý). Nesoudržné podklady je vždy nutné předem penetrovat vhodným výrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ (nařaděné PENEKO NANO). Při nedostatečném navlhčení svého podkladu se může betonový potěr odtrhnout od podkladu, příčinou je rychlé odsátí vody. Proto je vhodnější aplikovat penetrační nátěr.

## Příprava vlhké směsi

Směs smícháme se záměsovou vodou (2,5-3,0 litry na pytel 25 kg) buď ve spádové stavební míchačce nebo pomocí pomaloběžného míchadla ve vhodné nádobě. Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je cca 20 minut (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%).

## Použití jako potěr

Rozmíchaná betonová směs se rozprostře na připravený podklad. Potom se zhutní pomocí zednického hladítka. Zhutněná vrstva se strhne do roviny latí a zahradí plastovým nebo ocelovým hladítkem. Doporučená vrstva potěru je 10-50mm. Zpracovávejte při teplotách od +5°C a do +30°C. Upozornění: Pro navrhování, provádění a ošetřování podlah platí ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení.

Pro vylepšení vlastností potěru lze použít přísady a jejich kombinace z řady STACHEMA FORTESIL. Pro správné dávkování a výběr přísady kontaktuje obchodního zástupce firmy STACHEMA.

## Technické parametry

Zrnitost směsi je 0-4 mm. Spotřeba suché směsi, při tloušťce vrstvy 10 mm, je 20 kg/m<sup>2</sup>

Vydatnost – z 2 kg suché směsi se připraví 1 dm<sup>3</sup> (litr) vlhké potěrové směsi

<b>Reakce na oheň:</b>	<b>A1fl</b>
<b>Uvolňování korozivních látek:</b>	<b>CT</b>
<b>Propustnost vody:</b>	<b>NPD</b>
<b>Propustnost vodní páry:</b>	<b>NPD</b>
<b>Pevnost v tlaku:</b>	<b>C35 (≥35MPa)</b>
<b>Pevnost v tahu za ohybu:</b>	<b>F6 (≥6MPa)</b>
<b>Přidržitost</b>	<b>NPD</b>
<b>Odolnost proti obrusu:</b>	<b>NPD</b>
<b>Zvuková izolace:</b>	<b>NPD</b>
<b>Zvukový pohltivost:</b>	<b>NPD</b>
<b>Tepelný odpor:</b>	<b>NPD</b>
<b>Odolnost proti chemickému vlivu:</b>	<b>NPD</b>

# CHEMA BET Potěr FORTE

Cementový rychletvrdnoucí betonový  
potěr vyztužený vláknem



## Balení

Papírové pytle s PE vložkou po 25 kg.

## Skladování a přeprava

Skladovat a přepravovat v neporušených obalech v suchém prostředí. Materiál je mírně hygroskopický. Materiál není hořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP.

## Záruční doba

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

**Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list výrobku (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**Obsah rozpustného šestimocného chrómu je v souladu s platnými právními předpisy snížený redukčním činidlem, účinným po celou dobu životnosti.**

## Upozornění

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem.

Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o shodě, Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

Výrobce směsi je STACHEMA CZ s. r. o., Zibohlavy 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747

**Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.**

Datum revize: 17. 11. 2021



**ISO 9001**

**ISO 14001**