

# CHEMA MUR Zdicí pro kanalizační sběrače



## Specifikace výrobku

Ručně zpracovatelná malta pro zdění typ G podle ČSN EN 998-2 tř. M 20.

## Popis výrobku

Cementová zdicí směs je určena pro ukládání tvarovek z chemicky odolné dlažby do silného maltového lože. Vhodná je též k vyzdívání kanalizačních šachet a jímek.

## Příprava podkladu

Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí, bez biologického napadení. Nesoudržné podklady je vždy nutné předem nepenetrovat vhodným výrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ, např. naředěné PENEKO NANO.

## Příprava vlhké směsi

Směs smícháme se záměsovou vodou (4,5-4,8 litrů na pytel o hmotnosti 25 kg) ve spádové stavební míchačce, nebo pomocí pomaloběžného míchadla ve vhodné nádobě.

Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je cca 2 hodiny (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %).

## Použití

Rozmíchaná zdicí směs se zpracovává běžným zednickým nářadím, obvykle lžící a hladítkem. Malta se nanese na podklad a ihned se pokládají tvarovky. Jejich poloha se upraví poklepem gumovou paličkou a celý postup se dále opakuje. Poloha tvárnic se dá upravovat do cca 5 minut od položení. Doporučená vrstva malty je 10mm. Zpracovávejte při teplotách od +5 °C a do +30 °C. Malta je mrazuvzdorná a není určena pro armované zdivo.

## Technické parametry

Zrnitost směsi je do 4 mm.

Spotřeba připravené směsi je cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm.

<b>Reakce na oheň:</b>	<b>Eurotřída E</b>
<b>Pevnost v tlaku:</b>	<b>Třída M 20</b>
<b>Počáteční pevnost ve smyku:</b>	<b>0,15 N.mm<sup>-2</sup></b>
<b>Obsah chloridů:</b>	<b>NPD</b>
<b>Absorpce vody:</b>	<b>≤ 0,2 kg.m<sup>-2</sup>.min<sup>-0,5</sup></b>
<b>Propustnosti vodních par:</b>	<b>μ 15/35</b>
<b>Tepelná vodivost (střední tabulková hodnota; P=50%)</b>	<b>(λ10, dry) 0,82 W /m.K</b>
<b>Trvanlivost:</b>	<b>*min. 50 cyklů</b>
<b>Nebezpečné látky:</b>	<b>NPD</b>

## Balení

Papírové pytle s PE vložkou po 25 kg.

# CHEMA MUR Zdicí pro kanalizační sběrače



## **Skladování a přeprava**

Skladovat a přepravovat v neporušených obalech v suchém prostředí. Materiál je mírně hygroskopický. Materiál není hořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ochrany ŽP.

## **Záruční doba**

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

## **Bezpečnost práce a ochrana zdraví**

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

**Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpady: viz obal/etiketa a bezpečnostní list výrobku (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**Obsah rozpustného šestimocného chrómu je v souladu s platnými právními předpisy snížený redukčním činidlem, účinným po celou dobu životnosti.**

## **Upozornění**

Technický list má pouze informativní charakter. Používání výrobku vyžaduje odzkoušení podle platných technických norem.

Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o shodě, Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu.

Výrobce směsi je STACHEMA CZ s. r. o., Zíbohlavy 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747

**Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.**

Datum revize: 04. 03. 2020

**ISO 9001**

**ISO 14001**