

# FU800

## URYCHLOVAČ OMÍTEK



### VÝHODY

- zlepšuje zpracovatelnost omítky při nízkých teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu,
- urychluje zaschnutí omítky při teplotách  $\geq 5\text{ °C}$ ,
- snadné a rychlé zpracování,
- pro pastovité omítky FO800 a FO850.

### POUŽITÍ

Přísada urychlující povrchové zaschnutí pastovité omítky FO800 a FO850 při aplikaci za rizikových klimatických podmínek jako je nižší teplota, zvýšená vzdušná vlhkost nebo mlha.

250 ml FU800 zamíchat do 25 kg omítky FO800 nebo FO850. Po zamíchání urychlovače do omítky nechat směs cca 5 minut odstát a před aplikací krátce promíchat. Po zamíchání urychlovače do omítky je doba zpracovatelnosti směsi 2 hodiny. Postup pro aplikaci omítky je uveden v technickém listu dané omítky. Aplikační rozmezí teplot pro použití omítky s přídavkem urychlovače je od  $5\text{ °C}$  do  $15\text{ °C}$  při relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Přesná doba zasychání je závislá na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a povětrnostních podmínkách.

### UPOZORNĚNÍ

Při aplikačních teplotách nad  $15\text{ °C}$  se velmi zkracuje zpracovatelnost omítky! Omítku s urychlovačem neaplikujte za přímého slunce, deště nebo při silném větru. Nikdy nekombinujte v ucelené ploše (architektonickém prvku) a v jednom odstínu omítku s přídavkem a bez přídavku urychlovače! Nelze kombinovat s přísadou pro ochranu suchého filmu.

### ODSTÍN

Přídavkem FU800 do pastovité omítky může dojít k odstínové odchylce od originálního odstínu omítky bez urychlovače.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Dle Technického listu použité omítky.

### SPOTŘEBA

250 ml / 25 kg omítky (u omítky FO850 lze dávkování snížit na 125 ml na 25 kg).

**FU800****URYCHLOVAČ OMÍTEK**

<b>ŘEDĚNÍ</b>	Neředit!
<b>ÚDRŽBA</b>	Všechny pomůcky po práci omýt vodou.
<b>SLOŽENÍ</b>	Modifikovaný roztok polyakrylátu.
<b>SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA</b>	Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).** U připravovaných barevných omítek provede spotřebitel kontrolu odstínu a celkového vzhledu nátahem na ploše cca 1 m<sup>2</sup>.

**BALENÍ** 1 l

Datum revize 22. 2. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

