

## LEABOND WBN

**isokyanátové tužidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti  
určeno pro disperzní lepidla**

LEABOND WBN je alifatický isokyanát. Slouží k síťování polyuretanových, polyvinylacetátových a akrylátových disperzí.

### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Vzhled	bezbarvá medovitá kapalina
Obsah NCO skupin	cca 18 – 19 %

### OBLAST POUŽITÍ:

LEABOND WBN se používá jako zesíťující přísada (tvrdidlo) do disperzních lepidel na bázi polyuretanů, akrylátů a polyvinylacetátu. Po vyschnutí způsobuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje i jeho vodovzdornosti.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

LEABOND WBN se snadno zamíchá do disperzního lepidla v doporučeném poměru 1 díl tvrdidla a 17-20 dílů lepidla. Doba zpracovatelnosti směsi se pohybuje od 4 do 8 hodin, v závislosti na teplotě a reaktivnosti použitého lepidla (doba se zkracuje se vzrůstající teplotou).

Přítomnost tvrdidla v lepidle nezpůsobuje barevné změny. K chemické reakci dochází při pokojové teplotě během 24 hodin, při zvýšené teplotě (nad 100 °C po vyschnutí lepidla) během několika minut.

### UPOZORNĚNÍ:

**VAROVÁNÍ:** Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody.

Obsahuje: hydrofilní, alifatický polyisokyanát. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Tužidlo dodáváme v plastových nádobách po 1 l, 10 l a 60 l. Uskladnění musí být v originálním balení při teplotách od +5 °C do +28 °C. **CHRÁNIT PŘED VODOU A VLHKOSTÍ!** Správně uskladněný výrobek má 12 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání výrobku.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.