

LP100

POLYURETANOVÝ LAK



VÝHODY

- matný,
- jednosložkový,
- vysoce otěruvzdorný,
- protiskluzný za sucha i mokra.

POUŽITÍ

LP100 je určen na všechny dřevěné povrchy v interiéru, například dveře, schody, nábytek a dřevěné obložení.

VLASTNOSTI

Díky vysoké otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). Lak je posouzen na protiskluznost za sucha i mokra. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

UPOZORNĚNÍ

Lak není určen k sanaci napadeného dřeva – pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem a před aplikací laku nechte důkladně zaschnout minimálně 3 dny. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím kolísáním). Výrobce doporučuje použití jedné šarže v rámci jedné zakázky, různé šarže před aplikací nemíchat.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch podkladu musí být dokonale čistý a suchý (maximální vlhkost dřeva 12 %). Případné staré nesoudržné nátěry je třeba odstranit, dřevěný povrch musí být dokonale vybroušen po letech smirkovým papírem o zrnitosti 100–120, zbavený prachu, mastnot a mechanických nečistot. Případné výrony pryskyřice je nutné vymýt nitroředidlem. V případě nejistoty lze přilnavost laku na starý nátěr předem odzkoušet na malé přebroušené ploše. Na obroušený povrch se nanese lak a po 2 dnech, kdy dojde k plnému vytvrzení, se zkontroluje odlupování vrypem. Pokud se lak neodlupuje, lze aplikovat dle návodu.

APLIKACE

Neředěný a důkladně rozmíchaný lak se aplikuje na dřevěný povrch. V průběhu aplikace je nutno lak pravidelně promíchávat (nešlehat, nepoužívat elektrické vrtulové míchadlo).

LP100**POLYURETANOVÝ LAK**

Po zaschnutí prvního nátěru se povrch přebrousí jemným smirkovým plátnem (č. 180 až 240), aby se odstranila drobná vlákna dřeva, a tím vznikl dokonalejší povrch. Poté se odstraní prach po broušení a aplikuje druhý nátěr. Pro další zvýšení oteruvzdornosti (např. při použití na dřevěné podlahy) se doporučuje třetí nátěr. Pozor: Neaplikovat stříkacími zařízeními.

Nátěr je přetíratelný po 2–4 h / 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. Po této době již neaplikovat další vrstvy bez předchozí úpravy přebroušením. Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 h od poslední vrstvy.

Aplikační rozmezí teplot podkladu i okolí 5 až 25 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před kapkami vody a jiných kapalin a mechanickým namáháním např. oděrem nebo leštěním!

**ZPŮSOB
NANÁŠENÍ**

Štětcem, válečkem (nepoužívat molitanový váleček může způsobovat bublinky v nátěru). Nepoužívat ve stříkacích zařízeních!

VYDATNOST

12–16 m²/l v jedné vrstvě.

ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit!

ÚDRŽBA

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ

Směs polyuretanových disperzí s přísadami.

ODSTÍN

Bezbarvý lak ve variantě mat.

**PARAMETRY
NÁTĚROVÉ
HMOTY**

Vzhled	mléčná nažloutlá kapalina	
Obsah sušiny hmotnostně	28–32 %	
Hustota	1020 kg/m ³	
pH	7,1–8,1	

**PARAMETRY
ZASCHLÉHO
NÁTĚRU**

Protiskluz (Vyhláška č. 268/2009 Sb.):		
Podlahy	dle ČSN 74 4505	Splňuje za sucha i za mokra
Schodiště a šikmé rampy	dle ČSN 73 4130	Splňuje za sucha i za mokra

LP100

POLYURETANOVÝ LAK

Bezpečnost hraček	dle ČSN EN 71–3 část 3	Shoda vlastnosti s požadavky technické specifikace
-------------------	---------------------------	--

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků, při teplotě od 5–25 °C. Přepravovat pouze v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotách 5–35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

LIKVIDACE

Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

0,75 l; 2,5 l

Datum revize

28. 7. 2025

Revidoval:

Legislativní oddělení STACHEMA CZ

