

**PZ260 / PENEKO GRUND****JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR****VÝHODY**

- sjednocuje strukturu a savost,
- penetruje a kryje – ušetří jednu vrstvu následné barvy,
- zlepšuje povrch pro zvýšení kryvosti následných vrstev nátěrů,
- zvláště vhodný na sádkarton, sádrovláknité a jiné hladké povrchy.

**POUŽITÍ**

Základní jemnozrnný bílý penetrační nátěr PZ260 je určen jako podkladní nátěr všech stavebních materiálů v interiéru pro zlepšení a sjednocení struktury, pro snížení a sjednocení savosti povrchu a zvýšení kryvosti následných malířských barev. **Je vhodný zvláště na sádkartonové a sádrovláknité desky.**

**VLASTNOSTI**

Snižuje povrchovou strukturní nesourodost a penetruje savé podklady. Usnadňuje následnou aplikaci dalšího nátěru na hladké podklady, zároveň snižuje spotřebu a zvyšuje kryvost následných malířských barev. PZ260 je možno tónovat do světlých odstínů. Jednoduchá aplikace, nemusí se ředit.

**SCHVÁLENÍ**

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

**PŘÍPRAVA  
PODKLADU**

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

**APLIKACE**

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je možné aplikovat malířskou barvu po 1–2 hodinách. Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C. Před aplikací důkladně promíchat! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace.

**ZPŮSOB NANÁŠENÍ**

Válečkem, štětcem.

**SPOTŘEBA**

0,15–0,25 kg/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

**ŘEDĚNÍ**

Dodává se v aplikační konzistenci pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 % (0,1 l vody na 1 kg penetrace). Nadměrné ředění snižuje účinnost kryvosti nátěru.

**PZ260 / PENEKO GRUND****JEMNOZRNNÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR**

**ÚDRŽBA** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

**SLOŽENÍ** Směs plniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

**PARAMETRY  
NÁTĚRU**

Obsah netěkavých složek	cca 55 % hm.
Vzhled	bílá viskózní kapalina
Hustota	1400-1500 kg/m <sup>3</sup>

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).** Výrobek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m<sup>2</sup> pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu.

**BALENÍ** 1; 5 a 10 kg

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

