

SP300

AKRYLÁTOVÁ PENETRACE



VÝHODY

- penetruje savé podklady,
- sjednocuje a snižuje savost,
- zvyšuje přilnavost následných vrstev.

POUŽITÍ

SP300 se používá jako penetrační nátěr všech savých stavebních materiálů jako jsou staré i nové omítky, cihelné zdivo, betonové povrchy, pórobeton, sádkartonové, dřevotřískové a cementopískové desky apod.

VLASTNOSTI

Zvyšuje přilnavosti následných vrstev nátěrů, cementových lepidel, stěrek apod., lze použít jako uzavírací nátěr a bezprašnou úpravu betonových povrchů, zvyšuje hydrofobitu povrchu.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné materiály je nutné odstranit.

Upozornění: Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt!

APLIKACE

Nanáší se dle ředění v jedné nebo více vrstvách. Extrémně savé podklady doporučujeme penetrovat 2x. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný nebo připravený pro aplikaci následných vrstev po 4–6 hodinách. Aplikace dalších hmot je možná až po dokonalém zaschnutí penetrace. Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je od 5 °C do 30 °C.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

SPOTŘEBA

0,05–0,2 l/m² podle savosti podkladu a ředění.

SP300**AKRYLÁTOVÁ PENETRACE**

ŘEDĚNÍ 1 : 2 až 1 : 10 vodou, u silně savých podkladů se nátěr po zaschnutí opakuje. Při penetrování podkladů pod fasádní akrylátové barvy neředit.

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ Směs vody, styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.

**PARAMETRY
NÁTĚRU**

Obsah netěkavých složek	cca 9,5 hm. %
Vzhled	bílá kapalina
Hustota	1010 kg/m ³

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** Výrodek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m² pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu. Nejedná se o výrobek ve smyslu EN 1504-2 ani výrobek na ochranu dřeva.

BALENÍ 1; 5 a 10 l

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

