

# UNIMELT 711

## tavné lepidlo v tyčinkách o průměru 11-12 mm

Tavné lepidlo složené ze syntetických pryskyřic a EVA kopolymeru.  
Je zdravotně a ekologicky nezávadné a nehořlavé.

### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita při 180 °C (Brookfield)	3.600 - 5.400 mPas
Bod měknutí (kulička / kroužek)	94 – 103 °C
Zabarvení	nažloutlá barva
Otevřená doba (při 23 °C / 50 % rel. vlh.)	8-12 s

### OBLAST POUŽITÍ:

UNIMELT 711 se používá pro různé práce, zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých plastů.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo se nanáší tavnou pistolí na tyčinky o průměru 11-12 mm. Doporučená teplota zpracování je 180-210 °C. Lepidlo by nemělo být ohříváno na teploty vyšší než 210 °C, protože pak se projevuje tepelný rozpad struktury lepidla a s tím související ztráta lepících vlastností.

Při delší přestávce v práci doporučujeme vypnout ohřev.

Čištění za horka se provádí škrabkou, ve studeném stavu přípravkem LEAQUID 2 nebo jiným obdobným přípravkem.

### UPOZORNĚNÍ:

Lepidlo není nebezpečným přípravkem ve smyslu REACH.

Při práci s lepidlem dodržujte obecně platné hygienické návyky (nejíst, nepít, nekouřit), doporučujeme používat ochranné rukavice jako ochranu před zásahem horkou taveninou. Zbytky nepoužitého lepidla včetně obalu likvidujte na povolených skládkách nebo ve spalovně.

Lepidlo Unimelt 711 není nebezpečný odpad.

#### PRVNÍ POMOC:

- při zasažení taveninou odstranit zasažený oděv (není-li přichycen k pokožce)
- zasažené místo chladit proudem vody, chránit sterilní gázou
- ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v tyčinkách o průměru 11,5 mm a délce cca 300 mm, balených v kartónových krabicích po 10 kg.

Uskladněno musí být v originálním balení na suchém místě při teplotách do +30 °C.

Správně uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.