

UNIVERLIT® AKRYL
Barva na betonové podlahy**Použití**

UNIVERLIT AKRYL je určen k nátěrům lehce zatěžovaných betonových podlah a pohledových betonových ploch v interiérech. Je účinnou ochranou betonů proti karbonataci vzdušným CO₂.

Nehodí se

Na nesoudržný a rozrušený podklad a na gletované betony.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v bílém odstínu, možno tónovat světlé odstíny.

Parametry nátěrové hmoty	
obsah netěkavých složek	cca 64 % hm.
vzhled	viskózní kapalina, barva dle odstínu
hustota	cca 1450 kg/m ³

Parametry zaschlého nátěru		
lesk	dle ČSN EN 1062-1	G ₃ matný
zrnitost	dle ČSN EN 1062-1	S ₁ jemná

Příprava podkladu

Betonové povrchy musí být vyzrálé, čisté, zbavené prachu, mastnot a nečistot. Všechny nepřilnavé části odstranit škrábáním, kartáčováním, broušením až na soudržný podklad. Omýt tlakovou vodou s přidavkem saponátu, po omytí opláchnout a nechat zaschnout. Podklad napustit penetrací PENECO NANO. Doba zaschnutí penetrace je uvedena na etiketě.

Aplikace

Nanáší se ve třech vrstvách, druhý a třetí nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je 2-4 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách. Při teplotě +23 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr proschlý do 24 hodin. Aplikovat v rozmezí teplot 5-30 °C.

Způsob nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Spotřeba barvy

0,35-0,5 kg/m².

Ředění

Barva má viskozitu seřízenou pro práci s válečkem. V případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrací PENECO nebo vody, popř. jejich směsí.

Údržba

Všechny pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m².

Balení

3,5 a 14 kg.

Datum revize: 13. 5. 2022