

UNIXIN PRIMER E4568

dvousložkový epoxidový primer pro přípravu podkladu (beton, dřevo)

Technické výhody: 100 % sušiny bez přidání rozpouštědel. Nenarušuje podklady citlivé na organická rozpouštědla.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

	Složka A (pryskyřice)	Složka B (tvrdidlo)
Vzhled	čirý	čirý
Sušina	100 %	100 %
Viskozita při 25 °C	1500 ± 500 mPas	800 ± 250 mPas
Mísicí poměr	2,22 dílů	1 díl
Hustota (g/cm ³)	1,13	1,05
Spotřeba	4 – 8 m ² /1 l	

SMĚS:

Doba zpracovatelnosti (19 °C):	30 – 40 minut
Doba vytvrzení (19 °C):	75 – 90 minut

Tyto informace slouží pouze pro obecný přehled a mohou být ovlivněny podmínkami použití. Všechna doporučení jsou proto bez záruky. Nutné prověřit konkrétní situaci u zákazníka.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Ujistěte se, že povrch je zbaven mastnot, prachu a další kontaminace, která by mohla snížit přídržnost primerového nátěru. Smíchejte 2,22 dílů složky A (pryskyřice) s jedním dílem složky B (tvrdidlo). Směs se válečkem nanáší na podklad. Je důležité připravit jen takové množství směsi, které je možné ihned nanést, protože směs tvrdne rychle (35 minut pro 100 g směsi) a rychlost tvrdnutí se zvyšuje s větším objemem směsi. Pro správnou funkci primeru je před vytvrdnutím a pokládkou další vrstvy (např. **UNIXIN PROTISKLUZNÁ PODLAHA PU4170**, **UNIXIN SAMONIVELACE PU 4174**) doporučen posyp křemičitým pískem. Tím se docílí zdrsnění povrchu, na který lépe přilnou další nanášené vrstvy. Rovněž se podklad zcelí a utěsní.

UPOZORNĚNÍ:

SLOŽKA A: VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Obsahuje: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700), (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14). Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

SLOŽKA B: NEBEZPEČÍ: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým/ plyn/ mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou a mýdlem/ osprchujte.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Obsahuje: m-fenyleen bis(methylamin). Způsobuje poleptání dýchacích cest.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Primer dodáváme v plechové nádobě po 10 kg (6,89 kg + 3,11 kg). Uskladněn musí být v originálním balení při teplotách od +15 °C do +25 °C. CHRÁNIT PŘED VODOU A VLHKOSTÍ! Správně uskladněný výrobek má 12 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání výrobku.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.