

UNIXIN SAMONIVELACE PU4174

samonivelační polyuretanový interiérový nátěr

UNIXIN SAMONIVELACE PU4174 je dvousložkový samonivelační nátěr určený pro vytvoření finálních povrchů interiérových podlah (pochozích, jezdných).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	Složka A (pojivo)	Složka B (tvrdidlo)
Vzhled	kapalina zvolené barvy	hnědá kapalina
Viskozita (při 23 °C, Brookfield)	4900 ± 1500 mPas	170 ± 125 mPas
Viskozita směsi (při 23 °C, Brookfield)	4600 ± 1200 mPas	
Obsah sušiny	100 %	100 %
Měrná hmotnost (hustota)	1,258 g/ml	1,22 g/ml
Mísicí poměr (hmotnostně)	3,3 díly	1 díl
Zpracovatelnost (pot-life)	>35 minut při 20 °C	
Tvrdost (Shore A)	95 ± 2	
Spotřeba	1,9 – 2,5 kg/m ² (v závislosti na kvalitě podkladu); uvedené spotřebě odpovídá tloušťka pokládky cca 2 mm	

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Pomocí nátěru UNIXIN SAMONIVELACE lze vytvořit odolné pochozí a jezdné povrchy, které zvyšují bezpečnost a mohou mít dekorativní efekt. UNIXIN SAMONIVELACE může nalézt uplatnění např. ve výrobních provozech či skladovacích prostorech, laboratořích, dále při zhotovení bezešvých podlah koupelen, teras, apod.

Samonivelační hmota je určena k použití v interiéru. Při použití v exteriéru může docházet k barevným změnám. Vytvrdlá hmota je vodonepropustná – pokud dojde po pokládce k dlouhodobějšímu průniku vody pod samonivelační hmotu, může docházet k odlepení samonivelační hmoty od podkladu.

Doporučenou částí systému je **Unixin Primer E4568** (s posypem pískem) pro aktivaci podkladu. Slouží nejen k aktivaci podkladu, ale zejména k jeho zacelení a utěsnění tak, aby nedocházelo k případným nežádoucím vlivům látek prostupujících z podkladu do finální (pohledové) pochozí vrstvy UNIXINU PROTISKLUZNÉ PODLAHY PU4170, UNIXINU SAMONIVELACE PU4174.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Substrát (povrch) musí být připraven a opatřen primerem (Unixin Primer E4568).
- Ujistěte se, že je povrch zbaven mastnot, prachu a další kontaminace.
- Připravte směs Unixin primer E4568 dle návodu.
- Připravenou směs naneste válečkem na podklad.
- Pro správnou funkci primeru je před vytvrdnutím a pokládkou další vrstvy doporučen posyp křemičitým pískem. Tím se docílí zdrsnění povrchu, na který lépe přilnou další nanášené vrstvy.
- Povrch opatřený primerem musí být prostý nečistot a vody před pokládkou UNIXIN SAMONIVELACE PU4174. Doporučujeme vymetení nečistot.
- Pryskyřice (složka A) se promíchává výkonným nízkootáčkovým míchadlem až do dosažení dokonalé homogenity.
- Tužidlo (složka B) je následně mícháno asi 2 minuty do dosažení homogenního stavu.
- Směs UNIXIN SAMONIVELACE PU4174 je aplikována na substrát opatřený primerem. Směs po nanesení roztahujeme nerezovým hladítkem nebo ozubenou stěrkou do požadované vrstvy a ihned poté důkladně projíždíme provzdušňovacím válcem. Směs by měla být spotřebována do 10 minut od přidavku tužidla (složky B).
- Je doporučeno nanášet ve dvou vrstvách – každá cca 1 kg/m².
- Nátěr se ponechá roztéci a vyrovnat.
- Pokud se má vytvořit bezešvé napojení ploch, je zapotřebí použít válečkování do 40 minut od nanesení.
- Po vytvrzení první vrstvy se pokládá druhá vrstva.

UPOZORNĚNÍ:

Složka A (pojivo) není klasifikována jako nebezpečná.

Složka B (tvrdidlo): **NEBEZPEČÍ:** Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. **POKyny PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Nevdechujte dým/plyn/páry. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. **PŘI expozici nebo podezření na ni:** Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: difenylmethan-4,4'-diisokyanát. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Dostupné balení: 15 kg (11,51 kg + 3,49 kg).

Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře větraných skladech. Chraňte před mrazem. Chránit před vodou a vlhkostí. Správně uskladněný výrobek má 12 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky práce. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.