

**VZ530 / LEACRYL****bílá barva pro vodorovné dopravní značení**

- Rychleschnoucí
- Značení silnic a parkovacích míst

**POUŽITÍ**

Rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva s vysokým obsahem sušiny. Barva VZ530 je schválena pro vodorovné dopravní značení v použití s dodatečným posypem typu Sovitec MBG1B2T (P) (dále uváděno jako varianta SO) a Swarcoflex T14 G20 100-600 (dále uváděno jako varianta SW).

**UPOZORNĚNÍ**

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

**APLIKACE**

Barvu je potřeba před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý, nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ředidlem RE600 / ŘEDIDLEM LEACRYL (či toluenem), max. do 2 %.

**ZPŮSOB NANÁŠENÍ**

pomocí značkových strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

**TECHNICKÉ ÚDAJE (TYPICKÉ HODNOTY)**

Barevnost	bílá
Měrná hmotnost	1,6±0,2 g.cm <sup>-3</sup>
Výrobní konzistence	110±25 s (pohárek 4)
Doporučená konzistence pro pokládku	110±25 s (pohárek 4)
Sušina	min. 75 % hm.
Doba zasychání	18 min. (při 25 °C)
Doporučená teplota vzduchu při pokládce	min. +5 °C
Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce	80 %

**VZ530 / LEACRYL****bílá barva pro vodorovné dopravní značení**

Doporučená tloušťka mokrého nástřiku	350 µm (var. SO), 475 µm (var. SW)
Spotřeba (při doporučené tloušťce nástřiku)	580 g.m <sup>-2</sup> (var. SO), 760 g.m <sup>-2</sup> (var. SW)
Dávkování materiálu na dodatečný posyp, var. SO	280 g.m <sup>-2</sup>
Dávkování materiálu na dodatečný posyp, var. SW	380 g.m <sup>-2</sup>

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA**

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek nesmí zmrznout.

**TRVANLIVOST**

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ**

kovové nádoby s hmotností náplně 5 kg a 35 kg nebo sudy (s PE vložkou) s hmotností náplně 300 kg.

**Datum revize**

1. 4. 2025 Předchozí vydání pozbývají platnost