

VZ600**žlutá barva pro vodorovné dopravní značení**

- Rychleschnoucí
- Značení silnic a parkovacích míst

POUŽITÍ

Rozpouštědlová, jednosložková, rychleschnoucí, akrylátová barva určená pro přechodné (s posypem Swarco Solidplus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30 a Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP)) a trvalé (s posypem Sovitec MBG1B2T P (600-125 SBP SRT), Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP) a Swarco SolidPlus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30) vodorovné dopravní značení.

Alternativně lze namísto posypu Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP) použít posyp Interminglass 600-125 SBP a namísto posypu MBG1B2T P (600-125 SBP SRT) použít posyp Interminglass 600-125 SBP SRT ve stejné doporučené dávce.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

APLIKACE

Barvu je potřeba před použitím důkladně zamíchat. Barva je nanášena na suchý, čistý, nemastný a soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit - ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit ředidlem RE600 či toluenem, max. do 2 %.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

pomocí značkových strojů (vzduchových a airless – vždy řádně vyčištěných, bez zbytků předchozích barev), štětcem, válečkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE (TYPICKÉ HODNOTY)

Barevnost	žlutá
Měrná hmotnost	1,4-1,8 kg/l
Výrobní konzistence	50 ± 10 s (pohárek 6)
Doporučená konzistence pro pokládku	50 ± 10 s (pohárek 6)
Sušina	min. 70 % hm.
Doba zasychání	15–20 min (při 25 °C)
Doporučená teplota vzduchu při pokládce	min. +5 °C

VZ600**žlutá barva pro vodorovné dopravní značení**

Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce	80 %
Doporučená tloušťka mokrého nástřiku	400 µm
Spotřeba (při tloušťce 400 µm)	640 g/m ²
Doporučený druh dodatečného posypu	<p>Swarco Solidplus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30</p> <p>Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP) / Interminglass 600-125 SBP</p> <p>Sovitec MBG1B2T P 600-125 SBP SRT) / Interminglass 600-125 SBP SRT</p>
Dávkování materiálu na dodatečný posyp	<p>280 g/m² Swarco Solidplus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30 (přechodné i trvalé značení)</p> <p>370 g/m² Sovitec MB1B2T P12 (600-125 SBP / Interminglass 600-125 SBP (přechodné i trvalé značení)</p> <p>370 g/m² Sovitec MBG1B2T P (600-125 SBP SRT) / Interminglass 600-125 SBP SRT (trvalé značení)</p>

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 °C. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek nesmí zmraznout.

TRVANLIVOST

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

kovové nádoby s hmotností náplně 5 kg a 35 kg nebo sudy (s PE vložkou) s hmotností náplně 300 kg.

Datum revize

1. 4. 2025 Předchozí vydání pozbývají platnost