

LN400 / IMPRANAL PROFI

SILNOVRSTVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA



VÝHODY

- sametově lesklá,
- zvýrazňuje kresbu dřeva,
- dlouhodobá ochrana dřeva.

POUŽITÍ

Silnovrstvá, vodou ředitelná lazura určená na dřevěné povrchy v interiéru i exteriéru např. obložení balkónů a fasád, pergoly, zahradní nábytek. Je určena i k průmyslovým aplikacím. Není vhodná k nátěrům pochozích ploch (pro pochozí plochy v interiérech se pro finální úpravu doporučuje výrobek LP100 / LP110 od výrobce STACHEMA). Chrání dřevo před zašpiněním, povětrnostními vlivy a stárnutím. Je UV stabilní. Vhodná je i do interiérů s vysokými nároky na hygienu (jídlny, školy, nemocnice apod.). Splňuje požadavky pro použití na dětské hračky.

VLASTNOSTI

Lazura je světlostálá, lehce přetíratelná, s dobrou přilnavostí k podkladu, pružná a bez zápachu. Chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením, stříkající vodou a zašpiněním. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

UPOZORNĚNÍ

Lazura se nehodí k ošetření napadeného dřeva. K prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců se používá vhodný impregnační přípravek řady Lignofix s biocidním účinkem. Výrobek má jemný specifický zápach, zaschlý nátěr je bez zápachu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být do matova zbroušený ve směru po letech, suchý, čistý, beze zbytků prachu. Nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely ani jinými vodu odpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit. Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru. Savé podklady penetrovat LN300 / IMPRANAL výrobce STACHEMA.

APLIKACE

Lazuru před použitím důkladně promíchat. Vlhkost natíraného dřeva by neměla být vyšší než 12%. Po proschnutí prvního nátěru se povrch přebrousí jemným smirkovým plátnem. Tím se odstraní drobné jehličky dřeva a získá se dokonalejší povrch. Poté se aplikuje druhý nátěr. V případě aplikace v exteriéru se stejným způsobem nanese třetí nátěr. Je nutno dbát na rovnoměrnost aplikace, zejména na případné kapky (cca 2–5 minut po provedení nátěru se doporučuje stáhnout

LN400 / IMPRANAL PROFI

SILNOVRSTVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA

případné kapky polosuchým štětcem). Nátěr je přetíratelný po 2–4 hodinách při teplotě 20 °C, plně zatížitelný je po 48 hodinách při teplotě 20 °C. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5–25 °C. Nejlepších výsledků se však dosáhne při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti vzduch 65%. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem, stříkání a máčení.

YDATNOST

8–12 m²/l v jedné vrstvě.

ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit 10–15% vody.

ÚDRŽBA

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ

Směs vody a akrylátové disperze s přidavkem aditiv, v odstínech směs světlostálých transparentních pigmentů, v bezbarvém s UV filtrem je navíc ochrana proti UV záření.

ODSTÍN

Dub, dub antik, ořech, teak, zlatý dub, kaštan, mahagon, palisandr, pinie a bezbarvý s UV filtrem.

Výsledný odstín závisí i na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. Výsledný vzhled konkrétního nátěrového odstínu závisí na druhu a kvalitě použitého dřeva, dále na počtu a tloušťce vrstev. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. K zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přidavku max. 10%. Výrobce garantuje shodu barevného odstínu v rámci šarže, různé šarže před aplikací smíchejte.

PARAMETRY NÁTĚROVÉ HMOTY

pH	8,8–9,8
Hustota	1,0–1,1 g/cm ³
Obsah netěkavých složek	cca 30 % hm.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5–25 °C. Přepravovat pouze v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotách 5–35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

LN400 / IMPRANAL PROFI

SILNOVRSTVÁ VODOU ŘEDITELNÁ LAZURA

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Datum revize 3. 1. 2025

Revidoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

