

# PZ200 / PENEKO

## PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ BARVY



### VÝHODY

- systémová penetrace,
- sjednocuje a snižuje savost,
- penetruje a zpevňuje savé podklady.

### POUŽITÍ

PZ200 je určena jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými fasádními barvami (např. FB200), omítkami nebo interiérovými barvami EXIN. Lze ji použít i samostatně pro zpevnění, snížení savosti a zvýšení hydrofobity ošetřovaného povrchu. **Dodává se v aplikační konzistenci.**

### VLASTNOSTI

Lze ji použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Sjednocuje savost a tím i barevnou jednotnost výsledného nátěru, snižuje spotřebu barvy. Zvyšuje přilnavost další povrchové úpravy. Snadné použití bez nutnosti ředění.

### SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky a výztužné základní vrstvy musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. **Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt!**

### APLIKACE

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4–6 hodinách (dle klimatických podmínek). Minimální aplikační teplota je 5 °C, maximální 30 °C.

### ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

### SPOTŘEBA

0,1–0,2 l/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

### ŘEDĚNÍ

Penetrační nátěr je upraven pro nanášení válečkem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

### ÚDRŽBA

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

**PZ200 / PENEKO****PENETRACE POD AKRYLÁTOVÉ BARVY****SLOŽENÍ** Směs vody, styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.**PARAMETRY NÁTĚRU**

Obsah netěkavých složek	cca 9,5 hm. %
Vzhled	bílá kapalina
Hustota	1010 kg/m <sup>3</sup>

**SKLADOVÁNÍ  
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOOUT.**ZÁRUČNÍ DOBA** 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).** Výrobek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2–0,5 m<sup>2</sup> pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu.

**BALENÍ** 1; 5 a 10 kg

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

