

Lignofix E-PROFI APLIKAČNÍ

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA



VÝHODY

- preventivní účinek proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním
- aplikační roztok
- na středně velké plochy

POUŽITÍ

Lignofix E-PROFI APLIKAČNÍ je kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech na konstrukce bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty).

UPOZORNĚNÍ

Přípravek nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzně propustnou fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace.

Bezbarvá modifikace přípravku může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

TYPOVÉ ZNAČENÍ

F_B, I_P, P, B, 1, 2, 3, S

(DLE ČSN 49 0600-1)

BAREVNÉ MODIFIKACE

Bezbarvá, zelená, hnědá.

APLIKACE

Přípravek se neředí (RTU). Aplikuje se přímo nátěrem, máčením nebo nízkotlakým postřikem na dokonale očištěné dřevo. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny. V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.

Lignofix E-PROFI APLIKAČNÍ

PREVENTIVNÍ OCHRANA NOVÉHO A DOSUD NENAPADENÉHO DŘEVA

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Válečkem, štětcem, stříkáním, ponořováním nebo máčením.

VYDATNOST 1 kg na 6,25 m² plochy dřeva.

ŘEDĚNÍ

Aplikační roztok	Dřevo			
	Nátěr, postřik, ponořování		Máčení	
	interiér	exteriér	interiér	exteriér
Ředění (vodou)	neředí se	neředí se	neředí se	neředí se
Min. příjem koncentráту (g/m ²)	160	160	160	160
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	2×	2×	min. 15 min. **	min. 15 min. **
Doba ochrany	*	*	*	*

* doporučená kontrola po 5 letech

** vlhkost dřeva cca 20 %

ŽIVOTNOST

Je doporučeno provádět kontrolu v pětiletých intervalech. V exteriéru může být životnost snížena porušením celistvosti krycího nátěrového filmu.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

1 kg; 5 kg

Datum revize

1. 10. 2026 Předchozí vydání pozbývá platnosti.