

AM800 / PENECO KONTAKT

KONTAKTNÍ MŮSTEK PROFI



VÝHODY

- k přímé aplikaci,
- na OSB obklady i dlažby,
- extrémní přídržnost k podkladu,
- zvyšuje přídržnost následných vrstev.

POUŽITÍ

Jednosložkový vysokopevnostní zdrsňující a zpevňující penetrační nátěr AM800 je možno použít v interiérech i exteriérech na všechny hladké a nenasákavé povrchy jako jsou OSB desky, dřevotřísku, umakart, obklady, dlažby dále na všechny vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, na dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy apod. AM800 určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány cementovými lepidly a stěrkami, sádrovými a cementovými nivelačními hmotami, barvami, omítkami atd.

VLASTNOSTI

Snadno se aplikuje na podklad, má vysokou přídržnost na OSB desky a další dřevotřískové materiály. Je vhodný pro zpevnění podkladu a jeho strukturní sjednocení, je ideální pro přípravu kontaktního a zdrsňujícího nátěru na nesavých a hladkých površích. Zvyšuje přídržnost následných vrstev nátěrů, cementových lepidel, stěrek malt apod. Je odolný vůči alkáliím.

SCHVÁLENÍ

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

ODSTÍN

Hnědý.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Na extrémně savé podklady před použitím přípravku AM800 nejdříve aplikujte penetrace PZ200 nebo SP590.

APLIKACE

Kontaktní můstek se nanáší v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je kontaktní můstek přetíratelný po 4–6 hodinách. Teplota vzduchu a podkladu pro nanášení a zasychání je 5 °C až 30 °C. **Doporučuje se důkladně promíchat před aplikací a promíchávat i v průběhu aplikace.**

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem.

AM800 / PENECO KONTAKT

KONTAKTNÍ MŮSTEK PROFÍ

SPOTŘEBA 0,15–0,2 kg/m² podle savosti podkladu.

ŘEDĚNÍ Adhezní nátěr je seřízen pro nanášení válečkem a štětcem, jinak dle potřeby ředit vodou max. do 10 %.

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ Směs pigmentů, plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přidavkem aditiv.

PARAMETRY NÁTĚRU

Obsah netěkavých složek	cca 70 hm. %
Vzhled	viskózní hnědá kapalina s kamínkem
Hustota	1470 kg/m ³

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).** Nejedná se o výrobek ve smyslu EN 1504-2 ani výrobek na ochranu dřeva.

BALENÍ 1; 5 a 10 kg

Datum revize 29. 1. 2024

Vypracoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

