

# ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ

## OLEJ NA DŘEVĚNÉ PLOCHY V EXTERIÉRU



### VÝHODY:

- vhodný na všechny druhy dřeva,
- chrání a oživuje přirozený vzhled,
- doporučeno v kombinaci s přípravkem DU200 / Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA.

### POUŽITÍ

**ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ** je jemná homogenní olejová emulze k ošetření dřevěných povrchů v exteriéru, např. plotů, zahradního dřevěného nábytku, terasových podlah apod. Lze ji použít na všechny druhy dřeva – smrk, borovice, modřín, ale i tvrdé nebo exotické dřevo. Olejový nátěr proniká do dřeva a současně zachovává jeho přirozený vzhled, který oživuje. Nátěr je trvale spojen s podkladem díky jeho zafixování do buněk dřeva, je prodyšný a hydrofobní, neloupe se, nepraská a lze jej snadno obnovit. Chrání dřevo před účinky nepříznivého počasí, vlhkosti a UV zářením. Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k nátěrům hráček.

### UPOZORNĚNÍ

**ON300 není vhodný k úpravě plísněmi a houbami napadeného dřeva, pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek z řady Lignofix – biocidní ochrana dřeva.**

**Hadříky na čištění a pracovní oděvy kontaminované přípravkem je nutné po použití okamžitě vyprat nebo uchovávat ve vzduchotěsné kovové nádobě (nebezpečí vznícení).**

### SCHVÁLENÍ

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

### OCHRANNÉ ÚČINKY

**ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ** je světlostálý, lehce přetíratelný, s dobrou přilnavostí a penetrační schopností. Chrání dřevo před vodou, zašpiněním a povětrnostními vlivy.

### ODSTÍN

Bezbarvý, modřín, borovice, mahagon, antik šedý.

Výsledný odstín záleží na druhu, řezu a způsobu opracování povrchu natíraného dřeva. U barevných odstínů doporučujeme nekombinovat výrobní šarže, aby se předešlo případným odchylkám v odstínu.

# ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ

## OLEJ NA DŘEVĚNÉ PLOCHY V EXTERIÉRU

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad je třeba zbrousit po letech jemným smirkovým papírem (hrubost 120–150), očistit od zbytků prachu a nechat řádně vyschnout. Výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Staré nánosy lazurovacích laků, emailů apod. musí být zcela odstraněny. Starý zešedlý povrch je nutné nejprve očistit přípravkem DU200 / Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA (týká se i nového dřeva obsahujícího vysoký podíl tříslovin). Pokud se před nátěrem ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ použije DU200 / Lignofix ODŠEĎOVAČ DŘEVA, je nutné dle povětrnostních podmínek počkat s aplikací přibližně 2 dny, dokud povrch dřeva nevyschne.

Před samotnou aplikací se doporučuje vytvořit zkušební plochu, která umožní ověřit, zda nátěr splňuje požadované vlastnosti a odpovídá očekávanému výsledku.

U některých tvrdých či pryskyřičnatých dřevin může při působení srážek docházet k vyluhování vodorozpustných látek ze dřeva. Tyto látky mohou následně způsobit zabarvení zdiva či omítek.

Exotické a čerstvě tlakově impregnované dřevo s vyšším obsahem vodorozpustných extrahovatelných látek (třísloviny, barviva, pryskyřice) je vhodné před prvním nátěrem nechat dostatečně vyzrát a vystavit působení povětrnosti (obvykle několik týdnů až měsíců). Pryskyřičnaté dřeviny mohou vyžadovat delší dobu schnutí.

### APLIKACE

**Vlhkost natíraného dřeva by neměla být vyšší než 20 %.** Pomocí zkušebního nátěru je vhodné ověřit kompatibilitu produktu s podkladem, přesnou spotřebu přípravku, jeho přilnavost i výsledný barevný odstín. Doporučené množství nátěrů: 1 vrstva, pokud se povrch jeví jako nenasycený je nutné nátěr opakovat. Spotřeba přípravku je závislá na savosti podkladu.

Nátěr je nutné nanášet rovnoměrně ve směru vláken a důkladně vetřít do dřeva. Silnější vrstva nátěru má vliv na dobu zasychání a tvorbu fleků. Po proschnutí prvního nátěru (doporučeno cca 12–24 h dle teploty a vlhkosti prostředí) je možné aplikovat druhý nátěr. Vždy je nutné dbát na rovnoměrné rozetření nátěru a aplikaci v tenké vrstvě. Při aplikaci oleje a až do úplného vyschnutí je nezbytné zabránit pokropení dřeva vodou, deštěm apod., aby se po zaschnutí nevytvořily fleky. Začnou-li se tvořit výsušné trhliny, je vhodné nátěr obnovit. Revitalizace nátěru se provádí zpravidla jednou ročně, častěji u zatěžovaných povrchů.

Nátěr je přetíratelný po cca 12–24 h při 20 °C, plně zatížitelný je po 48 h při 20 °C. Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je 8–35 °C. Nejlepších výsledků se však dosáhne při doporučené teplotě 18–30 °C a relativní vlhkosti 65 %. **Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před přímým slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!**

**ZPŮSOB NANÁŠENÍ** Štětcem.

**VYDATNOST** 12–18 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě.

# ON300 / Lignofix TERASOVÝ OLEJ

## OLEJ NA DŘEVĚNÉ PLOCHY V EXTERIÉRU

### ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci, **neředit!**

### ÚDRŽBA

Pomůcky okamžitě po skončení práce omýt teplou vodou.

### SLOŽENÍ

Zušlechtěný lněný olej.

### PARAMETRY NÁTĚROVÉ HMOTY

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Vzhled  | Saténový mat            |
| Hustota | 1 010 kg/m <sup>3</sup> |

### POŽÁRNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Výrobek je hořlavá kapalina IV. třídy ve smyslu ČSN 65 0201.

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotách 5 až 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

### ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

### BALENÍ

0,6 l, 2,2 l a 5 l

### Datum revize:

21. 9. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnosti.

