

LS100

LAMINOVACÍ SOUPRAVA



VÝHODY

- Oprava poškozených dílů
- Vyztužení konstrukcí
- Ochranná vrstva

POUŽITÍ

Přípravek **LS100** laminovací souprava je určena k opravám laminátových předmětů například lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů, laminátových sil apod. Sada obsahuje pryskyřici, brusný papír, rukavice, míchadlo a skelnou tkaninu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaný povrch musí být suchý, bez prachu, nečistot a mastnoty. Povrchy se doporučuje zdrsňit a odstranit prach po zdrsnění.

APLIKACE

Teplota obou složek při vzájemném míchání musí dosahovat min. + 15 °C. Promíchat polyester, odměřit iniciátor v předepsaném poměru a důkladně vmíchat. V polyesterové pryskyřici je identifikátor použití iniciátoru – po vmíchání dochází k barevné změně směsi, která signalizuje přidání iniciátoru i dobu želatinace. Nutno vždy dodržet předepsaný mísicí poměr.

UPOZORNĚNÍ

Kompozice se nesmí ředit přídavkem žádného rozpouštědla nebo ředidla. Během vytvrzovací reakce se uvolňuje velké množství tepla, proto nedoporučujeme připravovat směs ve větším množství. Při aplikaci je nutno zajistit dostatečné větrání. Natužením velkého množství polyesteru dochází k vývinu tepla. Teplem se adekvátně zkracuje doba zpracovatelnosti. Zpracovatelnost: 15–20 minut při + 23 °C. **Při vyšší teplotě se doba zpracovatelnosti zkracuje.**

Vytvrzení: 40 minut při + 23 °C, max. teplota je 110 °C

PŘÍKLAD APLIKACE

Na očištěné a vysušené poškozené místo se nanese vrstva natužené směsi a do ní se vmáčkne příslušná velikost skelné tkaniny s přesahem na všechny strany praskliny. Dokonale se přitiskne a prosytí iniciovanou směsí. Při větším poškození se může postup opakovat. Po vytvrzení se místo zahradí brusným papírem.

MÍSICÍ POMĚR

POLYESTER : INICIÁTOR

hmotnostní

100 : 1,5

LS100**LAMINOVACÍ SOUPRAVA****SPOTŘEBA** 500 g / 1 m² ve dvou vrstvách**PARAMETRY VÝROBKU**

Materiál	Polyester
Vzhled	Viskózní kapalina
Hustota	1004 kg / m ³

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladujte v těsně uzavřeném, neporušeném originálním obalu na suchém, zastíněném místě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí.

TRVANLIVOST 18 měsíců, při dodržení skladovacích podmínek.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 500 g polyester, 10 g iniciátor, 0,5 m² skelné tkaniny, brusný papír, rukavice, míchadlo a plastová dóza

Datum revize 3. 7. 2026 Předchozí vydání pozbývají platnost